

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000314956 A**

(43) Date of publication of application: **14.11.00**

(51) Int. Cl.

G03F 7/004

C07C309/65

C07C309/66

C07C309/73

C07C309/74

C07C309/75

C07C323/47

C07C323/64

C08J 3/24

C08K 5/33

C08L101/02

C08L101/12

G03F 7/038

G03F 7/039

G03F 7/38

(21) Application number: **2000092758**

(22) Date of filing: **30.03.00**

(30) Priority: **31.03.99 EP 99 99810273**
07.04.99 EP 99 99810287
30.08.99 EP 99 99810779

(71) Applicant: **CIBA SPECIALTY CHEM HOLDING
INC**

(72) Inventor: **ASAKURA TOSHIKAGE**
YAMOTO HITOSHI
OHWA MASAKI
BIRBAUM JEAN-LUC
DIETLIKER KURT
TANABE JUNICHI

(54) **OXIME DERIVATIVE AND ITS USE AS LATENT
ACID**


(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a good soluble latent acid catalyst having high stability in a chemically amplified photoresist by using a photoresist composition containing a compound which is hardened by the action of an acid or a compound whose solubility is increased by the action of the acid and a specified compound as a photosensitive acid donor.


SOLUTION: The chemically amplified photoresist

composition contains a compound which is hardened by the action of an acid or a compound whose solubility is increased by the action of the acid and a compound of formula I, II or III as a photosensitive acid donor. In the formulae I-III, R¹ is H, 1-12C alkyl, naphthyl, anthracyl, heteroaryl or the like, R¹ is phenylene, naphthylene, oxydiphenylene or the like, R² is halogen or 1-10C haloalkyl, R³ is 1-18C alkylsulfonyl, 1-10C haloalkylsulfonyl or the like and R³ is phenylenedisulfonyl, naphthylenedisulfonyl or the like.


COPYRIGHT: (C)2000,JPO



I



II



III

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-314956
(P2000-314956A)

(43) 公開日 平成12年11月14日 (2000. 11. 14)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード (参考)
G 0 3 F 7/004	5 0 3	G 0 3 F 7/004	5 0 3 A
	5 0 1		5 0 1
C 0 7 C 309/65		C 0 7 C 309/65	
309/66		309/66	
309/73		309/73	
審査請求 未請求 請求項の数11 O L (全 63 頁) 最終頁に続く			

(21) 出願番号	特願2000-92758(P2000-92758)	(71) 出願人	396023948
(22) 出願日	平成12年3月30日 (2000. 3. 30)		チバ スペシャルティ ケミカルズ ホールディング インコーポレーテッド
(31) 優先権主張番号	9 9 8 1 0 2 7 3. 5		Ciba Specialty Chemicals Holding Inc.
(32) 優先日	平成11年3月31日 (1999. 3. 31)		スイス国, 4057 パーゼル, クリベツクシュトラーセ 141
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (E P)	(72) 発明者	朝倉 敏景
(31) 優先権主張番号	9 9 8 1 0 2 8 7. 5		大阪府箕面市箕面4-8-1-102
(32) 優先日	平成11年4月7日 (1999. 4. 7)	(72) 発明者	山戸 育
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (E P)		兵庫県宝塚市中山五月台5-2-22-201
(31) 優先権主張番号	9 9 8 1 0 7 7 9. 1	(74) 代理人	100078662
(32) 優先日	平成11年8月30日 (1999. 8. 30)		弁理士 津国 肇 (外1名)
(33) 優先権主張国	欧州特許庁 (E P)		最終頁に続く


(54) 【発明の名称】 オキシム誘導体及びその潜在酸としての使用

(57) 【要約】

【課題】 化学増幅されたフォトレジストでの、高安定性で良好な可溶性潜在酸触媒を提供すること。

【解決手段】 (a) 酸作用により硬化又は可溶性が増加する化合物；及び (b) 式 I、II 又は III：

【化64】




〔式中、R₁は、水素、C₁-C₁₂アルキル、ナフチル、アントラシル、ヘテロアリール基など；R'₁は、フェニレン、ナフチレン、オキシジフェニレンなど；R₂は、ハロゲン又はC₁-C₁₀ハロアルキル；R₃は、C₁-C₁₈アルキルスルホニル、C₁-C₁₀ハロアルキルスルホニルなど；R'₃は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニルなどである〕の化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含む、化学増幅されたフォトレジスト組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 酸の作用により硬化する化合物又は酸の作用によりその可溶性が増加する化合物；及び *


* (b) 式I、II又はIII：

【化1】




【式中、 R_1 は、水素、非置換 C_1 – C_{12} アルキル； C_1 – C_{12} アルキル（これは、 C_3 – C_{30} シクロアルキルにより置換されている）であるか；又は R_1 は、 C_3 – C_{30} シクロアルキル、 C_1 – C_8 ハロアルキル、 C_2 – C_{12} アルケニル、 C_4 – C_8 シクロアルケニル、 C_6 – C_{12} ビシクロアルケニル、カンホリル；フェニル（これは、非置換であるか、又は基 C_1 – C_{12} アルキル、 C_1 – C_4 ハロアルキル、フェニル– C_1 – C_3 –アルキル、ハロゲン、フェニル、 OR_4 、 NR_5R_6 、 SR_7 、 SOR_7 及び／若しくは SO_2R_7 の1個以上により置換されており、場合により置換基 OR_4 、 SR_7 及び NR_5R_6 は、 R_4 、 R_5 、 R_6 及び／若しくは R_7 を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であるか；或いは R_1 は、ナフチル、アントラシル又はフェナントリル（ここで、基ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又は C_1 – C_6 アルキル、フェニル、 OR_4 、 NR_5R_6 、 SR_7 、 SOR_7 及び／又は SO_2R_7 により置換されており、場合により置換基 OR_4 、 SR_7 及び NR_5R_6 は、 R_4 、 R_5 、 R_6 及び／若しくは R_7 を介して、ナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であるか；或いは R_1 は、ヘテロアリール基（これは、非置換であるか、又は C_1 – C_6 アルキル、フェニル、 OR_4 、 NR_5R_6 、 SR_7 、 SOR_7 及び／若しくは SO_2R_7 により置換されており、場合により置換基 OR_4 、 SR_7 及び NR_5R_6 は、基 R_4 、 R_5 、 R_6 及び／若しくは R_7 を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であり、ここで、すべての基 R_1 は、水素を除いて、酸の作用により開裂する– $\text{O}-\text{C}-$ 結合又は– $\text{O}-\text{Si}-$ 結合を有する基により更に置換されることができ； R'_1 は、フェニレン、ナフチレン、下記式：

10※【化2】




の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン（ここで、これらの基は、非置換であるか、又は C_1 – C_{12} アルキルにより置換されている）であるか；或いは R'_1 は、 C_1 – C_{12} アルキレン又は下記式：

【化3】



20 の基であり； A は、– O –、– S –、– NR_4 –、– $\text{O}(\text{CO})$ –、– $\text{S}(\text{CO})$ –、– $\text{NR}_4(\text{CO})$ –、– SO_2 –又は– OSO_2 –であり； A_1 は、 C_1 – C_{12} アルキレン又は C_2 – C_{12} アルキレン（これは、– O –の1個以上により中断されている）であり； R_2 は、ハロゲン又は C_1 – C_{10} ハロアルキルであり； R_3 は、 C_1 – C_{18} アルキルスルホニル、 C_1 – C_{10} ハロアルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル– C_1 – C_3 アルキルスルホニル、 C_3 – C_{12} シクロアルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル（ここで、基 C_3 – C_{12} シクロアルキルスルホニル、フェニル– C_1 – C_3 アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェナントリルスルホニルの基シクロアルキル、フェニル、ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はハロゲン、 C_1 – C_4 ハロアルキル、 CN 、 NO_2 、 C_1 – C_{16} アルキル、フェニル、 C_1 – C_4 アルキルチオ、 OR_4 、 COOR_7 、 C_1 – C_4 アルキル– $(\text{OC})\text{O}$ –、 R_7OSO_2 –及び／若しくは– NR_5R_6 の1個以上により置換されている）であるか；或いは R_3 は、 C_2 – C_6 ハロアルカノイル、ハロベンゾイル又は下記式：


【化4】



の基であり； Y_1 、 Y_2 及び Y_3 は、互いに独立して、 O

50 又は S であり； R'_3 は、フェニレンジスルホニル、ナ

フチレンジスルホニル、下記式：
【化5】



の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレンジスルホニル（ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている）であるか；或いはR'₃は、C₂-C₁₂アルキレンジスルホニルであり；Xは、ハロゲンであり；R₄は、水素、フェニル、

C₁-C₁₈アルキル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、

（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂-C₁₈アルキル（これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂-C₁₈アルカノイル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、フェニルスルホニル又は（4-メチルフェニル）スルホニルであり；R₅及びR₆は、互いに独立して、水素又はC₁-C₁₈アルキル（これは、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されてい

る）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₈アルキル（これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₈アルカノイル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₁-C₁₈アルキルスルホニル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、フェニル、ベンゾイル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか；或いはR₅及びR₆は、それらが結合する窒素原子と一緒に、-O-又は-NR₄-により中断されてもよい5員、6員若しくは7員環を形成し；R₇は、水素、フェニル、

C₁-C₁₈アルキル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、

（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；

或いはR₇は、C₂-C₁₈アルキル（これは、-O-の1個以上で中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₇は、C₂-C₁₈アルカノイル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル

10

20

30


40

50

ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₇は、C₁-C₁₈アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₇は、フェニルスルホニル又は(4-メチルフェニル)スルホニルであり; R₈、R₉及びR₁₀は、互いに独立して、C₁-C₆アルキル(これは、非置換であるか、又はハロゲンにより置換されている)であるか;或いはR₈、R₉及びR₁₀は、フェニル(これは、非置換であるか、又はC₁-C₄アルキル若しくはハロゲンにより置換されている)であるか;或いはR₉及びR₁₀は、一緒になって、1, 2-フェニレン又はC₂-C₆アルキレン(これは、非置換であるか、又はC₁-C₄アルキル若しくはハロゲンにより置換されている)である]の化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含む、化学的に増幅されたフォトレジスト組成物。

【請求項2】 式I、II又はIIIの化合物において、R₁が、フェニル(これは、非置換であるか、又は基C₁-C₁₂アルキル、フェニル-C₁-C₃-アルキル、ハロゲン、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/又はSO₂R₇の1個以上により置換されているか、場合により置換基OR₄は、基R₄を介して6員環を形成する)であるか;或いはR₁が、ナフチル又はチエニルであり; R'₁が、下記式:

【化6】



の基であり; Aが、-O-又は-S-であり; A₁が、C₁-C₁₂アルキレンであり; R₂が、ハロゲン又はC₁-C₁₀ハロアルキルであり; R₃が、C₁-C₁₈アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル(ここで、基フェニルスルホニルの基フェニルは、非置換であるか、又はC₁-C₁₆アルキル若しくはOR₄により置換されている)であり; R'₃が、フェニレンジスルホニルであり; Xが、フルオロであり; *

* R₄が、フェニル、C₁-C₁₈アルキル(これは、非置換であるか、又はC₂-C₁₂アルコキシカルボニルにより置換されている)であるか;或いはR₄が、C₂-C₁₈アルキル(これは、-O-の1個以上により中断され、フェニルにより置換されている)であり; R₅及びR₆が、C₁-C₁₈アルキルであり; R₇が、フェニル又はC₁-C₁₈アルキルである、請求項1記載の化学的に増幅されたフォトレジスト。

【請求項3】 (a1) 酸不安定基(これは、酸の存在下に分解して水性アルカリ現像液における可溶性を増加させる)を有するポリマーの少なくとも1種;及び/又は(a2) 酸不安定基(これは、酸の存在下に分解して水性アルカリ現像液における可溶性を増加させる)を有するモノマー又はオリゴマー-溶解阻害剤の少なくとも1種;及び/又は(a3) アルカリ可溶性モノマー、オリゴマー又はポリマー化合物の少なくとも1種;及び(b) 感光性酸ドナーとして、式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、請求項1記載の化学的に増幅されたポジ型フォトレジスト組成物。

【請求項4】 (a4) 結合剤として、アルカリ可溶性樹脂;

(a5) 酸により触媒されるとき、それ自体及び/又は結合剤と共に架橋反応を起こす成分;及び(b) 感光性酸ドナーとして、式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、請求項1記載の化学的に増幅されたネガ型フォトレジスト組成物。

【請求項5】 成分(a)及び(b)、又は成分(a1)、(a2)、(a3)及び(b)、又は成分(a4)、(a5)及び(b)に加えて、更なる添加剤(c)、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、他の光開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含む、請求項1記載の化学的に増幅されたフォトレジスト組成物。

【請求項6】 (1) 請求項1~5のいずれか1項記載の組成物を基板に適用し;

(2) 組成物を60℃~160℃の温度でバークし;


(3) 波長150nm~1500nmの光により像様に照射し;

(4) 場合により組成物を60℃~160℃の温度でポストエキスポージャーバークし;そして

(5) 溶媒又は水性アルカリ現像液により現像する;ことによるフォトレジストの調製方法。

【請求項7】 式I b、II b又はIII b:

【化7】




【式中、

50 R''₁は、フェニル(これは、非置換であるか、又はC₁


7
 -C₁₂アルキル、フェニル-C₁-C₃-アルキル、C₁-C₄ハロアルキル、ハロゲン、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇の1個以上により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR''₁は、ナフチル、アントラシル又はフェナントリル(これらは、それぞれ非置換であるか、又はC₁-C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、フェニル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR''₁は、ヘテロアリール基(これは、非置換であるか、又はC₁-C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であり;R''₁は、フェニレン、ナフチレン、下記式:

【化8】




の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン(ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている)であるか;或いはR''₁は、下記式:

【化9】



の基であり;Aは、-O-、-S-、-NR₄-、-O(CO)-、-S(CO)-、-NR₄(CO)-、-SO-、-SO₂-又は-O-SO₂-であり;A₁は、C₁-C₁₂アルキレン又はC₂-C₁₂アルキレン(これは、-O-の1個以上により中断されている)であり;R''₃は、C₁-C₁₆アルキルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル、トリメチルフェニルスルホニル;又はフェニルスルホニル(これは、C₂-C₁₆アルキル、C₁-C₄アルコキシ、C₁-C₄ハロアルキル及び/若しくはハロゲンの1個以上により置換されている)であり;R''₃は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニル、下記式:

【化10】



の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレンジスルホニル(ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている)であるか;或いはR''₃は、C₂-C₁₂アルキレンジスルホニルであり;R₄は、水素、フェニル、

C₁-C₁₂アルキル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、



(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、C₂-C₁₂アルキル(これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、C₂-C₁₂アルカノイル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、フェニルスルホニル又は(4-メチルフェニル)スルホニルであり;R₅及びR₆は、互いに独立して、水素又はC₁-C₁₂アルキル(これは、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₂アルキル(これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂

であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂

アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₂アルカノイル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₅及びR₆は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか、或いはR₅及びR₆は、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニルであるか;或いはR₅及びR₆は、フェニル、ベンゾイル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか;或いはR₅及びR₆は、それらが結合する窒素原子と一緒に、5員、6員又は7員環(それは、場合により-O-若しくは-NR₄-により中断されている)を形成し; R₇は、水素、フェニル、C₁-C₁₂アルキル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、

*フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか、或いはR₇は、C₂-C₁₂アルキル(これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₇は、C₂-C₁₂アルカノイル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₇は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₇は、フェニルスルホニル又は(4-メチルフェニル)スルホニルであり;ここで、R^{''}₁が4-メチルフェニル又は4-オクチルフェニルの場合、R^{''}₃はメタンスルホニルではない)の化合物。

【請求項8】 (1) 従来の方法で得た、式X又はXI:
【化11】



(式中、R₁、R₂及びXは、請求項1と同義である)の対応するオキシム化合物の異性体混合物を酸により処理し;そして(2)このように調製した単一異性オキシム※

R₃Cl (XV)

R^{''}₃Cl (XVI)

Cl-R^{''}₃-Cl (XVII)

(式中、

R₃及びR^{''}₃は、請求項1と同義であり、そしてR^{''}₃は、請求項7と同義である)の対応する酸ハロゲン化合物と反応させる;ことによる、請求項1記載の式I、II又はIIIのオキシムエステル化合物或いは請求項7記載の式I b、II b又はIII bのオキシムエステル化合物の熱

※化合物を、式XV、XVI又はXVII:

【化12】

安定異性体の特定の調製方法。

【請求項9】 (a) 酸的作用により硬化する化合物又は酸的作用によりその可溶性が増加する化合物;及び (b) 請求項7記載の式I b、II b又はIII bの化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含むことを特徴とする組成物。

【請求項10】 酸的作用により架橋できる化合物の架橋方法であり、請求項7記載の式I b、II b及び/又はIII bの化合物を上記の化合物に加え、波長150～1500nmを有する光により像様に、又は全面に照射することを特徴とする方法。

【請求項11】 表面塗膜、印刷インク、印刷版面、歯科用組成物、カラーフィルター、レジスト又は像記録材料若しくはホログラム像を記録する像記録材料の調製のための、請求項10記載の方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、新規のオキシム誘導体、該化合物を含む化学的に増幅されたフォトレジスト組成物及びその化合物の潜在酸としての使用に関する（それらは、化学線の電磁線及び電子ビームの照射により活性化できる）。

【0002】

【従来の技術】米国特許第4,540,598号に、感光性オキシムスルホナート化合物、例えば4-クロロ- α -トリフルオロアセトフェノンオキシムベンゼンスルホナートを含有する表面塗膜組成物及び慣用の酸-硬化樹脂が開示されている。米国特許第4,736,055号に、ポジ型フォトレジストの樹脂として使用できるポリマーの調製のための成分として、2,2,2-トリフルオロ-1-フェニル-エタノンオキシム-O-（4-ヒドロキシフェニル）スルホナートが記載されている。米国特許第5,627,011号及び米国特許第5,759,740号に、波長340～390nm、特に水銀i線（365nm）の照射範囲において、化学的に増幅されたポジ型及びネガ型フォトレジストでの潜在酸触媒として、 α -（4-トルエン-スルホニルオキシイミノ）-4-メトキシベンジルシアニド及び α -（4-トルエン-スルホニルオキシイミノ）-3-チエニルメチルシアニドの使用が記載されている。英国特許第2,306,958号に、波長180～600nm、特に390nmを超える照射範囲において、ポジ型及びネガ型フォトレジストでの潜在酸ドナーとして、オキシム-スルホナートの使用が報告されている。米国特許第5,714,625*

*号に、非芳香族 α -（アルキルスルホニルオキシイミノ）-1-シクロヘキセニルアセトニトリル及び α -（アルキルスルホニルオキシイミノ）-1-シクロペンチルアセトニトリルが開示されている。ヨーロッパ特許第241,423号に、オキシムスルホナート化合物が、非-化学的に増幅されたポジ型レジストで光潜在酸発生剤として約25%の濃度で適用されている。Chemical Abstracts, No.97: 144503, 78: 97752, Synthesis (1995), 553に、フルオロケトキシムスルホナート化合物のいくつか、合成研究のための試験生成物として記載されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】従来技術において、熱及び化学的に安定であり、そして光により活性化された後、UV照射、X線照射又は電子ビームを、種々の酸-触媒反応、例えば重縮合反応、酸-触媒解重合反応、酸-触媒求電子置換反応若しくは酸-触媒保護基分離のための触媒として使用できる反応性非-イオン潜在酸ドナーの必要性が存在する。特に、化学的に増幅されたフォトレジストの分野において、高い安定性と良好な可溶性を有する潜在酸触媒の必要性が存在する。


【0004】

【課題を解決するための手段】驚くべきことに、特定のオキシム誘導体（下記に記載されている）が、前述の酸触媒反応のための触媒として特に適切であることが見出されている。本発明の特定の化合物の光吸収スペクトルは、電磁スペクトルを広範囲にわたって調和させることができ、濃色UV範囲での適用に特に適している。更に、本発明のオキシム誘導体を含む化学的に増幅されたフォトレジスト組成物は、加工中の高い焼き付け温度においても熱に対して安定し、高度な写真速度（photospeed）を提供する。

【0005】したがって本発明は、（a）酸的作用により硬化する化合物又は酸的作用によりその可溶性が増加する化合物；及び（b）式I、II又はIII：

【0006】

【化13】




【0007】〔式中、R₁は、水素、非置換C₁-C₁₂アルキル；C₁-C₁₂アルキル（これは、C₃-C₃₀シクロアルキルにより置換されている）であるか；又はR₁はC₃-C₃₀シクロアルキル、C₁-C₈ハロアルキル、C₂-C₁₂アルケニル、C₄-C₈シクロアルケニル、C₆-C₁₂ビシクロアルケニル、カンホリル；フェニル（これ

は、非置換であるか、又は基C₁-C₁₂アルキル、C₁-C₄ハロアルキル、フェニル-C₁-C₃-アルキル、ハロゲン、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇の1個以上により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、フェニル環の


更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR₁は、ナフチル、アントラシル又はフェナントリル(ここで、基ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はC₁-C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/又はSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、ナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR₁は、ヘテロアリアル基(これは、非置換であるか、又はC₁-C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、ヘテロアリアル環の更なる置換基又はヘテロアリアル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)でありここで、すべての基R₁は、水素を除いて、酸の作用により開裂する-O-C-結合又は-O-Si-結合を有する基により更に置換されることができ; R'₁は、フェニレン、ナフチレン、下記式:

【0008】

【化14】




【0009】の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン(ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている)であるか;或いは*



【0013】の基であり; Y₁、Y₂及びY₃は、互いに独立して、O又はSであり; R'₃は、フェニレンジルスルホニル、ナフチレンジルスルホニル、下記式:

【0014】

【化17】




【0015】の基、ジフェニレンジルスルホニル又はオキシジフェニレンジルスルホニル(ここで、これらの基は、非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている)であるか;或いはR'₃は、C₂-C₁₂アルキレンジルスルホニルであり; Xは、ハロゲンであり; R₄は、水素、フェニル、C₁-C₁₈アルキル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコ

*はR'₁は、C₁-C₁₂アルキレン又は下記式:

【0010】

【化15】



【0011】の基であり; Aは、-O-、-S-、-NR₄-、-O(CO)-、-S(CO)-、-NR₄(CO)-、-SO-、-SO₂-又は-OSO₂-であり; A₁は、C₁-C₁₂アルキレン又はC₂-C₁₂アルキレン(これは、-O-の1個以上により中断されている)であり; R₂は、ハロゲン又はC₁-C₁₀ハロアルキルであり; R₃は、C₁-C₁₈アルキルスルホニル、C₁-C₁₀ハロアルキルスルホニル、カンボリルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、C₃-C₁₂シクロアルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル(ここで、基C₃-C₁₂シクロアルキルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェナントリルスルホニルの基シクロアルキル、フェニル、ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はハロゲン、C₁-C₄ハロアルキル、CN、NO₂、C₁-C₁₆アルキル、フェニル、C₁-C₄アルキルチオ、OR₄、COOR₇、C₁-C₄アルキル-(OC)O-、R₇OSO₂-及び/若しくは-NR₅R₆の1個以上により置換されている)であるか;或いはR₃は、C₂-C₆ハロアルカノイル、ハロベンゾイル又は下記式:

【0012】

【化16】

キシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、C₂-C₁₈アルキル(これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている)であるか;或いはR₄は、C₂-C₁₈アルカノイル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁

C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコシカルボニル、フェノキシ、フェノシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、 NR_5R_6 、 C_1-C_{12} アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C_2-C_6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R_4 は、 C_1-C_{18} アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコシカルボニル、フェノキシ、フェノシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、 NR_5R_6 、 C_1-C_{12} アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C_2-C_6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R_4 は、フェニルスルホニル又は(4-メチルフェニル)スルホニルであり; R_5 及び R_6 は、互いに独立して、水素又は C_1-C_{18} アルキル(これは、非置換であるか、又はOH、 C_1-C_4 アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコシカルボニル、フェノキシ、フェノシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、 C_1-C_{12} アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C_1-C_6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R_5 及び R_6 は、 C_2-C_{18} アルカノイル(これは、非置換であるか又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコシカルボニル、フェノキシ、フェノシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、 C_1-C_{12} アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C_2-C_6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R_5 及び R_6 は、 C_1-C_{18} アルキルスルホニル(これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、 C_1-C_{12} アルコキシ、 C_2-C_{12} アルコシカルボニル、フェノキシ、フェノシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、 C_1-C_{12} アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル及び/若しくは C_2-C_6 アルカノイルにより置換されている)であるか;或いは R_5 及び R_6 は、フェニル、ベンゾイル、フェニルスルホニル、(4-メチルフェニル)スルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルス

ルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか;或いは R_5 及び R_6 は、それらが結合する窒素原子と一緒にな
 10
 15
 20
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 60
 65
 70
 75
 80
 85
 90
 95
 100
 105
 110
 115
 120
 125
 130
 135
 140
 145
 150
 155
 160
 165
 170
 175
 180
 185
 190
 195
 200
 205
 210
 215
 220
 225
 230
 235
 240
 245
 250
 255
 260
 265
 270
 275
 280
 285
 290
 295
 300
 305
 310
 315
 320
 325
 330
 335
 340
 345
 350
 355
 360
 365
 370
 375
 380
 385
 390
 395
 400
 405
 410
 415
 420
 425
 430
 435
 440
 445
 450
 455
 460
 465
 470
 475
 480
 485
 490
 495
 500
 505
 510
 515
 520
 525
 530
 535
 540
 545
 550
 555
 560
 565
 570
 575
 580
 585
 590
 595
 600
 605
 610
 615
 620
 625
 630
 635
 640
 645
 650
 655
 660
 665
 670
 675
 680
 685
 690
 695
 700
 705
 710
 715
 720
 725
 730
 735
 740
 745
 750
 755
 760
 765
 770
 775
 780
 785
 790
 795
 800
 805
 810
 815
 820
 825
 830
 835
 840
 845
 850
 855
 860
 865
 870
 875
 880
 885
 890
 895
 900
 905
 910
 915
 920
 925
 930
 935
 940
 945
 950
 955
 960
 965
 970
 975
 980
 985
 990
 995
 1000
 1005
 1010
 1015
 1020
 1025
 1030
 1035
 1040
 1045
 1050
 1055
 1060
 1065
 1070
 1075
 1080
 1085
 1090
 1095
 1100
 1105
 1110
 1115
 1120
 1125
 1130
 1135
 1140
 1145
 1150
 1155
 1160
 1165
 1170
 1175
 1180
 1185
 1190
 1195
 1200
 1205
 1210
 1215
 1220
 1225
 1230
 1235
 1240
 1245
 1250
 1255
 1260
 1265
 1270
 1275
 1280
 1285
 1290
 1295
 1300
 1305
 1310
 1315
 1320
 1325
 1330
 1335
 1340
 1345
 1350
 1355
 1360
 1365
 1370
 1375
 1380
 1385
 1390
 1395
 1400
 1405
 1410
 1415
 1420
 1425
 1430
 1435
 1440
 1445
 1450
 1455
 1460
 1465
 1470
 1475
 1480
 1485
 1490
 1495
 1500
 1505
 1510
 1515
 1520
 1525
 1530
 1535
 1540
 1545
 1550
 1555
 1560
 1565
 1570
 1575
 1580
 1585
 1590
 1595
 1600
 1605
 1610
 1615
 1620
 1625
 1630
 1635
 1640
 1645
 1650
 1655
 1660
 1665
 1670
 1675
 1680
 1685
 1690
 1695
 1700
 1705
 1710
 1715
 1720
 1725
 1730
 1735
 1740
 1745
 1750
 1755
 1760
 1765
 1770
 1775
 1780
 1785
 1790
 1795
 1800
 1805
 1810
 1815
 1820
 1825
 1830
 1835
 1840
 1845
 1850
 1855
 1860
 1865
 1870
 1875
 1880
 1885
 1890
 1895
 1900
 1905
 1910
 1915
 1920
 1925
 1930
 1935
 1940
 1945
 1950
 1955
 1960
 1965
 1970
 1975
 1980
 1985
 1990
 1995
 2000
 2005
 2010
 2015
 2020
 2025
 2030
 2035
 2040
 2045
 2050
 2055
 2060
 2065
 2070
 2075
 2080
 2085
 2090
 2095
 2100
 2105
 2110
 2115
 2120
 2125
 2130
 2135
 2140
 2145
 2150
 2155
 2160
 2165
 2170
 2175
 2180
 2185
 2190
 2195
 2200
 2205
 2210
 2215
 2220
 2225
 2230
 2235
 2240
 2245
 2250
 2255
 2260
 2265
 2270
 2275
 2280
 2285
 2290
 2295
 2300
 2305
 2310
 2315
 2320
 2325
 2330
 2335
 2340
 2345
 2350
 2355
 2360
 2365
 2370
 2375
 2380
 2385
 2390
 2395
 2400
 2405
 2410
 2415
 2420
 2425
 2430
 2435
 2440
 2445
 2450
 2455
 2460
 2465
 2470
 2475
 2480
 2485
 2490
 2495
 2500
 2505
 2510
 2515
 2520
 2525
 2530
 2535
 2540
 2545
 2550
 2555
 2560
 2565
 2570
 2575
 2580
 2585
 2590
 2595
 2600
 2605
 2610
 2615
 2620
 2625
 2630
 2635
 2640
 2645
 2650
 2655
 2660
 2665
 2670
 2675
 2680
 2685
 2690
 2695
 2700
 2705
 2710
 2715
 2720
 2725
 2730
 2735
 2740
 2745
 2750
 2755
 2760
 2765
 2770
 2775
 2780
 2785
 2790
 2795
 2800
 2805
 2810
 2815
 2820
 2825
 2830
 2835
 2840
 2845
 2850
 2855
 2860
 2865
 2870
 2875
 2880
 2885
 2890
 2895
 2900
 2905
 2910
 2915
 2920
 2925
 2930
 2935
 2940
 2945
 2950
 2955
 2960
 2965
 2970
 2975
 2980
 2985
 2990
 2995
 3000
 3005
 3010
 3015
 3020
 3025
 3030
 3035
 3040
 3045
 3050
 3055
 3060
 3065
 3070
 3075
 3080
 3085
 3090
 3095
 3100
 3105
 3110
 3115
 3120
 3125
 3130
 3135
 3140
 3145
 3150
 3155
 3160
 3165
 3170
 3175
 3180
 3185
 3190
 3195
 3200
 3205
 3210
 3215
 3220
 3225
 3230
 3235
 3240
 3245
 3250
 3255
 3260
 3265
 3270
 3275
 3280
 3285
 3290
 3295
 3300
 3305
 3310
 3315
 3320
 3325
 3330
 3335
 3340
 3345
 3350
 3355
 3360
 3365
 3370
 3375
 3380
 3385
 3390
 3395
 3400
 3405
 3410
 3415
 3420
 3425
 3430
 3435
 3440
 3445
 3450
 3455
 3460
 3465
 3470
 3475
 3480
 3485
 3490
 3495
 3500
 3505
 3510
 3515
 3520
 3525
 3530
 3535
 3540
 3545
 3550
 3555
 3560
 3565
 3570
 3575
 3580
 3585
 3590
 3595
 3600
 3605
 3610
 3615
 3620
 3625
 3630
 3635
 3640
 3645
 3650
 3655
 3660
 3665
 3670
 3675
 3680
 3685
 3690
 3695
 3700
 3705
 3710
 3715
 3720
 3725
 3730
 3735
 3740
 3745
 3750
 3755
 3760
 3765
 3770
 3775
 3780
 3785
 3790
 3795
 3800
 3805
 3810
 3815
 3820
 3825
 3830
 3835
 3840
 3845
 3850
 3855
 3860
 3865
 3870
 3875
 3880
 3885
 3890
 3895
 3900
 3905
 3910
 3915
 3920
 3925
 3930
 3935
 3940
 3945
 3950
 3955
 3960
 3965
 3970
 3975
 3980
 3985
 3990
 3995
 4000
 4005
 4010
 4015
 4020
 4025
 4030
 4035
 4040
 4045
 4050
 4055
 4060
 4065
 4070
 4075
 4080
 4085
 4090
 4095
 4100
 4105
 4110
 4115
 4120
 4125
 4130
 4135
 4140
 4145
 4150
 4155
 4160
 4165
 4170
 4175
 4180
 4185
 4190
 4195
 4200
 4205
 4210
 4215
 4220
 4225
 4230
 4235
 4240
 4245
 4250
 4255
 4260
 4265
 4270
 4275
 4280
 4285
 4290
 4295
 4300
 4305
 4310
 4315
 4320
 4325
 4330
 4335
 4340
 4345
 4350
 4355
 4360
 4365
 4370
 4375
 4380
 4385
 4390
 4395
 4400
 4405
 4410
 4415
 4420
 4425
 4430
 4435
 4440
 4445
 4450
 4455
 4460
 4465
 4470
 4475
 4480
 4485
 4490
 4495
 4500
 4505
 4510
 4515
 4520
 4525
 4530
 4535
 4540
 4545
 4550
 4555
 4560
 4565
 4570
 4575
 4580
 4585
 4590
 4595
 4600
 4605
 4610
 4615
 4620
 4625
 4630
 4635
 4640
 4645
 4650
 4655
 4660
 4665
 4670
 4675
 4680
 4685
 4690
 4695
 4700
 4705
 4710
 4715
 4720
 4725
 4730
 4735
 4740
 4745
 4750
 4755
 4760
 4765
 4770
 4775
 4780
 4785
 4790
 4795
 4800
 4805
 4810
 4815
 4820
 4825
 4830
 4835
 4840
 4845
 4850
 4855
 4860
 4865
 4870
 4875
 4880
 4885
 4890
 4895
 4900
 4905
 4910
 4915
 4920
 4925
 4930
 4935
 4940
 4945
 4950
 4955
 4960
 4965
 4970
 4975
 4980
 4985
 4990
 4995
 5000
 5005
 5010
 5015
 5020
 5025
 5030
 5035
 5040
 5045
 5050
 5055
 5060
 5065
 5070
 5075
 5080
 5085
 5090
 5095
 5100
 5105
 5110
 5115
 5120
 5125
 5130
 5135
 5140
 5145
 5150
 5155
 5160
 5165
 5170
 5175
 5180
 5185
 5190
 5195
 5200
 5205
 5210
 5215
 5220
 5225
 5230
 5235
 5240
 5245
 5250
 5255
 5260
 5265
 5270
 5275
 5280
 5285
 5290
 5295
 5300
 5305
 5310
 5315
 5320
 5325
 5330
 5335
 5340
 5345
 5350
 5355
 5360
 5365
 5370
 5375
 5380
 5385
 5390
 5395
 5400
 5405
 5410
 5415
 5420
 5425
 5430
 5435
 5440
 5445
 5450
 5455
 5460
 5465
 5470
 5475
 5480
 5485
 5490
 5495
 5500
 5505
 5510
 5515
 5520
 5525
 5530
 5535
 5540
 5545
 5550
 5555
 5560
 5565
 5570
 5575
 5580
 5585
 5590
 5595
 5600
 5605
 5610
 5615
 5620
 5625
 5630
 5635
 5640
 5645
 5650
 5655
 5660
 5665
 5670
 5675
 5680
 5685
 5690
 5695
 5700
 5705
 5710
 5715
 5720
 5725
 5730
 5735
 5740
 5745
 5750
 5755
 5760
 5765
 5770
 5775
 5780
 5785
 5790
 5795
 5800
 5805
 5810
 5815
 5820
 5825
 5830
 5835
 5840
 5845
 5850
 5855
 5860
 5865
 5870
 5875
 5880
 5885
 5890
 5895
 5900
 5905
 5910
 5915
 5920
 5925
 5930
 5935
 5940
 5945
 5950
 5955
 5960
 5965
 5970
 5975
 5980
 5985
 5990
 5995
 6000
 6005
 6010
 6015
 6020
 6025
 6030
 6035
 6040
 6045
 6050
 6055
 6060
 6065
 6070
 6075
 6080
 6085
 6090
 6095
 6100
 6105
 6110
 6115
 6120
 6125
 6130
 6135
 6140
 6145
 6150
 6155
 6160
 6165
 6170
 6175
 6180
 6185
 6190
 6195
 6200
 6205
 6210
 6215
 6220
 6225
 6230
 6235
 6240
 6245
 6250
 6255
 6260
 6265
 6270
 6275
 6280
 6285
 6290
 6295
 6300
 6305
 6310
 6315
 6320
 6325
 6330
 6335
 6340
 6345
 6350
 6355
 6360
 6365
 6370
 6375
 6380
 6385
 6390
 6395
 6400
 6405
 6410
 6415
 6420
 6425
 6430
 6435
 6440
 6445
 6450
 6455
 6460
 6465
 6470
 6475
 6480
 6485
 6490
 6495
 6500
 6505
 6510
 6515
 6520
 6525
 6530
 6535
 6540
 6545
 6550
 6555
 6560
 6565
 6570
 6575
 6580
 6585
 6590
 6595
 6600
 6605
 6610
 6615
 6620
 6625
 6630
 6635
 6640
 6645
 6650
 6655
 6660
 6665
 6670
 6675
 6680
 6685
 6690
 6695
 6700
 6705
 6710
 6715
 6720
 6725
 6730
 6735
 6740
 6745
 6750
 6755
 6760
 6765
 6770
 6775
 6780
 6785
 6790
 6795
 6800
 6805
 6810
 6815
 6820
 6825
 6830
 6835
 6840
 6845
 6850
 6855
 6860
 6865
 6870
 6875
 6880
 6885
 6890
 6895
 6900
 6905
 6910
 6915
 6920
 6925
 6930
 6935
 6940
 6945
 6950
 6955
 6960
 6965
 6970
 6975
 6980
 6985
 6990
 6995
 7000
 7005
 7010
 7015
 7020
 7025
 7030
 7035
 7040
 7045
 7050
 7055
 7060
 7065
 7070
 7075
 7080
 7085
 7090
 7095
 7100
 7105
 7110
 7115
 7120
 7125
 7130
 7135
 7140
 7145
 7150
 7155
 7160
 7165
 7170
 7175
 7180
 7185
 7190
 7195
 7200
 7205
 7210
 7215
 7220
 7225
 7230
 7235
 7240
 7245
 7250
 7255
 7260
 7265
 7270
 7275
 7280
 7285
 7290
 7295
 7300
 7305
 7310
 7315
 7320
 7325
 7330
 7335
 7340
 7345
 7350
 7355
 7360
 7365
 7370
 7375
 7380
 7385
 7390
 7395
 7400
 7405
 7410
 7415
 7420
 7425
 7430
 7435
 7440
 7445
 7450
 7455
 7460
 7465
 7470
 7475
 7480
 7485
 7490
 7495
 7500
 7505
 7510
 7515
 7520
 7525
 7530
 7535
 7540
 7545
 7550
 7555
 7560
 7565
 7570
 7575
 7580
 7585
 7590
 7595
 7600
 7605
 7610
 7615
 7620
 7625
 7630
 7635
 7640
 7645
 7650
 7655
 7660
 7665
 7670
 7675
 7680
 7685
 7690
 7695
 7700
 7705
 7710
 7715
 7720
 7725
 7730
 7735
 7740
 7745
 7750
 7755
 7760
 7765
 7770
 7775
 7780
 7785
 7790
 7795
 7800
 7805
 7810
 7815
 7820
 7825
 7830
 7835
 7840
 7845
 7850
 7855
 7860
 7865
 7870
 7875
 7880
 7885
 7890
 7895
 7900
 7905
 7910
 7915
 7920
 7925
 7930
 7935
 7940
 7945
 7950
 7955
 7960
 7965
 7970
 7975
 7980
 7985
 7990
 7995
 8000
 8005
 8010
 8015
 8020
 8025
 8030
 8035
 8040
 8045
 8050
 8055
 8060
 8065
 8070
 8

くとも3個含む。

【0017】 C_1-C_{18} アルキルは、直鎖又は分岐鎖であり、例えば C_1-C_8 、 C_1-C_6 又は C_1-C_4 アルキルである。例としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、 n -ブチル、sec-ブチル、isoブチル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチル、2, 4, 4-トリメチルペンチル、2-エチルヘキシル、オクチル、ノニル、デシル、ウンデシル、ドデシル、テトラデシル、ペンタデシル、ヘキサデシル、ヘプタデシル及びオクタデシルであり、好ましくは C_1-C_4 アルキル、例えばメチル、イソプロピル又はブチルである。 C_1-C_8 アルキル、 C_1-C_6 アルキル及び C_1-C_4 アルキルは、同様に直鎖又は分岐鎖であり、例えば炭素原子の適切な数までを有する上記と同義である。例えば C_1-C_8 、特に C_1-C_6 、好ましくは C_1-C_4 アルキルが興味深く、例えばメチル又はブチルである。 R_1 は、例えば C_2-C_{12} 、 C_4-C_{12} 、 C_8-C_{12} 、 C_4-C_8 アルキルである。

【0018】 C_2-C_{12} アルキル（これは、-O-により1回又は数回中断されている）は、例えば1~5回、例えば1~3回又は1回又は2回、非-連続-O-により中断されている。したがって、得られた構造単位は、例えば： $-O(CH_2)_2OH$ 、 $-O(CH_2)_2OCH_3$ 、 $-O(CH_2CH_2O)_2CH_2CH_3$ 、 $-CH_2-O-CH_2CH_3$ 、 $-CH_2CH_2-O-CH_2CH_3$ 、 $-[CH_2CH_2O]_y-CH_3$ （ここで、 y は、1~5である）、 $-(CH_2CH_2O)_5CH_2CH_3$ 、 $-CH_2-CH(CH_3)-O-CH_2-CH_2CH_3$ 又は $-CH_2-CH(CH_3)-O-CH_2-CH_3$ である。

【0019】 C_3-C_{30} シクロアルキルは、単環又は多環式脂肪族環基であり、例えば単環、二環又は三環式脂肪族環基、例えば C_3-C_{20} 、 C_3-C_{18} 、 C_3-C_{12} 、 C_3-C_{10} シクロアルキルである。単環式環基の例としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル又はシクロヘプチル、特にシクロペンチル及びシクロヘキシルである。多環式環基の例としては、ペルヒドロアントラシル、ペルヒドロフェナントリル、ペルヒドロナフチル、ペルヒドロフルオレニル、ペルヒドロクリセニル、ペルヒドロピセニル、アダマンチル、ビスクロ〔1. 1. 1〕ペンチル、ビスクロ〔4. 2. 2〕デシル、ビスクロ〔2. 2. 2〕オクチル、ビスクロ〔3. 3. 2〕デシル、ビスクロ〔4. 3. 2〕ウンデシル、ビスクロ〔4. 3. 3〕ドデシル、ビスクロ〔3. 3. 3〕ウンデシル、ビスクロ〔4. 3. 1〕デシル、ビスクロ〔4. 2. 1〕ノニル、ビスクロ〔3. 3. 1〕ノニル、ビスクロ〔3. 2. 1〕オクチル等である。また、「スピロ」-シクロアルキル化合物は、本明細書では C_3-C_{30} シクロアルキルの定義に含まれ、例えばスピロ〔5. 2〕オクチル、スピロ〔5. 4〕デシル、スピロ〔5. 5〕ウンデ

シルである。多環式シクロアルキル基（これは、本発明の化合物における各定義の対象である）の更なる例は、ヨーロッパ特許第878, 738号、第11頁~12頁（ここで、式（1）~（46）に結合を加わえて「イル」とする）に表示されている。当業者はこの事実を認識している。一般的に、脂環式環基は反復構造単位を形成してよい。

【0020】 C_2-C_{12} アルケニル基は、モノ-又はポリ不飽和、直鎖又は分岐鎖であり、例えば C_2-C_8 、 C_2-C_6 若しくは C_2-C_4 アルケニルである。例としては、アリル、メタリル、ビニル、1,1-ジメチルアリル、1-ブテニル、3-ブテニル、2-ブテニル、1,3-ペンタジエニル、5-ヘキセニル又は7-オクテニル、特にアリル又はビニルである。

【0021】 C_4-C_8 シクロアルケニルは、1個以上の二重結合を有してもよく、例えば C_4-C_6 -シクロアルケニル又は C_6-C_8 -シクロアルケニルである。例としては、シクロブテニル、シクロペンテニル、シクロヘキセニル又はシクロオクテニル、特にシクロペンテニル及びシクロヘキセニルであり、好ましくはシクロヘキセニルである。

【0022】 C_6-C_{12} シクロアルケニルは、二環式アルケニル基（これは、1個以上の二重結合を有し、二重結合は、同じ環に位置するか、又は両方の環に位置するかいずれでもよい）を参照する。数個の二重結合が二環式基に存在する場合、二重結合は、共役であるか又は非共役であり、好ましくは二重結合は共役である。例としては、ビスクロ〔4. 2. 4〕ドデカ-3, 7-ジエン-5-イル、ビスクロ〔4. 2. 4〕ドデカ-3-エン-5-イル、ビスクロ〔4. 2. 4〕ドデカ-4-エン-6-イル、ビスクロ〔4. 2. 3〕-ノン-3-エン-5-イル、ビスクロ〔4. 2. 3〕-ノン-4-エン-6-イル、ビスクロ〔4. 2. 3〕-ノン-7-エン-8-イル、ビスクロ〔4. 2. 3〕-ノン-8-エン-7-イルここで、例としては下記の番号を参照すること：

【0023】

【化18】



【0024】 C_2-C_{12} アルキレンは、直鎖又は分岐鎖であり、例えば C_2-C_8 、 C_2-C_6 若しくは C_2-C_4 アルキレンである。例としては、エチレン、プロピレン、ブチレン、ペンチレン、ヘキシレン、ヘプチレン、オクチレン、ノニレン、デシレン、ウンデシレン及びドデシレンである。好ましくは、 C_1-C_8 アルキレン、特に C_1-C_6 アルキレン、好ましくは C_1-C_4 アルキレンであり、例えばメチレン又はブチレンである。し


たがってC₂-C₁₂アルキレンジスルホニルは、上記のアルキレン基である(両方の「イル」部分はスルホニル基を有する)。例としては、-SO₂-(CH₂CH₂)_z-SO₂- (ここで、zは、1~6である)であり、例えば、-SO₂-CH₂CH₂-SO₂-又は-SO₂-CH(CH₃)-CH₂-SO₂-である。

*

*【0025】フェニレンジスルホニル、ジフェニレンジスルホニル及びオキシジフェニレンジスルホニルは、また、「イル」部分にスルホニル基を有する。したがって、得られる構造は

【0026】

【化19】



【0027】である。

【0028】置換フェニルは、1~5個、例えば1、2又は3個、特に1又は2個の置換基をフェニル環に担持する。置換は、好ましくはフェニル環の4-、3、4-、3、5-又は3、4、5-位置である。基C₁-C₁₈アルキルスルホニルの基C₁-C₁₈アルキルは、直鎖又は分岐鎖であることを意味し、上記の意味を有する。基C₃-C₃₀シクロアルキルスルホニルの基C₃-C₃₀シクロアルキルは、上記の意味を有する。


【0029】基ナフチル、フェナントリル、ヘテロアール及びアントラシルは、1個以上の基により置換され※

※ており、例えばモノー~ペンター置換、例えばモノー、ジー又はトリー置換、特にモノー又はジー置換である。

20 【0030】R₁がOR₄、NR₅R₆及び/又はSR₇により置換され、そして置換基OR₄、NR₅R₆及びSR₇は、基R₄、R₅、R₆又はR₇を介して、フェニル環の他の置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成するフェニル基の場合、例えば次の構造単位が得られる：

【0031】


【化20】



【0032】本出願において、用語「ヘテロアール」は、非置換及び置換基を意味し、例えば3-チエニル、2-チエニル、

【0033】


【化21】



【0034】(ここで、R₅及びR₆は、上記と同義のもの、チアントレニル、イソベンゾフラニル、キサンテニル、フェノキサンチニル、

【0035】

【化22】



【0036】(ここで、Yは、S、O又はNR₄である)であり、そしてR₄は、上記と同義である)である。その例としては、ピラゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、イソチアゾリル又はイソキサゾリルである。ま

た、例えばフリル、ピロリル、1、2、4-トリアゾリル、

【0037】

【化23】




40 【0038】又は縮合芳香族を有する5員複素環基、例えばベンズイミダゾリル、ベンゾチエニル、ベンゾフラニル、ベンゾキサゾリル及びベンゾチアゾリルが含まれる。

【0039】「ヘテロアール」の他の例としては、ピリジル特に3-ピリジル、

【0040】


【化24】



【0041】（ここで、 R_4 は、上記と同義である）、ピリミジニル、ピラジニル、1, 3, 5-トリアジニル、2, 4-, 2, 2-若しくは2, 3-ジアジニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル、インダゾリル、プリニル、イソキノリル、キノリル、フェノキサジニル又はフェナジニルである。本出願において、用語「ヘテロアリール」は、また、基チオキサントール、キサンチル、

【0042】

【化25】



【0043】（ここで、 m は、0又は1であり、 R_4 、 R_5 、 R_6 は、上記と同義である）

【0044】

【化26】




【0045】又はアントラキノニルを意味する。ヘテロアリールは、それぞれ上記に示された置換基を担持してよい。

【0046】カンホルル、10-カンホルルは、カンホルル-10-イル、即ち

【0047】

【化27】



【0048】である。

【0049】 C_2-C_6 アルカノイルは、例えばアセチル、プロピオニル、ブタノイル又はヘキサノイル、特にアセチルである。

【0050】 C_1-C_4 アルコキシは、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ及びブトキシであり、また、2個以上の炭素原子を有するアルコキシ基のアルキル基は、分岐であることが可能である。

【0051】 C_1-C_4 アルキルチオは、例えばメチルチオ、エチルチオ、プロピルチオ及びブチルチオであり、また、2個以上の炭素原子を有するアルキルチオ基のアルキル基は、分岐であることが可能である。

【0052】 C_2-C_6 アルコシカルボニルは、(C_1-C_5 アルキル)-O-C(O)-（ここで、 C_1-C_5 アルキルは、炭素原子の適切な数までを有する上記と同義である）である。例としては、メトシカルボニル、エトシカルボニル、プロポシカルボニル、ブトシカルボニル又はペンチルオキシカルボニルであり、また、2個以上の炭素原子を有するアルコキシ基のアルキル

ル基は、分岐であることが可能である

【0053】 C_1-C_{10} ハロアルキル及び C_1-C_4 ハロアルキルは、ハロゲンによりモノ-又はポリ-置換されている C_1-C_{10} -及び C_1-C_4 -アルキル（ C_1-C_{10} -及び C_1-C_4 -アルキルは、例えば上記と同義である）である。例えば、1~3個又は1若しくは2個のハロゲン置換基がアルキル基に存在する。例としては、クロロメチル、トリクロロメチル、トリフルオロメチル又は2-ブロモプロピル、特にトリフルオロメチル又はトリクロロメチルである。好ましくは C_1-C_{10} フルオロアルキルである。

【0054】 C_2-C_6 ハロアルカノイルは、(C_1-C_5 ハロアルキル)-C(O)-（ここで、 C_1-C_5 ハロアルキルは、炭素原子の適切な数までを有する上記と同義である）である。例としては、クロロアセチル、トリクロロアセチル、トリフルオロアセチル、ペンタフルオロプロピオニル、ペルフルオロオクタノイル又は2-ブロモプロピオニル、特にトリフルオロアセチル又はトリクロロアセチルである。

【0055】ハロベンゾイルは、ハロゲン及び/又は C_1-C_4 ハロアルキル（ C_1-C_4 -ハロアルキルは、上記と同義である）によりモノ-又はポリ-置換されているベンゾイルである。例としては、ペンタフルオロベンゾイル、トリクロロベンゾイル、トリフルオロメチルベンゾイル、特にペンタフルオロベンゾイルである。


【0056】ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素、特に塩素又はフッ素、好ましくはフッ素である。

【0057】フェニル- C_1-C_3 アルキルは、例えばベンジル、2-フェニルエチル、3-フェニルプロピル、 α -メチルベンジル又は α 、 α -ジメチルベンジル、特にベンジルである。

【0058】オキシジフェニレンは、

【0059】

【化28】




【0060】である。

【0061】 R_5 及び R_6 は、それらが結合する窒素原子と一緒に、-O-又は-NR₄-により中断されてよい、5員、6員若しくは7員環形成し、例えば次の構造が得られる：

【0062】


【化29】



【0063】 C_1-C_{18} アルキルスルホニル、フェニル- C_1-C_3 アルキルスルホニル、カンホルルスルホニル、 C_1-C_{10} ハロアルキルスルホニルの定義は、対応

する基C₁–C₁₈アルキル、フェニル–C₁–C₃アルキル、カンホリル及びC₁–C₁₀ハロアルキルを参照し、上記に詳細に記載されているようにスルホニル基(–S O₂–)に結合している。したがって、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェナントリルスルホニルもまた、スルホニル基に結合している対応する基を参照する。R₃は、例えばC₂–C₁₈–、C₄–C₁₂–、C₆–C₁₈–、C₄–C₁₀–アルキルスルホニルである。

【0064】酸の作用により開裂する–O–C–結合又は–O–Si–結合を有する基及び基R₁の置換基である基は、酸の作用の後にアルカリ現像液で式I、II若しくは*



【0066】(ここで、R₁₁及びR₁₂は、互いに独立して、水素、C₁–C₆アルキル、C₃–C₈シクロアルキル、フェニル–C₁–C₃アルキルであるか、又はR₁₁及びR₁₂は一緒になってC₂–C₅アルキレンであり、R₁₃は、非置換若しくはハロゲン–置換C₁–C₁₀アルキル、非置換若しくはハロゲン–置換C₃–C₈シクロアルキル又はフェニル–C₁–C₃–アルキルであるか、或いはR₁₁及びR₁₂が一緒になってC₂–C₅アルキレンではない場合、R₁₃及びR₁₂は一緒になってC₂–C₅アルキレン(これは、–O–原子又は–S–原子により中断されてよい)であってよい)である。

【0067】請求項における用語「及び/又は(若しくは※


20※は)」若しくは「(若しくは)又は/及び」は、定義された別のもの(置換基)のみだけでなく、数個の定義された別のもの(置換基)が一緒になって、即ち異なる別のもの(置換基)の混合物が存在してよいことが表現されていることを意味する。

【0068】用語「少なくとも」は、1個又は1個以上、例えば1個又は2個又は3個、好ましくは1個又は2個を定義することを意味する。

【0069】本発明は、また、式I b、II b又はIII b:

【0070】

【化31】



【0071】[式中、R''₁は、フェニル(これは、非置換であるか、又はC₁–C₁₂アルキル、フェニル–C₁–C₃–アルキル、C₁–C₄ハロアルキル、ハロゲン、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR''₁は、ナフチル、アントラシル又はフェナントリル(これらは、それぞれ非置換であるか、又はC₁–C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇

を介して、フェニル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であるか;或いはR''₁は、ヘテロアリール基(これは、非置換であるか、又はC₁–C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び/若しくはSO₂R₇により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び/若しくはR₇を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する)であり;R''₁は、フェニレン、ナフチレン、下記式:

【0072】


【化32】

*はIII又はI b、II b若しくはIII b(式I b、II b及びIII bは下記に示されている)の化合物の可溶性を増加させる酸により開裂し得る基である。この効果は、例えば米国特許第4,883,740号に記載されている。基R₁の置換基として適切な基の例としては、例えば既知のオルトエステル類、トリチル及びベンジル基、カルボン酸のtert-ブチルエステル類、フェノールのtert-ブチルカルボナート類又はフェノールのシリルエーテル類、例えば–OSi(CH₃)₃。

【0065】

【化30】


25



【0073】の基、ジフェニレン又はオキシジフェニレン（ここで、これらの基は非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている）であるか；或いはR^{''}₁は、下記式：

【0074】


【化33】



【0075】の基であり；Aは、-O-、-S-、-NR₄-、-O(CO)-、-S(CO)-、-NR₄(CO)-、-SO-、-SO₂-又は-O-SO₂-であり；A₁は、C₁-C₁₂アルキレン又はC₂-C₁₂アルキレン（これは、-O-の1個以上により中断されている）であり；R^{''}₃は、C₁-C₁₆アルキルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル、トリメチルフェニルスルホニル；又はフェニルスルホニル（これは、C₂-C₁₆アルキル、C₁-C₄アルコキシ、C₁-C₄ハロアルキル及び／若しくはハロゲンの1個以上により置換されている）であり；R[']₃は、フェニレンジスルホニル、ナフチレンジスルホニル、下記式：

【0076】

【化34】



【0077】の基、ジフェニレンジスルホニル又はオキシジフェニレンジスルホニル（ここで、これらの基は非置換であるか、又はC₁-C₁₂アルキルにより置換されている）であるか；或いはR[']₃は、C₂-C₁₂アルキレンジスルホニルであり；R₄は、水素、フェニル、C₁-C₁₂アルキル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂-C₁₂アルキル（これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂-C₁₂アルカノイル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニルであるか；或いはR₅及びR₆は、フェ

26

はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、フェニルスルホニル又は（4-メチルフェニル）スルホニルであり；R₅及びR₆は、互いに独立して水素又はC₁-C₁₂アルキル（これは、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₂アルキル（これは、-O-の1個以上により中断され、非置換であるか、又はOH、C₁-C₄アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₁-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₂-C₁₂アルカノイル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₅及びR₆は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁-C₁₂アルコキシ、C₂-C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、フェニルアミノ、フェニルアミノカルボニル、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂-C₆アルカノイルにより置換されている）であるか、或いはR₅及びR₆は、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニルであるか；或いはR₅及びR₆は、フェ


ニル、ベンゾイル、ナフチルスルホニル、アントラシル
 スルホニル又はフェナントリルスルホニルであるか；或
 いはR₅及びR₆は、それらが結合する窒素原子と一緒に
 なって、5員、6員又は7員環（それは、場合により—
 O—若しくは—NR₄—により中断される）を形成し；
 R₇は、水素、フェニル、C₁—C₁₂アルキル（これは、
 非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アル
 コキシ、C₂—C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ
 シ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチ
 オカルボニル、NR₅R₆、C₁—C₁₂アルキルスルホニ
 ル、フェニルスルホニル、（4—メチルフェニル）スル
 ホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換
 されている）であるか、或いはR₇は、C₂—C₁₂アルキ
 ル（これは、—O—の1個以上により中断され、非置換
 であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ
 シ、C₂—C₁₂アルコキシカルボニル、フェノキシ、フ
 ェノキシカルボニル、フェニルチオ、フェニルチオカル
 ボニル、NR₅R₆、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フ
 ェニルスルホニル、（4—メチルフェニル）スルホニル
 及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換されて
 いる）であるか；或いはR₇は、C₂—C₁₂アルカノイル
 （これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—
 C₁₂アルコキシ、C₂—C₁₂アルコキシカルボニル、
 フェノキシ、フェノキシカルボニル、フェニルチオ、フ*

*エニルチオカルボニル、NR₅R₆、C₁—C₁₂アルキル
 スルホニル、フェニルスルホニル、（4—メチルフェニル）
 スルホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルに
 より置換されている）であるか；或いはR₇は、C₁—C₁₂
 アルキルスルホニル（これは、非置換であるか、又は
 フェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ、C₂—C₁₂アル
 コキシカルボニル、フェノキシ、フェノキシカルボニ
 ル、フェニルチオ、フェニルチオカルボニル、NR₅
 R₆、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホ
 ニル、（4—メチルフェニル）スルホニル及び／若しく
 はC₂—C₆アルカノイルにより置換されている）である
 か；或いはR₇は、フェニルスルホニル又は（4—メチ
 ルフェニル）スルホニルである；（ここで、R^{''}₁が4—
 メチルフェニル又は4—オクチルフェニルの場合、
 R^{''}₃はメタンスルホニルではない）の新規化合物に
 関する。

【0078】オキシム誘導体（式I、I b、II、II b、
 III及びIII b）は、一般的に、文献に記載された方法に
 より調製でき、例えば式X又はXIの適切な遊離オキシム
 （R₃及びR[']₃=H）を、式XV、XVI又はXVIIの所望の
 （例えばスルホン）酸ハロゲン化物（例えばR₃Cl若し
 くはCl—R[']₃—Cl）と反応させる。

【0079】

【化35】





【0080】R₁、R₂、R₃、R₃′及びXは、上記と同
 義である。これらの反応は、通常、不活性溶媒、例えば
 トルエン、テトラヒドロフラン（THF）又はジメチル
 ホルムアミド（DMF）中に塩基、例えば第三級アミン
 （例、トリエチルアミン）の存在下で行われるか、又は
 オキシムの塩と所望の酸塩化物とを反応させて行う。こ
 れらの方法は、例えばヨーロッパ特許第48、615号
 に開示されている。オキシムのナトリウム塩は、例えば
 問題のオキシムを、ナトリウムアルコラートとジメチル
 ホルムアミド中で反応させて得ることができる。このよ
 うな反応は、当業者にはよく知られており、一般的に、

40 —15～+50℃、好ましくは0～20℃の範囲の温度
 で行われる。

【0081】出発物質として必要なオキシムは、標準的
 な化学教本（例えばJ. March, Advanced Organic Chemi
 stry, 4th Edition, Wiley Interscience, 1992）又は
 専門的な研究論文、例えばS.R. Sandler & W. Karo, Or
 ganic functional group preparations, Vol. 3, Acade
 mic Press）に記載された種々の方法により得ることが
 できる。最も都合のよい方法の1つは、例えばケトン類
 とヒドロキシルアミン又はその塩とをエタノール若しく
 は水性エタノールのような極性溶媒で反応させることで

ある。この場合、酢酸ナトリウムのような塩基を加えて、反応混合物のpHを調整する。反応速度がpH依存であることはよく知られており、塩基は反応の始まりに又は間に連続して加える。ピリジンのような塩基性溶媒も、塩基及び/又は溶媒若しくは補助溶媒として使用できる。反応温度は、一般的に混合物の還流温度であり、通常60~120℃である。他の都合のよいオキシムの合成は、「活性」メチレン基を亜硝酸又は亜硝酸アルキルによりニトロソ化することである。アルカリ性の条件は、Organic Syntheses coll. Vol. VI (J. Wiley & Sons, New York, 1988), pp 189 and 840に記載されており、酸性の条件は、Organic Synthesis coll. vol V, pp 32 and 373, coll. vol. III, pp 191 and 513, coll. vol. II, pp. 202, 204 and 363に記載されており、両方は本発明の化合物のための出発物質として使用されるオキシムの調製のために適切である。亜硝酸は、通常、亜硝酸ナトリウムから発生させる。亜硝酸アルキルは、例えば亜硝酸メチル、亜硝酸エチル、亜硝酸イソプロピル、亜硝酸ブチル、亜硝酸イソアミルである。

【0082】記載された合成は、式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の異性体の形成の結果として得ることができる。オキシイミノ基の二重結合は、syn (cis, Z) 及びanti (trans, E) の両方の形状、又は2個の幾何学異性体の混合物として存在することができる。本発明では、個別の幾何異性体及び2個の幾何学異性体のどのような混合物も使用できる。したがって、本発明は、また、式I、II及びIIIの化合物又は式I b、II b及びIII bの化合物の異性体の混合物に関する。



【0087】(式中、R₁、R₂及びXは、上記と同義である)の対応する遊離オキシム化合物の異性体混合物を酸により処理する；

(2) このように調製した単一異性オキシム化合物を、※

R₃Cl (XV)

R''₃Cl (XVI)

【0089】(式中、R₃及びR''₃は、上記と同義であり、R''₃は、下記と同義である)の対応する酸ハロゲン化物と反応させる；ことによる、式I、II又はIIIのオキシムエステル化合物或いは式I b、II b又はIII bのオキシムエステル化合物の熱安定異性体の特定の調製方法である。

【0090】オキシムの異性体混合物の所望の単一異性体への変換反応は、通常、不活性溶媒、例えば塩化メレン、酢酸エチル、トルエン、テトラヒドロフラン又はジメチルホルムアミドの中で酸、例えば塩酸、硫酸、ト

*【0083】式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の個別の幾何異性体(Z及びE形態)及び2個の幾何異性体のどのような混合物も使用できるが、式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の特定の配座(仮にZ形態とする)が、他の配座(仮にE形態とする)と比べて熱に対してより安定であることが見出されている。したがって、本発明の化合物の好ましい使用は、式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の単独で熱に対してより安定した異性体(仮にZ形態とする)の使用である。

【0084】出発物質として必要なオキシムの合成、異性体の混合物の形成の結果として得ることができる。驚くべきことに、出発物質として必要なオキシムの異性体の混合物を酸で処理すると、単一異性体形態(仮にZ形態とする)に変換することが見出されている。出発物質としてこれらの単一異性体形態(Z形態)のオキシムを使用すると、式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の熱に対して更に安定な単一異性体が得られる。したがって、本発明は、また、式I、II及びIII又は式I b、II b及びIII bの化合物の熱に対してより安定な異性体の合成方法に関し、1)オキシムの対応する異性体混合物を酸で処理して、単一異性体形態に変換する反応、及び2)単一異性体形態のオキシムと所望の酸ハロゲン化物との反応である。

【0085】したがって本発明の主題は、(1)従来の方法で得た、式X又はXI：

【0086】

【化36】

※式XV、XVI又はXVII：

【0088】

【化37】

Cl-R''₃-Cl (XVII)

トリフルオロ酢酸又はトリフルオロメタンスルホン酸の存在下に行われる。そのような反応は、通常、-15℃~+120℃、好ましくは0℃~80℃、更に好ましくは5℃~40℃の範囲の温度で行われる。化合物は、当業者に既知の方法で分離され、例えば蒸留、結晶化、クロマトグラフィーである。式X又はXIのオキシム化合物を出発物質として得る従来の方法の例は、上記で述べられている。

【0091】興味深いのは、式I b、II b及びIII b(式中、R₁は、水素、非置換C₂-C₁₂アルキル；C₁

—C₁₂アルキル（これは、C₃—C₃₀シクロアルキルにより置換されている）であるか；或いはR₁は、C₂—C₁₂アルケニル、C₄—C₈シクロアルケニル、C₆—C₁₂ビシクロアルケニル又はカンホリルであるか、或いはR₁は、フェニル（これは、基C₁₀—C₁₂アルキル、C₁—C₄ハロアルキル、塩素、OR₄、NR₅R₆、SR₇及び／若しくは—S—フェニルの1個以上により置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び／若しくはR₇を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であるか；或いはR₁は、2-ナフチル、アントラシル又はフェナントリル（ここで、基2-ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はC₁—C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇及び／若しくは—S—フェニルにより置換されており、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び／若しくはR₇を介して、ナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の更なる置換基又はナフチル、アントラシル若しくはフェナントリル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であるか；或いはR₁は、ヘテロアリール基（これは、非置換であるか、又はC₁—C₆アルキル、フェニル、OR₄、NR₅R₆、SR₇及び／若しくは—S—フェニルにより置換されているか、場合により置換基OR₄、SR₇及びNR₅R₆は、基R₄、R₅、R₆及び／若しくはR₇を介して、ヘテロアリール環の更なる置換基又はヘテロアリール環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）であり；ここで、すべての基R₁は、水素を除いて、酸の作用により開裂する—O—C—結合又は—O—Si—結合を有する基により更に置換されることができ；R₄は、フェニル、C₂—C₁₂アルキル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂—C₁₂アルキル（これは、—O—の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換されている）であり；R₇は、C₂—C₁₂アルキル（これは、非置換であるか、又はOH及び／若しくはC₁—C₄アルコキシにより置換されている）であるか；或いはR₇は、C₂—C₁₂アルキル（これは、—O—の1個以上で中断され、非置換であるか、又はOH及び／若しくはC₁—C₄アルコキシにより置換されている）であり；そして他の基はすべて上記と同義である）の化合物である。

【0092】興味深いのは、式I b、II b及びIII b


【式中、R₃は、C₂—C₁₈アルキルスルホニル、C₁—

C₁₀ハロアルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル—C₁—C₃アルキルスルホニル、C₃—C₁₂シクロアルキルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル（ここで、基C₃—C₁₂シクロアルキルスルホニル、フェニル—C₁—C₃アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェナントリルスルホニルの基シクロアルキル、ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はハロゲン、C₁—C₄ハロアルキル、CN、NO₂、C₁—C₁₆アルキル、フェニル、C₁—C₄アルキルチオ、OR₄、COOR₇、C₁—C₄アルキル—(OC)—O—、R₇OSO₂—及び／若しくは—NR₅R₆の1個以上により置換されている）であるか；或いはR₃は、ハロゲン、C₁—C₄ハロアルキル、CN、NO₂、C₂—C₁₆アルキル、フェニル、C₁—C₄アルキルチオ、OR₄、COOR₇、R₇OSO₂—及び／若しくは—NR₅R₆の1個以上により置換されているフェニルであるか；或いはR₃は、C₂—C₆ハロアルカノイル又はハロベンゾイルであり；R₄は、フェニル、C₁—C₁₂アルキル（これは、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換されている）であるか；或いはR₄は、C₂—C₁₂アルキル（これは、—O—の1個以上により中断され、非置換であるか、又はフェニル、OH、C₁—C₁₂アルコキシ、C₁—C₁₂アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、（4-メチルフェニル）スルホニル及び／若しくはC₂—C₆アルカノイルにより置換されている）であり；そして他の基はすべて上記と同義である）の化合物である。

【0093】特に興味深いのは、式I、I b、II、II b、III又はIII b【式中、R₁は、フェニル（これは、非置換であるか、又は基C₁—C₁₂アルキル、フェニル—C₁—C₃アルキル、ハロゲン、OR₄、NR₅R₆、SR₇、SOR₇及び／若しくはSO₂R₇の1個以上により置換されているか、場合により置換基OR₄は、基R₄を介して6員環を形成するか；或いはR₁は、ナフチル又はチエニルであり；R'₁は、下記式：

【0094】

【化38】



【0095】の基であり；Aは、—O—又は—S—であり；A₁は、C₁—C₁₂アルキレンであり；R₂は、ハロゲン又はC₁—C₁₀ハロアルキルであり；R₃は、C₁—C₁₈アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、フェニル—C₁—C₃アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル（ここで、基フェニルスルホニルの基フェニルは、非置換であるか、又はC₁—C₁₆ア


ルキル若しくはOR₄により置換されている)であり;
R'₃は、フェニレンジスルホニルであり; Xは、フル
オロであり; R₄は、フェニル、C₁-C₁₈アルキル (こ
れは、非置換であるか、又はC₂-C₁₂アルコキシカル
ボニルにより置換されている)であるか; 或いはR
4は、C₂-C₁₈アルキル (これは、-O-の1個以上に
より中断され、フェニルにより置換されている)であ
り; R₅及びR₆は、C₁-C₁₈アルキルであり; R₇は、
フェニル又はC₁-C₁₈アルキルである]の化合物であ
る。

【0096】好ましいのは、式I、I b、II、II b、II
I又はIII b [式中、R₁は、フェニル (これは、非置換
であるか、又は基C₁-C₁₂アルキル、ハロゲン、OR₄
若しくはSR₇の1個以上により置換されている)であ
り; R₂は、フルオロ又はC₁-C₆フルオロアルキルで
あり; R₃は、C₁-C₁₂アルキルスルホニル、カンホル
-10-イルスルホニル、ナフチルスルホニル、フェニ
ルスルホニル (ここで、この基の基フェニルは、非置換
であるか、又はC₁-C₁₆アルキル若しくはOR₄の1個
以上により置換されている)であり; Xは、フッ素であ
り; R₄は、C₁-C₄アルキルであり; R₇は、C₁-C₄
アルキルであり; i) R₁が、フェニル、4-メチルフ
ェニル、(メチルチオ)フェニルであり、R₂及びXの
両方が、フッ素の場合、そのときR₃は、4-メチルフ
ェニルスルホニルではなく; ii) R₁が、4-メチルフ
ェニル又は4-オクチルフェニルであり、R₂及びXの
両方が、フッ素の場合、そのときR₃は、4-メチルス
ルホニルではなく; iii) R₁が、フェニル、4-メチル
フェニル、4-メトキシフェニル、4-クロロフェニ
ル、トリフルオロメチル又はシクロヘキシルであり、R
2及びXの両方が、フッ素の場合、そのときR₃は、フェ
ニルスルホニルではなく; vi) R₁が、フェニルであ
り、R₂が、ペンタフルオロエチルであり、Xが、フッ
素の場合、そのときR₃は、フェニルスルホニルではな
い]の化合物である。

【0097】特に好ましいのは、2, 2, 2-トリフル
オロ-1-フェニル-エタノンオキシム-O-メチルス
ルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニル
-エタノンオキシム-O- (10-カンホルルスルホナ
ート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニル-エ
タノンオキシム-O- (4-メトキシフェニルスルホナ
ート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニル-エ
タノンオキシム-O- (1-ナフチルスルホナート);
2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニル-エタノンオ
キシム-O- (2-ナフチルスルホナート); 2, 2,
2-トリフルオロ-1-フェニル-エタノンオキシム-
O- (2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホナ
ート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メチルフ
ェニル)-エタノンオキシム-O- (10-カンホルル
スルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4

メチルフェニル)-エタノンオキシム-O- (メチル
スルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2
-メチルフェニル)-エタノンオキシム-O- (10-
カンホルルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ
-1- (2, 4-ジメチルフェニル)-エタノンオキシ
ム-O- (10-カンホルルスルホナート); 2, 2,
2-トリフルオロ-1- (2, 4-ジメチルフェニル)
-エタノンオキシム-O- (1-ナフチルスルホナ
ート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2, 4-ジメ
チルフェニル)-エタノンオキシム-O- (2-ナフチ
ルスルホナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1-
(2, 4, 6-トリメチルフェニル)-エタノンオキシ
ム-O- (10-カンホルルスルホナート); 2, 2,
2-トリフルオロ-1- (2, 4, 6-トリメチルフェ
ニル)-エタノンオキシム-O- (1-ナフチルスルホ
ナート); 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2, 4,
6-トリメチルフェニル)-エタノンオキシム-O-
(2-ナフチルスルホナート); 2, 2, 2-トリフル
オロ-1- (4-メトキシフェニル)-エタノンオキシ
ム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオ
ロ-1- (4-メチルチオフェニル)-エタノンオキシ
ム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオ
ロ-1- (3, 4-ジメトキシフェニル)-エタノンオ
キシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 3, 3,
4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニル-ブタノン
オキシム-O- (10-カンホルルスルホナート);
2, 2, 2-トリフルオロ-1- (フェニル)-エタノ
ンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-ト
リフルオロ-1- (フェニル)-エタノンオキシム-O
-10-カンホルルスルホナート; 2, 2, 2-トリフ
ルオロ-1- (フェニル)-エタノンオキシム-O-
(4-メトキシフェニル)スルホナート; 2, 2, 2-
トリフルオロ-1- (フェニル)-エタノンオキシム-
O- (1-ナフチル)スルホナート; 2, 2, 2-トリ
フルオロ-1- (フェニル)-エタノンオキシム-O-
(2-ナフチル)スルホナート; 2, 2, 2-トリフ
ルオロ-1- (フェニル)-エタノンオキシム-O-
(2, 4, 6-トリメチルフェニル)スルホナート;
2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メチルフェニ
ル)-エタノンオキシム-O- (10-カンホルル)ス
ルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メ
チルフェニル)-エタノンオキシム-O-メチルスル
ホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2-メチル
フェニル)-エタノンオキシム-O- (10-カンホリ
ル)スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-
(2, 4-ジメチルフェニル)-エタノンオキシム-O
- (1-ナフチル)スルホナート; 2, 2, 2-トリフ
ルオロ-1- (2, 4-ジメチルフェニル)-エタノン
オキシム-O- (2-ナフチル)スルホナート; 2,
2, 2-トリフルオロ-1- (2, 4, 6-トリメチル

フェニル) -エタノンオキシム-O- (10-カンホリル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2, 4, 6-トリメチルフェニル) -エタノンオキシム-O- (1-ナフチル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2, 4, 6-トリメチルフェニル) -エタノンオキシム-O- (2-ナフチル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-チオメチルフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (3, 4-ジメトキシフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-メチルフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-メトキシフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-ドデシルフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メトキシフェニル) -エタノンオキシム-O-オクチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-チオメチルフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-メトキシフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-チオメチルフェニル) -エタノンオキシム-O- (4-ドデシルフェニル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-チオメチルフェニル) -エタノンオキシム-O-オクチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-チオメチルフェニル) -エタノンオキシム-O- (2-ナフチル) スルホ* 30



【0099】 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-メチルスルホニルオキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-メチルカルボニルオキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [6H, 7H-5, 8-ジオキサナフト-2-イル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-メトキシカルボニルメトキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4- (メトキシカルボニル) - (4-アミノ-1-オキサペンタ-1-イル) -フェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [3, 5-ジメチル-4-

*ナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (2-メチルフェニル) -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-メチルフェニル) -エタノンオキシム-O-フェニルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- (4-クロロフェニル) -エタノンオキシム-O-フェニルスルホナート; 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1- (フェニル) -ブタノンオキシム-O- (10-カンホリル) スルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-ナフチル-エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-2-ナフチル-エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-ベンジルフェニル] -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4- (フェニル-1, 4-ジオキサブト-1-イル) フェニル] -エタノンオキシム-O-メチルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1-ナフチル-エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-2-ナフチル-エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-ベンジルフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-メチルスルホニルフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 1, 3-ビス [1- (4-フェノキシフェニル) -2, 2, 2-トリフルオロエタノンオキシム-O-スルホニル] フェニル; 【0098】 【化39】


エトキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [4-ベンジルオキシフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [2-チオフェニル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナート; 及び 2, 2, 2-トリフルオロ-1- [1-ジオキサチオフェン-2-イル] -エタノンオキシム-O-プロピルスルホナートである。

【0100】 明らかに、メチルスルホニル、メトキシ、エトキシ又はメチルカルボニル基は、また、他のより長い鎖のアルキルスルホニル、アルコキシ又はアルキルカルボニル基により交換され得る。また、オキシム-O-アルキルスルホナート基のメチル又はプロピル基は、他のアルキル基により容易に交換され得る。

【0101】式I、II又はIIIの化合物は、フォトレジストの感光性酸ドナーとして使用できる。レジスト系は、現像工程の後、式I、II又はIIIの化合物を含む系を像様に照射して調製できる。

【0102】化学的に増幅されたフォトレジストは、照射感受性成分が、レジストの少なくとも一つの酸-感受性成分の化学反応を引き続いて触媒する酸の触媒量を提供する、レジスト組成物であると理解されている。その結果として、可溶性の差が、レジストの照射領域と非照射領域の間に誘導される。このプロセスの触媒の性質のために、1個の酸分子が、二次反応により閉じ込められるか破壊されない限り、反応性ポリマーマトリックスを通して拡散しながら、1つの反応部位から次の反応部位へと複数の部位での反応を引き起こす。したがって、レジストの照射領域と非照射領域の間の可溶性に大きな差を誘導するために、低い酸濃度で十分である。そのため低い濃度の潜在酸化合物のみが必要である。その結果、光学像形成における曝露波長で高いコントラスト及び高い透明度のレジストを配合でき、それから、次に高度の感光性をもつ急勾配で垂直の画像輪郭を調製する。しかし、この触媒プロセスの結果として、潜在酸触媒は、レジストの保管又はプロセスの間に酸を発生させないために（これはほとんどの場合、後曝露焼き付け工程により触媒反応を開始するか完了させることが必要であり、これは可溶性の差を引き起こす）、化学的及び熱に対して非常に安定である（照射を受けない限り）必要がある。また、マイクロエレクトロニクス製造プロセスでのこれらのレジストの適用を妨害するどのような粒子の発生も回避するために、液体レジスト配合物及び固形レジスト膜で潜在触媒が、良好な可溶性を有することも必要である。

【0103】それに対して、化学的増幅機構に基づかないポジ型レジスト材料は、高濃度の潜在酸を含有しなければならず、それは、曝露下での潜在酸から発生する酸濃度のみが、アルカリ現像液中で曝露領域の可溶性を増加することに寄与するからである。低い酸濃度はこのようなレジストの溶解速度の変化に僅かな影響しか与えず、反応は典型的には後曝露焼き付けなしに続行されるため、潜在酸の化学的及び熱安定性に関する要件は、化学的に増幅されたポジ型レジストのものより厳しくない。また、これらのレジストは、曝露領域においてアルカリ現像液の中で十分な可溶性を達成するに足りる酸を発生させるために、更に多量の曝露を必要とし、相対的*



【0109】（式中、R₁、R'₁、R₃及びR'₃は、上記と同義である）の化合物が参照されている。

【0110】特に好ましいものは、式Ia（式中、R₁

*に低い光学的透明度（高濃度の潜在酸の必要性のため）とし、したがって解像度及び傾斜像を低くする。したがって、非-化学的増幅技術に基づくレジスト組成物は、化学的に増幅されたレジストと比較すると感光性、解像度及び像品質において劣っている。

【0104】上記から、潜在触媒の化学的及び熱安定性は、化学的に増幅されたレジストにとって必須であり、異なる酸拡散要件、酸度要件並びに熱及び化学的安定性要件のために、非-化学的に増幅されたレジストで作用できる潜在酸は、必ずしも化学的に増幅されたレジストに適用できないことが明らかである。

【0105】式I、II及びIII（式中、R₁は、フェニル（これは、非置換であるか、又はC₁-C₆アルキル、フェニル、OR₄、SR₇、-S-フェニル、ハロゲン及び/若しくはNR₅R₆により置換されており、場合により置換基OR₄及びNR₅R₆は、基R₄、R₅及び/若しくはR₆を介して、フェニル環の更なる置換基又はフェニル環の炭素原子の1個と5員若しくは6員環を形成する）である）の化合物である、フォトレジスト組成物が好ましい。

【0106】他の興味深いフォトレジスト組成物は、式I、II及びIII（式中、R₃は、C₁-C₁₈アルキルスルホニル、フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、C₁-C₁₀ハロアルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル又はフェナントリルスルホニル（ここで、基フェニル-C₁-C₃アルキルスルホニル、フェニルスルホニル、ナフチルスルホニル、アントラシルスルホニル及びフェナントリルスルホニルの基フェニル、ナフチル、アントラシル及びフェナントリルは、非置換であるか、又はハロゲン、C₁-C₄ハロアルキル、CN、NO₂、C₁-C₁₆アルキル、フェニル、C₁-C₄アルキルチオ、OR₄、COOR₇、C₁-C₄アルキル-OCO-、R₇OSO₂-及び/若しくは-NR₅R₆の1個以上により置換されている）である）の化合物のものである。

【0107】本発明の化学的に増幅された好ましいフォトレジスト組成物は、式I、II及びIII（式中、X及びR₂は共にフッ素である）の化合物を含むものである。

そのような化合物には、式Ia、IIa及びIIIa：

【0108】

【化40】

は、非置フェニルであるか、又はC₁-C₄アルキル、C₁-C₄アルコキシ、C₁-C₄アルキルチオ若しくはハロゲンにより1回以上置換されているフェニルであり；R

3は、 C_1-C_{16} アルキルスルホニル、 C_3-C_{30} シクロアルキルスルホニル、フェニル- C_1-C_3 アルキルスルホニル、カンホリルスルホニル、ナフチルスルホニル又はフェニルスルホニルである；（ここで、これらの基は、非置換であるか、又は C_1-C_{12} アルキル、 C_1-C_4 アルコキシ、 C_1-C_4 ハロアルキル、 C_1-C_4 アルキルチオ、 NO_2 若しくはハロゲンにより置換されている）の化合物の少なくとも1個を含む化学的に増幅されたフォトレジストである。

【0111】本発明の他の好ましい組成物において、基 R_1 は、水素を除いて、酸の作用により開裂する-O-C結合又は-O-Si-結合を有する基により置換されている。

【0112】レジストの照射の間又は照射後で、レジスト材料の酸-触媒反応の結果として起こる照射部分と非照射部分との間のレジスト可溶性の差は、更なる構成成分がレジスト存在することに依存して、2種類であり得る。本発明の組成物が、照射後に現像液中の組成物の可溶性を増加させる成分を含む場合、レジストはポジ型である。したがって、本発明は、化学的に増幅されたポジ型フォトレジストに関する。

【0113】他方、配合物の成分が、照射後の組成物の可溶性を減少する場合、レジストはネガ型である。したがって、本発明は、また、化学的に増幅されたネガ型フォトレジストに関する。

【0114】モノマー又はポリマー化合物（非曝露領域において、レジスト配合物に付加的に存在するアルカリ可溶性結合樹脂の溶解速度を減少し、非曝露領域において実質的にアルカリ不溶性であり、そのためアルカリ性溶液での現像の後レジスト膜は非曝露領域に残存するが、その反応生成物がアルカリ現像液で可溶になるように、酸の存在下で開裂するか又は再配置され得る）は、以下溶解阻害剤という。

【0115】本発明は、特別な実施態様として、（a1）酸不安定基（酸の存在下に分解し、曝露領域において水性アルカリ現像溶液でのレジスト膜の可溶性を増加させる）を有するポリマーの少なくとも1種及び

（b）式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリ現像性フォトレジスト組成物を含む。

【0116】本発明の更なる実施態様としては、（a2）酸不安定基（酸の存在下に分解し、水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる）を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤の少なくとも1種及びアルカリ可溶性ポリマーの少なくとも1種並びに（b）式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリ現像性フォトレジスト組成物である。

【0117】本発明の他の特別な実施態様は、

（a1）酸不安定基（酸の存在下に分解し、曝露領域に

において水性アルカリ現像溶液での可溶性を増加させる）を有するポリマーの少なくとも1種；

（a2）酸不安定基（酸の存在下に分解し、曝露領域においてアルカリ可溶性を増加させる）を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤；

（a3）非曝露領域におけるレジスト膜がアルカリ現像液で実質的に不溶であることを保つ濃度のアルカリ可溶性モノマー、オリゴマー又はポリマー化合物；及び

（b）式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を含む、化学的に増幅されたポジ型アルカリ現像性フォトレジスト組成物である。

【0118】したがって、本発明は、（a1）酸不安定基（酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液での可溶性を増加させる）を有するポリマーの少なくとも1種；及び／又は（a2）酸不安定基（酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる）を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤の少なくとも1種；及び／又は（a3）アルカリ可溶性モノマー、オリゴマー又はポリマー化合物の少なくとも1種；及び（b）式I、II又はIIIの化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとして含む、化学的に増幅されたフォトレジスト組成物に関する。

【0119】組成物は、成分（b）に加えて他の感光性酸ドナー及び／又は（c）他の添加剤を含んでもよい。

【0120】このような化学的に増幅されたポジ型レジスト系は、例えばE. Reichmanis, F. M. Houlihan, O. Nalamasu, T. X. Neenan, Chem. Mater. 1991, 3, 394；又はC. G. Willson, Introduction to Microlithography, 2nd. Ed.; L. S. Thompson, C. G. Willson, M. J. Bowden, Eds., Amer. Chem. Soc., Washington DC, 1994, p.139に記載されている。

【0121】酸不安定基（酸の存在下に分解して芳香族ヒドロキシ基、カルボキシ基、ケト基及びアルデヒド基を生成し、水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる）の適切な例としては、アルコキシアルキルエーテル基、テトラヒドロフランエーテル基、テトラヒドロピラニルエーテル基、tert-アルキルエステル基、トリチルエーテル基、シリルエーテル基、アルキルカルボナート基、例えばtert-ブチルオキシカルボニルオキシ、トリチルエステル基、シリルエステル基、アルコキシメチルエステル基、クミルエステル基、アセタール基、ケタール基、テトラヒドロピラニルエステル基、テトラフランエステル基、第三級アルキルエーテル基、第三級アルキルエステル基等である。

【0122】アルカリ現像溶液におけるこのポリマーを含むレジスト膜の可溶性を高める酸の作用により分解され得る官能基を有するポリマー（本発明のポジ型レジストに組み込まれ得る）は、酸不安定基をその主鎖及び／又は側鎖、好ましくは側鎖に有してもよい。

【0123】本発明の使用に適した酸不安定基を有す

るポリマーは、ポリマー類似反応（アルカリ可溶基が、部分的に又は完全に、対応する酸不安定基に変換されるか、或いは既に結合している酸不安定基を有するモノマーの（共）重合により直接変換される）により得ることができ、例えばヨーロッパ特許第254, 853号、ヨーロッパ特許第878, 738号、ヨーロッパ特許第877, 293号、特開平2-25850号、特開平3-223860号及び特開平4-251259号に記載されている。

【0124】本発明において、ポリマー主鎖に酸不安定基側鎖を有するポリマーは好ましくは、例えばシリエーテル、アセタール、ケタール及びアルコキシアルキルエステル基（「低活性エネルギーブロッキング基」と呼ばれる）〔これらは、比較的低い後曝露焼き付け温度（典型的には、室温～110℃の温度）で完全に開裂する〕を有するポリマー、及び、例えば、第二級若しくは第三級炭素原子をエステル結合の酸素原子の隣に含む、tert-ブチルエステル基若しくはtert-ブチルオキシカルボニル（TBOC）基又は他のエステル基（「高活性エネルギーブロッキング基」と呼ばれる）〔これらは、酸の存在下で反ブロッキング反応を完了させるためにより高い焼き付け温度（典型的には、110℃を超える）を必要とする〕を有するポリマーである。ハイブリッドシステム（低活性エネルギーブロッキング基と同様に高活性エネルギーブロッキング基が両方共に1個のポリマー内に存在する）も適用できる。別のものとして、それぞれ化学的に異なるブロッキング基を利用するポリマーのポリマーブレンドは、本発明の感光性ポジ型レジスト組成物に使用できる。

【0125】酸不安定基を有する好ましいポリマーは、下記の別個のモノマーの種類を含むポリマー及びコポリマーである：

- 1) 酸不安定基（酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる）を含有するモノマー及び
- 2) 酸不安定基がなく、アルカリ可溶性に寄与する基がないモノマー及び/又は
- 3) ポリマーの水性アルカリ可溶性に寄与するモノマー。

【0126】種類1)のモノマーの例としては：非環式又は環式第二級及び第三級アルキル（メタ）アクリレート類、例えばブチルアクリレート、例としてはtert-ブチルアクリレート、ブチルメタクリレート、例としてはtert-ブチルメタアクリレート、3-オキシシクロヘキシル（メタ）アクリレート、テトラヒドロピラニル（メタ）アクリレート、2-メチル-アダマンチル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、ノルボルニル（メタ）アクリレート、（2-テトラヒドロピラニル）オキシノルボルニルアルコールアクリレート類、（2-テトラヒドロピラニル）オキシメチルトリシ

クロドデカンメタノールメタアクリレート類、トリメチルシリルメチル（メタ）アクリレート、（2-テトラヒドロピラニル）オキシノルボルニルアルコールアクリレート類、（2-テトラヒドロピラニル）オキシメチルトリシクロドデカンメタノールメタアクリレート類、トリメチルシリルメチル（メタ）アクリレートo-/m-/p-（3-オキシシクロヘキシルオキシ）スチレン、o-/m-/p-（1-メチル-1-フェニルエトキシ）スチレン、o-/m-/p-テトラヒドロピラニルオキシスチレン、o-/m-/p-アダマンチルオキシスチレン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシスチレン、o-/m-/p-ノルボルニルオキシスチレン、非環式又は環式アルコキシカルボニルスチレン類、例えばo-/m-/p-ブトキシカルボニルスチレン、例としてはp-tert-ブトキシカルボニルスチレン、o-/m-/p-（3-オキシシクロヘキシルオキシカルボニル）スチレン、o-/m-/p-（1-メチル-1-フェニルエトキシカルボニル）スチレン、o-/m-/p-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルスチレン、o-/m-/p-アダマンチルオキシカルボニルスチレン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシカルボニルスチレン、o-/m-/p-ノルボルニルオキシカルボニルスチレン、非環式又は環式アルコキシカルボニルオキシスチレン類、例えばo-/m-/p-ブトキシカルボニルオキシスチレン、例としてはp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン、o-/m-/p-（3-オキシシクロヘキシルオキシカルボニルオキシ）スチレン、o-/m-/p-（1-メチル-1-フェニルエトキシカルボニルオキシ）スチレン、o-/m-/p-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルオキシスチレン、o-/m-/p-アダマンチルオキシカルボニルオキシスチレン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシカルボニルオキシスチレン、o-/m-/p-ノルボルニルオキシカルボニルオキシスチレン、非環式又は環式アルコキシカルボニルアルコールオキシスチレン類、例えばo-/m-/p-ブトキシカルボニルメトキシスチレン、p-tert-ブトキシカルボニルメトキシスチレン、o-/m-/p-（3-オキシシクロヘキシルオキシカルボニルメトキシ）スチレン、o-/m-/p-（1-メチル-1-フェニルエトキシカルボニルメトキシ）スチレン、o-/m-/p-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルメトキシスチレン、o-/m-/p-アダマンチルオキシカルボニルメトキシスチレン、o-/m-/p-シクロヘキシルオキシカルボニルメトキシスチレン、o-/m-/p-ノルボルニルオキシカルボニルメトキシスチレン、トリメチルシロキシスチレン、ジメチル（ブチル）シロキシスチレン、不飽和アルキルアセタート類、例えばイソプロペニルアセタート並びにそれらの誘導体である。

【0127】低活性エネルギー酸不安定基を担持する種

類1)のモノマーとしては、例えばp-又はm-(1-メトキシ-1-メチルエトキシ)-スチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルプロポキシ)スチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルプロポキシ)メチルスチレン、p-又はm-(1-メトキシエトキシ)-スチレン、p-又はm-(1-メトキシエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-エトキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-エトキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-エトキシ-1-メチルプロポキシ)スチレン、p-又はm-(1-エトキシ-1-メチルプロポキシ)メチルスチレン、p-又はm-(1-エトキシエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-エトキシエトキシ)-メチルスチレン、p-(1-エトキシフェニル-エトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-プロポキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-プロポキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-n-プロポキシエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-プロポキシエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルプロポキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシ-1-メチルプロポキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシプロポキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソプロポキシプロポキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-n-ブトキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-ブトキシエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソブトキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-tert-ブトキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-ペントキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-イソアミルオキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-n-ヘキシルオキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-シクロヘキシルオキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-トリメチルシリルオキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-トリメチルシリルオキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-ベンジルオキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-ベンジルオキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-メトキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレン、p-又はm-(1-トリメチルシリル

オキシ-1-メチルエトキシ)スチレン、p-又はm-(1-トリメチルシリルオキシ-1-メチルエトキシ)-メチルスチレンで含まれる。アルコキシアルキルエステル酸不安定基を有するポリマーの他の例は、米国特許第5,225,316号及びヨーロッパ特許第829,766号に与えられている。アセタールブロッキング基を有するポリマーの例は、米国特許第5,670,299号、ヨーロッパ特許第780,732号、米国特許第5,627,006号、米国特許第5,558,976号、米国特許第5,558,971号、米国特許第5,468,589号、ヨーロッパ特許第704,762号、ヨーロッパ特許第762,206号、ヨーロッパ特許第342,498号、ヨーロッパ特許第553,737号に与えられており、ACS Symp. Ser. 614, Microelectronics Technology, pp.35-55 (1995)及びJ. Photopolymer Sci. Technol. Vol. 10, No.4(1997), pp.571-578に記載されている。本発明に使用されるポリマーはこれらには限定されない。

【0128】酸不安定基としてアセタール基を有するポリマーに関しては、酸不安定架橋を組み込むことが可能であり、例えばH.-T. Schacht, P. Falcigno, N. Muenzel, R. Schulz and A. Medina, ACS Symp. Ser. 706 (Micro- and Nanopatterning Polymers), p.78-94, 1997; H.-T. Schacht, N. Muenzel, P. Falcigno, H. Holzwarth, and J. Schneider, J. Photopolymer Science and Technology, Vol.9, (1996), 573-586に記載されている。この架橋系は、レジストパターンの熱抵抗の観点から好ましい。

【0129】高活性エネルギー酸不安定基を有するモノマーは、例えばp-tert-ブトキシカルボニルオキシスチレン、tert-ブチル-アクリラート、tert-ブチル-メタクリラート、2-メチル-2-アダマンチル-メタクリラート、イソボルニル-メタクリラートである。

【0130】種類2)のコモノマーの例としては：芳香族ビニルモノマー、例えばスチレン、 α -メチルスチレン、アセトキシスチレン、 α -メチルナフチレン、アセナフチレン、ビニル脂環式化合物、例えばビニルノロボルナン、ビニルアダマンタン、ビニルシクロヘキサン、アルキル(メタ)アクリラート類、例えばメチルメタクリラート、アクリロニトリル、ビニルシクロヘキサン、ビニルシクロヘキサノール、同様に無水マレイン酸である。

【0131】種類3)のコモノマーの例としては：ビニル芳香族化合物、例えばヒドロキシスチレン、アクリル酸化合物、例えばメタクリル酸、エチルカルボニルオキシスチレン及びそれらの誘導体である。これらのポリマーは、例えば米国特許第5,827,634号、米国特許第5,625,020号、米国特許第5,492,793号、米国特許第5,372,912号、ヨーロッパ特許第660,187号、米国特許第5,679,49

5号、ヨーロッパ特許第813、113号及びヨーロッパ特許第831、369号に記載されている。更なる例としては、クロトン酸、イソクロトン酸、3-ブタン酸、アクリル酸、4-ペンテン酸、プロピオール酸、2-ブチン酸、マレイン酸、フマル酸及びアセチレンカルボン酸である。本発明に使用されるポリマーは、これらに限定されない。

【0132】ポリマー中の酸不安定モノマーの含有量は、広範囲にわたって変ってよく、他のコモノマーの量及び脱保護ポリマーのアルカリ可溶性に依存してよい。典型的に、ポリマー中の酸不安定基を有するモノマーの含有量は、5〜60モル%である。含有量が少なすぎると、現像速度が低くなり過ぎ、曝露領域にレジストが残留する結果となる。酸不安定モノマーの含有量が多すぎると、現像後にレジストパターンが不完全にしか画定されず（腐食される）、もはや狭い造形は解像されないが及び／又はレジストが現像の間に基板との接着を弱める。好ましくは、酸不安定基を有するコポリマーは、3,000〜約200,000、より好ましくは約5,000〜約50,000の分子量（ M_w ）を有し、約3以下、より好ましくは約2以下の分子量分布を有する。非-フェノールポリマー、例としてはアルキルアクリラートのコポリマー、例えば t -ブチルアクリレート又は t -ブチルメタクリレート及びビニル脂環式化合物、例えばビニルノルボナニル又はビニルシクロヘキサノールは、また、遊離基重合又は他の既知の方法により調製してよく、適切には、8,000〜約50,000の M_w 及び約3以下の分子量分布を有する。他のコモノマーは適切には、ポリマーのガラス移転点等を制御するために適切な量を加えてよい。

【0133】本発明において、酸不安定基を有するポリマーの2種以上の混合物を使用してよい。例としては、容易に開裂する酸不安定基を有するポリマー、例えばアセタール基又はテトラヒドロピラニルオキシ基と、それほど容易には開裂しない酸-開裂性基を有するポリマー、例えば第三級アルキルエステル基の混合物を使用してよい。また、異なる大きさの酸開裂性基は、異なる酸開裂性基を有するポリマーの2個以上をブレンドすることにより組み合わせることができ、例えば $tert$ -ブチルエステル基と2-メチルアダマンチル基又は1-エトキシ-エトキシ基とテトラヒドロピラニルオキシ基である。非-架橋樹脂と架橋樹脂の混合物も使用してよい。本発明におけるこれらのポリマーの量は、全固形成分の総量に対して、好ましくは30〜99重量%、より好ましくは50〜98重量%である。アルカリ可溶性樹脂又は酸不安定基を有さないモノマー若しくはオリゴマー化合物を、アルカリ可溶性を制御するために組成物に更に組み込んでよい。異なる酸不安定基を有するポリマーのポリマーブレンドの例としては、ヨーロッパ特許第780、732号、ヨーロッパ特許第679、951

号及び米国特許第5,817,444号で与えられている。

【0134】好ましくは、モノマー及びオリゴマー溶解阻害剤（a2）が、本発明に使用される。本発明に使用の酸不安定基を有するモノマー又はオリゴマー溶解阻害剤は、分子構造に酸不安定基を1個以上有し、酸の存在下に分解して水性アルカリ現像溶液における可溶性を増加させる化合物である。例としては、アルコキシメチルエーテル基、テトラヒドロフラニルエーテル基、テトラヒドロピラニルエーテル基、アルコキシエチルエーテル基、トリチルエーテル基、シリルエーテル基、アルキルカルボナート基、トリチルエステル基、シリルエステル基、アルコキシメチルエステル基、ビニルカルバマート基、第三級アルキルカルバマート基、トリチルアミノ基、クミルエステル基、アセタール基、ケタール基、テトラヒドロピラニルエステル基、テトラフラニルエステル基、第三級アルキルエーテル基、第三級アルキルエステル基等である。本発明に使用の酸-分解性溶解阻害化合物の分子量は、3,000以下、好ましくは100〜3,000、より好ましくは200〜2,500である。

【0135】酸不安定基を有するモノマー及びオリゴマー溶解阻害剤の例としては、ヨーロッパ特許第0,831,369号の式（I）〜（XVI）に記載されている。酸不安定基を有する他の適切な溶解阻害剤は、米国特許第5,356,752号、米国特許第5,037,721号、米国特許第5,015,554号、特開平1-289946号、特開平1-289947号、特開平2-2560号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-191351号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200253号、特開平3-200254号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平11260号、特開平4-12356号、特開平4-123567号、特開平1-289946号、特開平3-128959号、特開平3-158855号、特開平3-179353号、特開平3-191351号、特開平3-200251号、特開平3-200252号、特開平3-200253号、特開平3-200254号、特開平3-200255号、特開平3-259149号、特開平3-279958号、特開平3-279959号、特開平4-1650号、特開平4-1651号、特開平11260号、特開平4-12356号、特開平4-12357号並びに特許出願番号第3-33229、3-23079、0、3-320438、4-254157、4-52732、4-103215、4-104542、4-107885、4-107889、4-152195、4-

254157、4-103215、4-104542、4-107885、4-107889及び4-152195号に示されている。

【0136】組成物は、また、ポリマー溶解阻害剤、例えば米国特許第5,354,643号に記載されたポリアセタール類又は米国特許第5,498,506号に記載されたポリ-N、O-アセタール類と、アルカリ可溶性ポリマーとの組合せ、若しくは曝露後に現像液においてレジスト膜の可溶性を増加させる酸不安定基を含有するポリマーとの組合せのいずれか、又は両方の種類のポリマーとの組合せを含有することができる。

【0137】酸不安定基を有する溶解阻害剤が、本発明において、式I、II又はIIIのオキシム誘導体、アルカリ可溶性ポリマー及び／又は酸不安定基を有するポリマーと組み合わせて使用される場合、溶解阻害剤の量は、感光性組成物の全固形成分の総量に対して3～55重量%、好ましくは5～45重量%、最も好ましくは10～35重量%である。

【0138】水性アルカリ性溶液で溶解し得るポリマー(a3)は、好ましくは本発明において使用される。これらのポリマーの例としては、ノボラック樹脂、水素化ノボラック樹脂、アセトン-ピロガロール樹脂、ポリ(o-ヒドロキシステレン)、ポリ(m-ヒドロキシステレン)、ポリ(p-ヒドロキシステレン)、水素化ポリ(ヒドロキシステレン)類、ハロゲン-又はアルキル-置換ポリ(ヒドロキシステレン)類、ヒドロキシステレン/N-置換マレイミドコポリマー、o/p-及びm/p-ヒドロキシステレンコポリマー、部分的にo-アルキル化されているポリ(ヒドロキシステレン)類、

【例えば、o-メチル化、o-(1-メトキシ)エチル化、o-(1-エトキシ)エチル化、o-2-テトラヒドロピラニル化及び置換度5～30モル%のヒドロキシル基を有するo-(t-ブトキシカルボニル)メチル化ポリ(ヒドロキシステレン)類、o-アシル化ポリ(ヒドロキシステレン)類【例えば、o-アセチル化及び置換度5～30モル%のヒドロキシル基を有するo-(t-ブトキシ)カルボニル化ポリ(ヒドロキシステレン)類】、スチレン/無水マレイン酸コポリマー、スチレン/ヒドロキシステレンコポリマー、α-メチルスチレン/ヒドロキシステレンコポリマー、カルボキシ化メタクリル酸樹脂、並びにそれらの誘導体が含まれる。更に適切には、ポリ(メタ)アクリル酸【例えば、ポリ(アクリル酸)】、(メタ)アクリル酸/(メタ)アクリラートコポリマー【例えば、アクリル酸/メチルアクリラートコポリマー、メタクリル酸/メチルメタクリラートコポリマー又はメタクリル酸/メチルメタクリラート/t-ブチルメタクリラートコポリマー】、(メタ)アクリル酸/アルケンコポリマー【例えば、アクリル酸/エチレンコポリマー】、(メタ)アクリル酸/

(メタ)アクリルアミドコポリマー【例えば、アクリル

酸/アクリルアミドコポリマー]、(メタ)アクリル酸/塩化ビニルコポリマー【例えば、アクリル酸/塩化ビニルコポリマー】、(メタ)アクリル酸/酢酸ビニルコポリマー【例えば、アクリル酸/酢酸ビニルコポリマー】、マレイン酸/ビニルエーテルコポリマー【例えば、マレイン酸/メチルビニルエーテルコポリマー】、マレイン酸モノエステル/メチルビニルエステルコポリマー【例えば、マレイン酸モノメチルエステル/メチルビニルエーテルコポリマー】、マレイン酸/(メタ)アクリル酸コポリマー【例えば、マレイン酸/アクリル酸コポリマー又はマレイン酸/メタクリル酸コポリマー】、マレイン酸/(メタ)アクリラートコポリマー【例えば、マレイン酸/メチルアクリラートコポリマー】、マレイン酸/塩化ビニルコポリマー、マレイン酸/酢酸ビニルコポリマー及びマレイン酸/アルケンコポリマー【例えば、マレイン酸/エチレンコポリマー及びマレイン酸/1-クロロプロペンコポリマー】が含まれる。アルカリ可溶性ポリマーの本発明における使用は、これらの例に限定されると解釈されるべきではない。特に好ましいアルカリ可溶性ポリマー(a3)は、ノボラック樹脂、ポリ(o-ヒドロキシステレン)、ポリ(m-ヒドロキシステレン)、ポリ(p-ヒドロキシステレン)、対応するヒドロキシステレンモノマーと、例えばp-ビニルシクロヘキサノール、アルキル-置換ポリ(ヒドロキシステレン)類、部分的にo-又はm-アルキル化及びo-又はm-アシル化ポリ(ヒドロキシステレン)類とのコポリマー、スチレン/ヒドロキシステレンコポリマー及びα-メチルスチレン/ヒドロキシステレンコポリマーである。ノボラック樹脂は、与えられたモノマーの1つ以上を主成分として、アルデヒドの1つ以上と酸触媒の存在下に付加縮合して得られる。

【0139】アルカリ可溶性樹脂の調製に有用なモノマーの例としては、ヒドロキシル化芳香族化合物、例えばフェノール、クレゾール類、例えば、m-クレゾール、p-クレゾール及びo-クレゾール、キシレノール類、例えば2,5-キシレノール、3,5-キシレノール、3,4-キシレノール及び2,3-キシレノール、アルコキシフェノール類、例えばp-メトキシフェノール、m-メトキシフェノール、3,5-ジメトキシフェノール、2-メトキシ-4-メチルフェノール、m-エトキシフェノール、p-エトキシフェノール、m-プロポキシフェノール、p-プロポキシフェノール、m-ブトキシフェノール及びp-ブトキシフェノール、ジアルキルフェノール類、例えば2-メチル-4-イソプロピルフェノール、並びに他のヒドロキシル化芳香族基、例としてはm-クロロフェノール、p-クロロフェノール、o-クロロフェノール、ジヒドロキシビフェニル、ビスフェノールA、フェニルフェノール、レソルシノール及びナフトールが含まれる。これらの化合物は、単独で又

は2種以上の混合物として使用してよい。ノボラック樹脂の主要なモノマーは、上記の例に限定されると解釈されるべきではない。フェノール化合物とポリ縮合してノボラック樹脂を得るアルデヒド類の例としては、ホルムアルデヒド、p-ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ベンズアルデヒド、フェニルアセトアルデヒド、 α -フェニルプロピオンアルデヒド、 β -フェニルプロピオンアルデヒド、o-ヒドロキシベンズアルデヒド、m-ヒドロキシベンズアルデヒド、p-ヒドロキシベンズアルデヒド、o-クロロベンズアルデヒド、m-クロロベンズアルデヒド、p-クロロベンズアルデヒド、o-ニトロベンズアルデヒド、m-ニトロベンズアルデヒド、o-メチルベンズアルデヒド、m-メチルベンズアルデヒド、p-メチルベンズアルデヒド、p-エチルベンズアルデヒド、p-n-ブチルベンズアルデヒド、フルフラル、クロロアセトアルデヒド及びこれらからのアセタール誘導体、例えばクロロアセトアルデヒドジエチルアセタールが含まれる。これらのうちで好ましいものは、ホルムアルデヒドである。これらのアルデヒド類は、単独で又は2種以上を組み合わせ使用してよい。酸触媒の例としては、塩酸、硫酸、ギ酸、酢酸及びシュウ酸が含まれる。

【0140】このようにして得られたノボラック樹脂の平均分子量は、適切には1,000~30,000である。平均分子量が1,000未満の場合、現像中の非曝露部分での膜の減少が大きくなりやすい。平均分子量が50,000を超える場合、現像速度が遅くなり過ぎる。ノボラック樹脂の分子量の特に好ましい範囲は、2,000~20,000である。ノボラック樹脂を除いて、アルカリ可溶性ポリマーとして上記に示したポリ(ヒドロキシルスチレン)類及びその誘導体とコポリマーは、それぞれ2,000以上、好ましくは4,000~200,000、より好ましくは5,000~50,000の平均分子量である。改良された熱抵抗を有するポリマー膜を得る観点から、平均分子量は望ましくは少なくとも5,000以上である。本発明の文脈において平均分子量は、ゲル透過クロマトグラフィーにより測定し、ポリスチレン標準により検量したものであることを意味する。

【0141】本発明において、アルカリ可溶性ポリマーは、2種以上の混合物として使用してよい。アルカリ可溶性ポリマーと酸の作用により分解してアルカリ現像溶液の可溶性を高める基を有するポリマーとの混合物を使用する場合、アルカリ可溶性ポリマーの添加量は、感光性組成物(溶媒を除く)の総量に対して好ましくは80重量%以下、より好ましくは60重量%以下、最も好ましくは40重量%以下である。80重量%を超える量は望ましくなく、それは、レジストパターンが厚さの著しい減少を被り、その結果として劣等な像及び低解像度を得るからである。アルカリ可溶性ポリマー

を、溶解阻害剤と一緒に使用して、酸の作用により分解してアルカリ現像溶液の可溶性を高める基を有するポリマーとは一緒に使用しない場合、アルカリ可溶性ポリマーの量は、好ましくは40~90重量%、より好ましくは50~85重量%、最も好ましくは60~80重量%である。量が40重量%未満の場合、望ましくない効果、例えば感受性の低下が起こる。他方、90重量%を超える場合、レジストパターンは著しい膜厚の減少を被り、その結果として劣等な解像度及び再生像を得る。

【0142】本発明のポジ型レジストにおける式I、II又はIIIのオキシム誘導体(成分(b))の含有量は、好ましくはフォトリソグレイでの全固形成分の総量に対して0.01~20重量%である。

【0143】本発明のオキシム誘導体の化学的に増幅された系(ポリマーから保護基を除去する原則に従って操作する)における使用は、一般的にポジ型レジストを生成する。ポジ型レジストは、特にその高い解像度のために、多くの適用においてネガ型レジストより好ましい。しかし、また、ポジ型レジストの高い解像度の利点をネガ型レジストの性質と組み合わせるために、ポジ型レジスト機構を使用してネガ型像を生成することが興味深い。これは、所謂像反転工程を導入することにより達成でき、例えばヨーロッパ特許第361,906号に記載されている。このため、像照射レジスト材料を、現像工程の前に、例えばガス状の塩基により処理して、生成された酸を像様に中和する。次に、全領域に2回目の照射をし、熱後処理を行い、次にネガ型像を慣用的方法で現像する。

【0144】ネガ型レジストを生成する酸感受性成分は、特に、酸(式I、II又はIIIの化合物の照射中に形成される酸)により触媒作用を及ぼされたとき、それ自体に架橋反応が起き得るか、及び/又は組成物の更なる成分の1種以上と共に架橋反応が生じ得る化合物であることを特徴とする。この種類の化合物は、例えば既知の酸硬化性樹脂、例えばアクリル、ポリエステル、アルキド、メラミン、ウレア、エポキシ及びフェノール樹脂又はその混合物である。アミノ樹脂、フェノール樹脂及びエポキシ樹脂が非常に適している。この種類の酸硬化性樹脂は、一般的に既知であり、例えば“Ullmann's Encyclopaedia der technischen Chemie” [Ullmann's Encyclopedia of Technical Chemistry], 4th Edition, Vol. 15(1978), p.613-628に記載されている。架橋剤成分は、ネガ型レジスト組成物の全固形含量に対して一般的に2~40重量%、好ましくは5~30重量%の濃度で存在するべきである。

【0145】したがって、本発明は、(a4)結合剤としてアルカリ可溶性樹脂、(a5)酸により触媒作用を及ぼされたとき、それ自体及び/又は結合剤と共に架橋反応が生じる化合物、及び(b)式I、II又はIIIのオキシム化合物の少なくとも1種を感光性酸ドナーとし

て含む、化学的に増幅されたネガ型アルカリ現像性フォトレジストを特別の実施態様として含む。組成物は、成分(b)に加えて、更なる感光性酸ドナー及び/又は(c)他の添加剤を含んでよい。

【0146】酸硬化性樹脂(a5)として特に好ましいものは、アミノ樹脂、例えば非エーテル化若しくはエーテル化されたメラミン、ウレア、グアニジン又はビウレット樹脂、特にメチル化メラミン樹脂若しくはブチル化メラミン樹脂、対応するグリコリル類及びウロン類である。本明細書の文脈における「樹脂」は、慣用技術の混合物(一般的にオリゴマーも含む)と純粋及び高純度の化合物の両方であると理解されるべきである。N-ヘキサ(メトキシメチル)メラミン及びテトラメトキシメチルグルコリル並びにN, N'-ジメトキシメチルウロンが、最も好ましい酸硬化性樹脂である。

【0147】一般的にネガ型レジストにおける式I、II又はIIIの化合物の濃度は、組成物の全固形含量に対して0.1~30重量%、好ましくは20重量%以下である。1~15重量%が特に好ましい。

【0148】適切な場合、ネガ型組成物は、膜形成ポリマー結合剤(a4)を含んでよい。この結合剤は、好ましくはアルカリ可溶性フェノール樹脂である。この目的に好適なものは、例えばノボラック樹脂(アルデヒドから、例えばアセトアルデヒド又はフルフラルアルデヒドから誘導されるが、特にホルムアルデヒドから誘導される)及びフェノール、例えば非置換フェノール、モノ若しくはジクロロ置換フェノール、例えばp-クロロフェノール、C₁-C₉アルキルによりモノ若しくはジ置換されているフェノール、例えばo-, m-若しくはp-クレゾール、種々のキシレノール類、p-tert-ブチルフェノール、p-ノニルフェノール、p-フェニルフェノール、レソシノール、ビス(4-ヒドロキシフェニル)メタン又は2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパンである。適切なものは、また、エチレン性不飽和フェノール類に基づくホモ及びコポリマー、例えばビニル及び1-プロペニル置換フェノール類のホモポリマー、例としてはp-ビニルフェノール若しくはp-(1-プロペニル)フェノール、或いはこれらのフェノール類とエチレン性不飽和材料の1種以上とのコポリマー、例えばスチレン類である。結合剤の量は、一般的に30~95重量%、又は好ましくは40~80重量%である。

【0149】特に好ましいネガ型レジスト組成物は、式I、II又はIII(成分(b))のオキシム誘導体の0.5~15重量%、フェノール樹脂を結合剤(成分(a4)) (例えば、上記のもののうちの1種)として40~99重量%及びメラミン樹脂(成分(a5))を架橋剤として0.5~30重量%含む(%は組成物の固形含量に対して)。ノボラック又は特にポリビニルフェノールを結合剤とすると、特に良好な性質を有するネガ型レ

ジストを得る。

【0150】オキシム誘導体は、また、酸発生剤(光化学的に活性化できる)として、例えばネガ型レジスト系におけるポリ(グリシジル)メタクリレート類の酸触媒架橋のために使用できる。このような架橋反応は、例えばChae et al. in Polliimo1993, 17(3), 292に記載されている。

【0151】ポジ型及びネガ型レジスト組成物は、式I、II及びIIIの感光性酸ドナーに加えて、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、更なる添加剤(c)、他の光開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含んでよい。したがって、本発明の目的は、また、成分(a)及び(b)若しくは成分(a1)、(a2)、(a3)及び(b)又は成分(a4)、(a5)及び(b)に加えて、更なる添加剤(c)、更なる感光性酸ドナー化合物(b1)、他の光開始剤(d)及び/又は増感剤(e)を含む、上記に記載された化学的に増幅されたレジスト組成物成分である。

【0152】ポジ型及びネガ型レジストにおける本発明のオキシム誘導体は、また、他の既知の光潜在酸(b1)と一緒に使用することができ、例えばオニウム塩、6-ニトロベンジルスルホナート類、ビススルホニルジアゾメタン化合物、シアノ基含有オキシムスルホナート化合物等である。化学的に増幅されたレジストのための既知の潜在酸の例は、米国特許第5, 731, 364号、米国特許第5, 800, 964号、ヨーロッパ特許第704, 762号、米国特許第5, 468, 589号、米国特許第5, 558, 971号、米国特許第5, 558, 976号、特にヨーロッパ特許第794, 457号及びヨーロッパ特許第795, 786号に記載されている。光潜在酸の混合物を本発明のレジスト組成物において使用する場合、混合物における式I、II又はIIIのオキシム誘導体の他の光潜在酸(b1)との重量比は、好ましくは1:99~99:1である。

【0153】式I、II及びIIIの化合物と混合して使用するのに適切な光潜在酸の例は下記である:

(1) オニウム塩化合物、例えば、インドニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ビリジニウム塩である。好ましくは、ジフェニルインドニウムトリフラート、ジフェニルインドニウムピレンスルホナート、ジフェニルインドニウムドデシルベンゼンスルホナート、トリフェニルスルホニウムトリフラート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモナート、ジフェニルインドニウムヘキサフルオロアンチモナート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホナート、(ヒドロキシフェニル)ベンジルメチルスルホニウムトルエンスルホナート等である。特に好ましくは、トリフェニルスルホニウムトリフラート、ジフェニルインドニウムヘキサフルオロアンチモナートである。

【0154】(2) ハロゲン含有化合物

ハロアルキル基-含有複素環式化合物、ハロアルキル基-含有炭化水素化合物等。好ましくは、(トリクロロメチル)-s-トリアジン誘導体、例えばフェニルビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、メトキシフェニル-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン、ナフチル-ビス(トリクロロメチル)-s-トリアジン等であり；1, 1-ビス(4-クロロフェニル)-2, 2, 2-トリクロロエタン；等である。

【0155】(3) スルホン化合物、例えばβ-ケトンスルホン類、β-スルホニルスルホン類及びそれらのα-ジアゾ誘導体等である。好ましくは、フェナシルフェニルスルホン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスルホニル)メタン、ビス(フェニルスルホニル)ジアゾメタンである。

【0156】(4) スルホナート化合物、例えばアルキルスルホン酸エステル類、ハロアルキルスルホン酸エステル類、アリールスルホン酸エステル類、イミノスルホナート類、イミドスルホナート類等である。好ましいイミドスルホナート化合物は、例えばN-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)フタルイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)

シ)ナフチルイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)-ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(4-メチルフェニルスルホニルオキシ)-ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5, 6-オキシ-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)スクシンイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ジフェニルマレイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(2-トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-7-オキサビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド等である。

【0157】他の好適なスルホナート化合物は、例えばベンゾイントシラート、ピロガロールトリストリフラー、ピロガロールメタンスルホン酸トリエステル、ニトロベンジル-9, 10-ジエチルオキシアントラセン-2-スルホナート、α-(4-トルエン-スルホニルオキシイミノ)-ベンジルシアニド、α-(4-トルエン-スルホニルオキシイミノ)-4-メトキシベンジルシアニド、α-(4-トルエン-スルホニルオキシイミノ)-2-チエニルメチルシアニド、α-(メタンスルホニルオキシイミノ)-1-シクロヘキサニルアセトニトリル、α-(ブチルスルホニルオキシイミノ)-1-シクロペンチルアセトニトリル、(4-メチルスルホニルオキシイミノ)-シクロヘキサ-2, 5-ジエニリデン)-フェニルアセトニトリル、(5-メチルスルホニルオキシイミノ)-5H-チオフェン-2-イリデン)-フェニルアセトニトリル、(5-メチルスルホニルオキシイミノ)-5H-チオフェン-2-イリデン)-(2-メチルフェニル)-アセトニトリル、(5-メチルスルホニルオキシイミノ)-5H-チオフェン-2-イリデン)-(2-クロロフェニル)-アセトニトリル等である。

【0158】本発明の放射線感受性樹脂において、特に好ましいスルホナート化合物には、ピロガロールメタンスルホン酸トリエステル、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)ビスクロ-[2, 2, 1]-ヘプター-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ)ナフチルイミド、N-(2-

トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド、N-(トリフルオロメチルスルホニルオキシ)-ビシクロ-[2, 2, 1]-ヘプタ-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド、N-(カンファニルスルホニルオキシ) ナフチルイミド、N-(2-トリフルオロメチルフェニルスルホニルオキシ) フタルイミド等が含まれる。

【0159】(5) キノンジアジド化合物、例えばポリヒドロキシ化合物の1, 2-キノンジアジドスルホン酸エステル化合物である。好ましくは、1, 2-キノンジアジドスルホニル基を有する化合物であり、例えば1, 2-ベンゾキノンジアジド-4-スルホニル基、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニル基、1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニル基、1, 2-ナフトキノンジアジド-6-スルホニル基等である。特に好ましくは、1, 2-ナフトキノンジアジド-4-スルホニル基又は1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホニル基を有する化合物である。特に適切には、(ポリ)ヒドロキシフェニルアリールケトン類の1, 2-キノンジアジドスルホン酸エステル類、例えば2, 3, 4-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 4, 6-トリヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 3, 4-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 4, 4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 3, 4, 4'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2, 2', 3, 2, 6'-ペンタヒドロキシベンゾフェノン、2, 3, 3', 4, 4', 5'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン、2, 3', 4, 4', 5', 6'-ヘキサヒドロキシベンゾフェノン等であり；ビス-[(ポリ)ヒドロキシフェニル]アルカン類の1, 2-キノンジアジドスルホン酸エステル類、例えばビス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、ビス(2, 4-ジヒドロキシフェニル)エタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(2, 4-ジヒドロキシフェニル)プロパン、2, 2-ビス(2, 3, 4-トリヒドロキシフェニル)プロパン等であり；(ポリ)ヒドロキシフェニルアルカン類の1, 2-キノンジアジドスルホン酸エステル類、例えば4, 4'-ジヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4', 4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、4, 4', 5, 5'-テトラメチル-2, 2', 2''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、2, 2, 5, 5'-テトラメチル-4, 4', 4''-トリヒドロキシトリフェニルメタン、1, 1, 1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-フェニルエタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)-1-(4-[1-(ヒドロキシフェニル)-1-メチルエチル]フェニル)エタン等であり；(ポリ)ヒドロキシフェニルフラバン類の1, 2

-キノンジアジドスルホン酸エステル類、例えば2, 4, 4'-トリメチル-2', 4', 7-トリヒドロキシ-2-フェニルフラバン、2, 4, 4'-トリメチル-2', 4', 5', 6, 7-ペンタヒドロキシ-2-フェニルフラバン等である。

【0160】本発明のポジ型及びネガ型フォトレジスト組成物は、場合によりフォトレジストに慣用される添加剤(c)を当業者に知られている慣例の量で1個以上含んでよく、例えば染料、顔料、可塑剤、界面活性剤、流れ改良剤、湿潤剤、接着促進剤、チキソトロップ剤、着色剤、充填剤、可溶性促進剤、酸-増幅剤、光増感剤及び有機塩基化合物である。本発明のレジスト組成物に使用できる有機塩基化合物の更なる例としては、フェノールより強い塩基の化合物であり、特に窒素-含有塩基化合物である。これらの化合物は、イオン、例えばテトラアルキルアンモニウム塩であるか、又は非イオンであってよい。好ましい有機塩基化合物は、異なる化学環境を有する2個以上の窒素原子を各分子に有する窒素-含有塩基化合物である。特に好ましくは、置換又は非置換アミノ基の少なくとも1個及び窒素-含有環構造の少なくとも1個の両方を含有する化合物、並びにアルキルアミノ基の少なくとも1個を有する化合物である。そのような好ましい化合物の例としては、グアニジン、アミノピリジン、アミノアルキルピリジン類、アミノピロリジン、インダゾール、イミダゾール、ピラゾール、ピラジン、ピリミジン、プリン、イミダゾリン、ピラゾリン、ピペラジン、アミノモルホリン及びアミノアルキルモルホリン類が含まれる。適切には、非置換化合物又はそれらの置換誘導体の両方である。好ましい置換基としては、アミノ、アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシルオキシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ、ヒドロキシ及びシアノが含まれる。特に好ましい有機塩基化合物の特別の例としては、グアニジン、1, 1-ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3-アミノピリジン、4-アミノピリジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミノピリジン、2-ジエチルアミノピリジン、2-(アミノメチル)ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジン、2-アミノ-4-メチルピリジン、2-アミノ-5-メチルピリジン、2-アミノ-6-メチルピリジン、3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミノ-3-メチル-1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2

ー(アミノメチル)ー5-メチルピラジン、ピリミジン、2, 4-ジアミノピリミジン、4, 6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、N-アミノモルホリン及びN-(2-アミノエチル)モルホリンが含まれる。適切な有機塩基化合物の他の例は、ドイツ特許第4, 408, 318号、米国特許第5, 609, 989号、米国特許第5, 556, 734号、ヨーロッパ特許第762, 207号、ドイツ特許第4, 306, 069号、ヨーロッパ特許第611, 998号、ヨーロッパ特許第813, 113号、ヨーロッパ特許第611, 998号及び米国特許第5, 498, 506号に記載されている。しかし、本発明において適切な有機塩基化合物は、これらの例に限定されない。窒素-含有塩基化合物は、単独で又は2種以上を組み合わせ使用してよい。窒素-含有塩基化合物の添加量は、感光性樹脂組成物(溶媒を除く)100重量部当たり通常0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。その量が0.001重量部より少ない場合、本発明の効果を得ることができない。他方、10重量部を超える場合、非暴露部分での感受性の減少及び現像性の損傷が起こりやすい。組成物は、化学線下で分解する塩基有機化合物(「自殺塩基」)を更に含有でき、例えばヨーロッパ特許第710, 885号、米国特許第5, 663, 035号、米国特許第5, 595, 855号、米国特許第5, 525, 453号及びヨーロッパ特許第611, 998号に記載されている。

【0161】本発明の化合物として適切な染料(c)の例としては、油-可溶性染料及び塩基染料であり、例えばOil Yellow #101, Oil Yellow #103, Oil Pink #312, Oil Green BG, Oil Blue BOS, Oil Blue #603, Oil Black BY, Oil Black BS, Oil Black T-505(すべてOrient Chemical Industries社(日本)製)、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42535)、ローダミンB(CI45170B)、マラカイトグリーン(CI42000)及びメチレンブルー(CI52015)である。

【0162】スペクトル増感剤(e)を、遠紫外線より長い波長の領域における吸収を示すため、光潜在酸を増感させるために更に加えてよく、それにより、本発明の感光性組成物は、例えばi-線又はg-線放射線に感受性をもつことができる。適切なスペクトル増感剤の例としては、ベンゼンフェノン類、p, p'-テトラメチルジアミノベンゾフェノン、p, p'-テトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、チオキサントン、2-クロロチオキサントン、アントロン、ピレン、ペリレン、フェノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフラビン、セトフラビンT、9, 10-ジフェニルアントラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フェナントレン、2-ニトロフルオレン、5-ニトロアセナフテン、ベンゾキノ、2-クロロ-4-ニトロアニリン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロアニリ

ン、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルアミン、ピクラミド、アントラキノ、2-エチルアントラキノ、2-tert-ブチルアントラキノ、1, 2-ベンズアントラキノ、3-メチル-1, 3-ジアザ-1, 9-ベンズアントラキノ、ジベンザルアセトン、1, 2-ナフトキノ、3-アシルクマリン誘導体、3, 3'-カルボニル-ビス(5, 7-ジメトキシカルボニルクマリン)、3-(アロイルメチレン)チアゾリン類、エオシン、ローダミン、エリトロシン及びコロネンが含まれる。しかし、適切なスペクトル増感剤はこれらの例に限定されない。

【0163】これらのスペクトル増感剤は、また、光源により照射される遠紫外線を吸収する光吸収剤として使用できる。この場合、光吸収剤は、基板からの光の反射を減少し、レジスト膜内の多重反射の影響を減らすので、定常波の効果を減少させる。

【0164】更なる適切な添加剤(c)は、「酸-増幅剤」、即ち酸形成を促進する又は酸濃度を高める化合物である。そのような化合物は、また、本発明の式I、II又はIIIのオキシム誘導体と組み合わせて、すべての塗布適用のみならず、ポジ型又はネガ型レジストにおいて又は画像系において使用してよい。そのような酸増幅剤は、例えばArimitsu, K. et al. J. Photopolym. Sci. Technol. 1995, 8, pp 43; Kudo, K. et al. J. Photopolym. Sci. Technol. 1995, 8, pp 45; Ichimura, K. et al. Chem. Letters 1995, pp 551に記載されている。

【0165】通常、本発明の感光組成物を基板へ適用するため、組成物を適切な溶媒に溶解する。これらの溶媒の好ましい例としては、エチレンジクロリド、シクロヘキサノン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、γ-ブチロラアセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メトキシエチルアセタート、2-エトキシエチルアセタート、2-エトキシエタノール、ジエチルグリコールジメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート、トルエン、エチルアセタート、メチルラクタート、エチルラクタート、メチルメトキシプロピオナート、エチルエトキシプロピオナート、メチルビルバート、エチルビルバート、プロビルビルバート、N, N-ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン及びピトラヒドロフランが含まれる。これらの溶媒は、単独で又は混合物として使用してよい。溶媒の好ましい例としては、エステル類、例えば2-メトキシエチルアセタート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセタート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセタート、メチルメトキシプロピオナート、エチルエトキシプロピオナート及びエチ

ルラクトートである。そのような溶媒の使用は有利であり、それは、本発明の式I、II又はIIIにより表されるオキシム誘導体が溶媒と良好な相溶性を有し、溶媒中により良好な可溶性を有するからである。

【0166】界面活性剤を溶媒に加えることができる。適切な界面活性剤の例としては、非イオン界面活性剤、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル類、例としてはポリオキシエチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキシエチレンアセチルエーテル及びポリオキシエチレンオレイルエーテルであり；ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル類、例としてはポリオキシエチレン、オクチルフェノールエーテル及びポリオキシエチレンニルフェノールエーテルであり；ポリオキシエチレン／ポリオキシプロピレンブロックコポリマー、ソルビタン／脂肪酸エステル類、例としてはソルビタンモノラウラート、ソルビタンモノパルミタート、ソルビタンモノステアラート、ソルビタンモノオレアート、ソルビタントリオレアートであり；フルオロ化学界面活性剤、例えばF-top EF301、EF303及びEF352 (New Akita Chemical社 (日本) 製)、Megafac F171及びF17.3 (Dainippon Ink & Chemicals社 (日本) 製)、Fluorad FC430及びFC431 (Sumitomo 3M社 (日本) 製)、Asahi Guard AG710及びSurflon S-382、SC101、SC102、SC103、SC104、SC105及びSC106 (Asahi Grass社 (日本) 製) であり；オルガノシロキサンポリマーKP341 (Shin-Etsu Chemical社 (日本) 製) であり；アクリル又はメタクリル (コ) ポリマーPoly-flow Now.75及びNO.95 (Kyoisha Chemical社 (日本) 製) である。界面活性剤の添加量は、本発明の組成物の固形成分100重量部当たり、通常2重量部以下、望ましくは0.5重量部以下である。界面活性剤は単独で又は2種以上を組み合わせて加えてよい。

【0167】溶液は、既知の塗布方法により基板に均一に適用し、例えばスピンコート、浸漬、ナイフコート、カーテン注ぎ技術、ブラシによる適用、スプレー及びローラーコートである。また、感光層を柔軟な支持体に一時的に適用し、次に基板に塗膜移動 (積層) により最終的に塗布することも可能である。適用量 (塗膜厚) 及び基板 (塗布基板) の性質は、適用する分野の要求に依存する。塗膜厚の範囲は、原則として約0.01 μ m～100 μ mを超える値を含むことができる。

【0168】塗布操作の後、溶媒は一般的に加熱により除去し、その結果としてフォトリソの層を基板上に得る。乾燥温度は、勿論、レジストの成分が反応するか分解する温度より低くなければならない。一般的に、乾燥温度は、60～160℃の範囲である。

【0169】レジスト塗膜は、次に像様に照射される。表現「像様照射」は、化学線を使用して予め決められたパターンに照射すること、即ち、予め決められたパターンを含有するマスク、例えば透明、色マスク又は網目を

通して照射すること及び例えばコンピュータ制御によりレジストの表面に直接に書き込むレーザー光線又は電子ビームを使用して照射することで像を生成することの両方を含む。パターンを生成する他の方法は、例えばホログラフ適用において使用されるように、2個の光線又は像を干渉させることである。また、例えばJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 1997, 107 pp.275-281でのA. Bertsch; J.Y. Jezequel; J.C. Andreにより及びOffset Printing 1997, 6, pp.34-37でのK. P.Nicolayにより記載されているように、デジタル像を生み出すために画素毎にアドレス指定できる液晶から作られるマスクを使用することも可能である。

【0170】照射及び必要であれば熱処理の後、組成物の照射部位 (ポジ型レジストの場合) 又は非照射部位 (ネガ型レジストの場合) を、現像液を使用するそれ自体既知の方法で除去する。触媒反応、したがって現像液中のレジスト塗膜の照射部分と非照射部分との間に可溶性の十分な差の進展を促進させるために、塗膜を好ましくは現像の後に加熱する。加熱を照射の初め又は照射の間に行うこともできる。60～160℃の温度を好ましくは使用する。時間の長さは加熱方法に依存し、必要であれば、最適な時間は、数回の慣例の実験で当業者により容易に決定できる。一般的には数秒～数分である。例えば、ホットプレートを使用する場合、10～300秒が非常に適切であり、熱対流炉を使用する場合、1～30分である。本発明の潜在酸ドナーがこれらの加工条件下でレジストの非照射部位において安定であることが重要である。

【0171】塗膜は次に現像され、照射の後、現像液中においてより可溶性塗膜の部分が除去される。必要であれば、加工物を少し攪拌するか、現像液浴中の塗膜を穏やかにブラッシングするか又はスプレー現像して加工工程を促進できる。レジスト技術で慣用の水性-アルカリ現像液を、例えば現像のために使用してよい。そのような現像液は、例えば水酸化ナトリウム若しくはカリウム、対応するカーボナート類、炭酸水素塩、シリケート類又はメタルシリケート類であるが、好ましくは無金属塩基、例えばアンモニア又はアミン類、例としてはエチルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ-n-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、アルカノールアミン類、例えばジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、第四級水酸化アンモニウム類、例えばテトラメチル水酸化アンモニウム又はテトラエチル水酸化アンモニウムである。現像溶液は、一般的に0.5N以内であるが、通常は使用する前に適切な方法で希釈される。例えば、約0.1～0.3の規定度を有する溶液が好適である。現像液の選択は、光硬化性表面塗膜の性質、特に使用する結合剤又は得られた光分解生成物の性質に依存する。水性現像溶液は、必要であれば、湿潤剤及び/又は有機溶媒の相対的に少量

を含んでもよい。現像液体に加えることができる典型的な溶媒は、例えばシクロヘキサノン、2-エトキシエタノール、トルエン、アセトン、イソプロパノール、また、これらの溶媒の2個以上の混合物である。典型的な水性／有機現像系は、Butylcellosolve（登録商標）／水に基づいている。

【0172】本発明の主題は、また、

(1) 上記に記載されたように組成物を基板に適用し；

(2) 組成物を60～160℃の温度でバークし；

(3) 150nm～1500nmの波長の光により像様に照射し；

(4) 場合により、組成物を60℃～160℃の温度でポストエクスポートバークし；そして

(5) 溶媒又は水性アルカリ現像液により現像することによりフォトレジストを調製する方法である。

【0173】像様照射が、190～450nm、特に190～260nmの波長範囲の単色又は多色放射線により行われる方法が好ましい。

【0174】本発明のフォトレジストは、優れたリソグラフィ性質、特に高い感受性及び像放射のための高いレジスト透過性を有する。

【0175】本発明の組成物を使用する可能な領域は、次のとおりである：電子工学のためのフォトレジストとしての使用、例えばエッチングレジスト、電気めっきレジスト若しくははんだレジスト、集積回路若しくは薄膜トランジスターレジスト（TFT）の製造；印刷版面の製造、例えばオフセット印刷版面若しくはスクリーンプリントステンシル、成形品のエッチング又は立体リソグラフィ若しくはホログラフ技術における使用。塗布基板及び加工条件はそれに応じて変る。

【0176】本発明の組成物は、また、すべての種類（木材、繊維、紙、セラミック、ガラス、プラスチック例えばポリエステル類、ポリエチレンテレフタレート、ポリオレフィン類又は酢酸セルロースを含む）の基板のための塗布組成物として、特に膜の形状で著しく適切であるが、特に、像様照射により像が適用される塗布金属、例えばNi、Fe、Zn、Mg、Co、特にCu及びAl、またSi、酸化ケイ素類若しくは窒化ケイ素類のための塗布組成物として著しく適切である。

【0177】本発明は、また、酸の作用下で架橋され得る組成物における光潜在酸ドナーとして及び／又は酸の作用下で可溶性を増加させる、組成物における溶解増強剤としての式I b、II b、III bの化合物の使用に関する。本発明の主題は、更に、酸の作用下に架橋し得る化合物の架橋方法であり、式I b、II b及び／又はIII bの化合物を上記の化合物に加え、150～1500nmの波長を有する光により像様に又は全領域にわたって照射することを含む。本発明は、また、表面塗膜、印刷インク、印刷版面、歯科組成物、カラーフィルター、レジスト又は像記録材料若しくはホログラフ像の記録のための

像記録材料の調製における感光性酸ドナーとしての式I b、II b又はIII bの化合物の使用、同様に表面塗膜、印刷インク、印刷版面、歯科組成物、カラーフィルター、レジスト又は像記録材料若しくはホログラフ像の記録のための像記録材料の調製方法に関する。本発明の主題は、また、カラーフィルター又は化学的に増幅されたレジスト材料の調製における感光性酸ドナーとしての式I、II又はIIIの化合物の使用に関する。

【0178】上記で既に記述したように、光架橋性組成物において、オキシム誘導体は潜在硬化触媒として作用する（光を照射されたとき、架橋反応を触媒する酸を放出する）。加えて、放射により放出された酸は、例えばポリマー構造からの適切な酸-感受性保護基の除去を触媒するか、又はポリマー主鎖において酸-感受性基を含有するポリマーの開裂を触媒することができる。他の適用としては、例えば、pHの変化における又は酸-感受性保護基により保護されている例えば顔料の可溶性における変化に基づく色-変化システムである。

【0179】本発明のオキシム誘導体は、また、例えば特開平4-328552号又は米国特許第5,237,059号に記載されたように、化合物を、pHが変化したとき色が変わる着色料と共に使用する場合、所謂「プリントアウト」像の生成に使用できる。そのような色-変化システムは、また、ヨーロッパ特許第199,672号に従って熱又は放射線に感受性のある製品の監視に使用できる。色変化に加えて、可溶性顔料分子の酸-触媒脱保護（例えばヨーロッパ特許第648,770号、ヨーロッパ特許第648,817号及びヨーロッパ特許第742,255号に記載されたように）の間に顔料結晶を沈殿させることが可能であり、これは、潜在顔料先駆体の色が沈殿した顔料結晶の色と異なる場合、例えばヨーロッパ特許第654,711号に記載されたようにカラーフィルターの生成に又は像のプリントアウト及び表示器の適用に使用できる。

【0180】pH感受性染料又は潜在顔料をオキシム誘導体と組み合わせて使用する組成物は、また、電磁線、例えばガンマ線、電子ビーム、UV-若しくは可視光線の表示器又は簡単な使い捨て線量計として使用できる。特に、UV-又はIR-光のように人間の眼に不可視な光りのための線量計が興味深い。

【0181】最後に、水性アルカリ現像液中における可溶性に乏しいオキシム誘導体は、遊離酸へ光-誘導変換することにより現像液中で可溶性にすることができ、その結果として、膜-形成樹脂と組み合わせて可溶性増強剤として使用できる。

【0182】酸触媒により、したがって本発明の式I、II又はIIIの光潜在酸により、特に式I b又はIII bの化合物により架橋し得る樹脂は、例えば多価アルコール類若しくはヒドロキシ基-含有アクリル及びポリエステル樹脂又は部分的に加水分解されているポリビニルアセタ

ール類若しくはポリビニルアルコール類と多官能価アセタール誘導体との混合物である。ある一定の条件下において、例えばアセタール官能化樹脂の酸触媒自己縮合も可能である。

【0183】一般的に適切な酸硬化性樹脂は、酸触媒により硬化が促進されるすべての樹脂であり、例えばアミノプラスト又はフェノールレゾール樹脂である。これらの樹脂は、例えばメラミン、ウレア、エポキシ、フェノール、アクリル、ポリエステル及びアルキド樹脂であるが、特にアクリル、ポリエステル又はアルキド樹脂とメラミン樹脂との混合物である。また、改質表面塗布樹脂、例えばアクリル改質ポリエステル及びアルキド樹脂も含まれる。アクリル、ポリエステル及びアルキド樹脂の表現を含む樹脂の個別の種類は、例えばWagner, Sarx, Lackkunstharze (Munich, 1971), pp.86-123及びpp.229-238又はUllmann, Encyclopaedie der techn. Chemie, 4th Ed., Vol. 15 (1978), pp.613-628又はUllmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Verlag Chemie, 1991, Vol. 18, p.360 ff., Vol. A19, p.371 ff.に記載されている。

【0184】塗膜適用において、表面塗膜は好ましくはアミノ基を含む。その例としては、エーテル化又は非エーテル化メラミン、ウレア、グアニジン又はビウレット樹脂である。酸触媒は、特に、エーテル化アミノ樹脂、例えばメチル化若しくはブチル化樹脂(N-メトキシメチル-又はN-ブトキシメチル-メラミン)又はメチル化/ブチル化グリコリル類を含む表面塗膜の硬化において重要である。他の樹脂組成物の例としては、多官能価アルコール類又はヒドロキシ基含有アクリル及びポリエステル樹脂又は部分的に加水分解されているポリビニルアセタール類若しくはポリビニルアルコール類と多価ジヒドロプロパニル誘導体との混合物であり、例えば3, 4-ジヒドロ-2H-ピラン-2-カルボン酸の誘導体である。ポリシロキサン類も酸触媒を使用して架橋し得る。これらのシロキサン基含有樹脂は、例えば酸触媒加水分解により自己縮合を行うこと又は樹脂の2番目の成分、例えば多価アルコール、ヒドロキシ基含有アクリル若しくはポリエステル樹脂、部分的に加水分解しているポリビニルアセタール若しくはポリビニルアルコールと共に架橋されることのいずれかが可能である。ポリシロキサン類のこの種類の重縮合は、例えばJ.J. Lebrun, H. Pode, Comprehensive Polymer Science, Vol. 5, p.593, Pergamon Press, Oxford, 1989に記載されている。表面塗膜の調製に適しているカチオン性の重合し得る材料は、カチオン性機構により重合し得るエチレン性不飽和化合物であり、例えばビニルエーテル類、例としてはメチルビニルエーテル、イソブチルビニルエーテル、トリメチロールプロパントリビニルエーテル、エチレングリコールジビニルエーテルであり；環式ビニルエーテル類、例としては3, 4-ジヒドロ-2

ホルミル-2H-ピラン(二量体アクロレイン)又は2-ヒドロキシメチル-3, 4-ジヒドロ-2H-ピランの3, 4-ジヒドロ-2H-ピラン-2-カルボン酸エステルであり；ビニルエステル類、例としては酢酸ビニル及びステアリン酸ビニル、モノ-及びジ-オレフィン類、例としては α -メチルスチレン、N-ビニルピロリドン又はN-ビニルカルバゾールである。

【0185】ある目的のために、重合し得る不飽和基を含有するモノマー又はオリゴマー構成成分を有する樹脂混合物を使用する。そのような表面塗膜は、式I、II又はIIIの化合物を使用して硬化することもできる。その工程において、ラジカル重合開始剤又は光開始剤を付加的に使用できる。前者は熱処理の間に不飽和基の重合を開始し、後者はUV照射の間に開始する。

【0186】本発明は、また、(a) 酸の作用により硬化される化合物又は酸の作用により可溶性を増加させる化合物；及び(b) 感光性酸ドナーとして、上記に記載された式I b、II b又はIII bの化合物の少なくとも1種を含む化合物に関する。

【0187】式I、II若しくはIII又はI b、II b若しくはIII bの化合物は、それぞれ一般的に0. 1~30重量%、例えば0. 5~10重量%、特に1~5重量%の量で組成物に加える。

【0188】本発明によると、式I、I b、II、II b、III又はIII bの化合物は、更なる感光性酸ドナー化合物(b 1)、更なる光開始剤(d)、増感剤(e)及び/又は添加剤(c)と共に使用できる。適切な感光性酸ドナーの化合物(b 1)、増感剤(e)及び添加剤(c)は上記に記載されている。

【0189】追加の光開始剤(d)の例としては、ラジカル光開始剤、例えばベンゾフェノン類、アセトフェノン誘導体の種類のものであり、例としては α -ヒドロキシシクロアルキルフェニルケトン、ジアルコキシアセトフェノン、 α -ヒドロキシ-若しくは α -アミノアセトフェノン、4-アロイル-1, 3-ジオキサラン類、ベンゾインアルキルエーテル類及びベンジルケタール類、モノアシルホスフィンオキシド類、ビスアシルホスフィンオキシド類又はチタノセン類である。特に適切な追加の光開始剤の例としては、1-(4-ドデシル-ベンゾイル)-1-ヒドロキシ-1-メチル-エタン、1-(4-イソプロピルベンゾイル)-1-ヒドロキシ-1-メチル-エタン、1-ベンゾイル-1-ヒドロキシ-1-メチル-エタン、1-[4-(2-ヒドロキシエトキシ)-ベンゾイル]-1-ヒドロキシ-1-メチル-エタン、1-[4-(アクリロイルオキシエトキシ)-ベンゾイル]-1-ヒドロキシ-1-メチル-エタン、ジフェニルケトン、フェニル-1-ヒドロキシシクロヘキシルケトン、(4-モルホリノベンジル)-1-ベンジル-1-ジメチルアミノ-プロパン、1-(3, 4-ジメトキシフェニル)-2-ベンジル-2-

ジメチルアミノブタン-1-オン、(4-メチルチオベンゾイル)-1-メチル-1-モルホリノエタン、ベンジルジメチルケタール、ビス(シクロペンタジエニル)-ビス(2,6-ジフルオロ-3-ピリルフェニル)チタニウム、トリメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、ビス(2,6-ジメトキシベンゾイル)-(2,4,4-トリメチルベンチル)-ホスフィンオキシド、ビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)-2,4-ジベンチルオキシフェニルホスフィンオキシド又はビス(2,4,6-トリメチルベンゾイル)フェニルホスフィンオキシドである。更なる適切な追加の光開始剤は、米国特許第4,950,581号、第20欄、第35行~第21欄、第35行目に見出される。他の例としては、トリハロメチルトリアジン誘導体又はヘキサアリールビスイミダゾリル化合物である。追加の光開始剤の更なる例としては、ボラート化合物であり、その例は、米国特許第4,772,530号、ヨーロッパ特許第775,706号、英国特許第2,307,474号、英国特許第2,307,473号及び英国特許第2,304,472号に記載されている。ボラート化合物は好ましくは、電子受容体化合物、例えば染料カチオン又はチオキサントン誘導体と組み合わせて使用される。

【0190】追加の光開始剤の更なる例としては、過酸化化合物、例えばベンゾイルペルオキシド(他の適切な過酸化化合物は、米国特許第4,950,581号、第19欄、1.17-25に記載されている)又はカチオン光開始剤、例えば芳香族スルホニウム若しくはインドニウム塩(それらは、米国特許第4,950,581号、第18欄、I.60~第19欄、I.10において見出される)又はシクロペンタジエニル-アレン-鉄(II)錯体塩、例えば(η^6 -イソプロピルベンゼン)(η^5 -シクロペンタジエニル)-鉄(II)ヘキサフルオロホスファートである。

【0191】表面塗膜は、表面-塗布樹脂を有機溶媒又は水に含む溶液又は分散液であってよいが、溶媒無しであってもよい。低溶媒含量を有する表面塗膜、所謂「高固形物表面塗膜」及び粉末塗布組成物が特に興味深い。表面塗膜は、例えば自動車産業における、多層塗膜の仕上げラッカーとして使用されるクリアラッカーであってよい。それらは、また、顔料及び/又は充填剤(無機又は有機化合物であってよい)及び金属効果仕上げのための金属粉末を含んでよい。

【0192】表面塗膜は、また、表面-塗布技術において慣用の特殊な添加剤の比較的小量を含んでよく、例えば流れ向上剤、チキソトロップ剤、均一化剤、消泡剤、湿潤剤、接着促進剤、光安定剤、酸化防止剤又は増感剤である。

【0193】UV吸収剤、例えばヒドロキシフェニルベンゾトリアゾール、ヒドロキシフェニルベンゾフェ

ノン、シュウ酸アミド又はヒドロキシフェニル-s-トリアジン型のものを、本発明の化合物に光安定剤として加えてよい。個別の化合物又はこれらの化合物の混合物は、追加の立体的ヒンダードアミン類(HALS)と共に又は無しで使用できる。

【0194】そのようなUV吸収剤及び光安定剤の例は下記である。1. 2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール類、例えば2-(2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ジ-tert-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(5'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-5'-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ジ-tert-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-sec-ブチル-5'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(2'-ヒドロキシ-4'-オクチルオキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ジ-tert-アミル-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3',5'-ビス-(a,a-ジメチルベンジル)-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール; 2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-オクチルオキシカルボニルエチル)フェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-5'-[2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニルエチル]-2'-ヒドロキシフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-メトキシカルボニルエチル)フェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-メトキシカルボニルエチル)フェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-オクチルオキシカルボニルエチル)フェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3'-tert-ブチル-5'-[2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニルエチル]-2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾール、2-(3'-ドデシル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルフェニル)ベンゾトリアゾール及び2-(3'-tert-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-イソオクチルオキシカルボニルエチル)フェニル)ベンゾトリアゾールの混合物; 2,2'-メチレンビス[4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)-6-ベンゾトリアゾール-2-イルフェノール]; ポリエチレングリコール300による2-[3'-tert-ブチル-5'-(2-メトキシカルボニルエチル)-2'-ヒドロキシフェニル]ベ

ンゾトリアゾールのエステル交換生成物；[R-CH₂CH₂-COO(CH₂)₃]₂（ここで、Rは、3'-tert-ブチル-4'-ヒドロキシ-5'-2H-ベンゾトリアゾール-2-イルフェニルである）である。

【0195】2. 2-ヒドロキシベンゼンフェノール類、例えば4-ヒドロキシ、4-メトキシ、4-オクチルオキシ、4-デシルオキシ、4-ドデシルオキシ、4-ベンジルオキシ、4, 2', 4'-トリヒドロキシ又は2'-ヒドロキシ-4, 4'-ジメトキシ誘導体である。

【0196】3. 非置換又は置換されている安息香酸のエステル類、例えば4-tert-ブチルフェニルサリチラート、フェニルサリチラート、オクチルフェニルサリチラート、ジベンゾイルレソシノール、ビス(4-tert-ブチルベンゾイル)レソシノール、ベンゾイルレソシノール、3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸2, 4-ジ-tert-ブチルフェニルエステル、3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸ヘキサデシルエステル、3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸オクタデシルエステル、3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシ安息香酸2-メチル-4, 6-ジ-tert-ブチルフェニルエステルである。

【0197】4. アクリル酸エステル類、例えばa-シアノ-b, b-ジフェニルアクリル酸エチルエステル又はイソオクチルエステル、a-カルボメトキシ-ケイ皮酸メチルエステル、a-シアノ-b-メチル-p-メトキシ-ケイ皮酸メチルエステル又はブチルエステル、a-カルボメトキシ-p-メトキシ-ケイ皮酸メチルエステル、N-(b-カルボメトキシ-b-シアノビニル)-2-メチル-インドリンである。

【0198】5. 立体的ヒンダードアミン類、例えばビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジル)セバカート、ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジル)スクシナート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-ピペリジル)セバカート、n-ブチル-3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシベンジル-マロン酸ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-ピペリジル)エステル、1-ヒドロキシエチル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ヒドロキシピペリジンとコハク酸との縮合物、N, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)ヘキサメチレンジアミンと4-tert-オクチルアミノ-2, 6-ジクロロ-1, 3, 5-s-トリアジンとの縮合物、トリス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)ニトリロトリアセタート、テトラキス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)-1, 2, 3, 4-ブタンテトラアート、1, 1'-(1, 2-エタンジイル)-ビス(3, 3, 5, 5-テトラメチル-ピペラジノン)、4-ベンゾイル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジン、4-ステアリルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピ

ペリジン、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-ピペリジル)-2-n-ブチル-2-(2-ヒドロキシ-3, 5-ジ-tert-ブチルベンジル)マロナート、3-n-オクチル-7, 7, 9, 9-テトラメチル-1, 3, 8-トリアザスピロ[4.5]デカン-2, 4-ジオン、ビス(1-オクチルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジル)セバカート、ビス(1-オクチルオキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジル)スクシナート、N, N'-ビス(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)ヘキサメチレンジアミンと4-モルホリノ-2, 6-ジクロロ-1, 3, 5-トリアジンとの縮合物、2-クロロ-4, 6-ジ(4-n-ブチルアミノ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-ピペリジル)-1, 3, 5-トリアジンと1, 2-ビス(3-アミノプロピルアミノ)エタンとの縮合物、2-クロロ-4, 6-ジ(4-n-ブチルアミノ-1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-ピペリジル)-1, 3, 5-トリアジンと1, 2-ビス(3-アミノプロピルアミノ)エタンとの縮合物、8-アセチル-3-ドデシル-7, 7, 9, 9-テトラメチル-1, 3, 8-トリアザスピロ[4.5]デカン-2, 4-ジオン、3-ドデシル-1-(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)ピロリジン-2, 5-ジオン、3-ドデシル-1-(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチル-4-ピペリジル)-ピロリジン-2, 5-ジオンである。

【0199】6. シュウ酸ジアミド類、例えば4, 4'-ジオクチルオキシ-オキサニリド、2, 2'-ジエトキシ-オキサニリド、2, 2'-ジ-オクチルオキシ-5, 5'-ジ-tert-ブチル-オキサニリド、2, 2'-ジドデシルオキシ-5, 5'-ジ-tert-ブチル-オキサニリド、2-エトキシ-2'-エチル-オキサニリド、N, N'-ビス(3-ジメチルアミノプロピル)オキサリド、2-エトキシ-5-tert-ブチル-2'-エチルオキサニリド及び2-エトキシ-2'-エチル-5, 4'-ジ-tert-ブチル-オキサニリドとの混合物、o-及びp-メトキシ並びにo-及びp-エトキシ-ジ-置換オキサニリドの混合物である。

【0200】7. 2-(2-ヒドロキシフェニル)-1, 3, 5-トリアジン類、例えば2, 4, 6-トリス(2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシフェニル)-4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2, 4-ジヒドロキシフェニル)-4, 6-ビス(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2, 4-ビス(2-ヒドロキシ-4-プロピルオキシフェニル)-6-(2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒドロキシ-4-オクチルオキシフェニル)-4, 6-ビス(4-メチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-(2-ヒド

ロキシ-4-ドデシルオキシフェニル)-4, 6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-[2-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-3-ブチルオキシ-プロピルオキシ)フェニル]-4, 6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-[2-ヒドロキシ-4-(2-ヒドロキシ-3-オクチルオキシ-プロピルオキシ)フェニル]-4, 6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジン、2-[4-ドデシル-ノトリデシル-オキシ (2-ヒドロキシプロピル) オキシ-2-ヒドロキシ-フェニル]-4, 6-ビス (2, 4-ジメチルフェニル)-1, 3, 5-トリアジンである。

【0201】8. ホスファイト類及びホスホナイト類、例えばトリフェニルホスファイト、ジフェニルアルキルホスファイト類、フェニルジアルキルホスファイト類、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリラウリルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジステアリル-ペンタエリトリトールジホスファイト、トリス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)ホスファイト、ジイソデシルペンタエリトリトールジホスファイト、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)ペンタエリトリトールジホスファイト、ビス(2, 6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェニル)ペンタエリトリトールジホスファイト、ビス-イソデシルオキシ-ペンタエリトリトールジホスファイト、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチル-6-メチルフェニル)ペンタエリトリトールジホスファイト、ビス(2, 4, 6-トリ-tert-ブチルフェニル)ペンタエリトリトールジホスファイト、トリスステアリル-ソルビトールトリホスファイト、テトラキス(2, 4-ジ-tert-ブチルフェニル)-4, 4'-ビフェニレンジホスファイト、6-イソオクチルオキシ-2, 4, 8, 10-テトラ-tert-ブチル-12H-ジベンゾ[d, g]-1, 3, 2-ジオキサホスホチン、6-フルオロ-2, 4, 8, 10-テトラ-tert-ブチル-12-メチル-ジベンゾ[d, g]-1, 3, 2-ジオキサホスホチン、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチル-6-メチルフェニル)メチルホスファイト、ビス(2, 4-ジ-tert-ブチル-6-メチルフェニル)エチルホスファイトである。

【0202】そのような光安定剤は、また、例えば隣接する表面-塗膜層に加えることができる(そこから焼付ラッカーの層に徐々に拡散して保護する)。隣接する表面-塗膜層は、焼付ラッカーの下層のプライマーであるか、又は焼付ラッカーの上の仕上ラッカーであってよい。

【0203】また、樹脂に例えば光増感剤(スペクトル感受性をシフトするか増大させるので照射時間を減少でき及び/又は他の光源を使用できる)を加えることも可能である。光増感剤の例としては、芳香族ケトン類若しくは芳香族アルデヒド類(例えば、米国特許第4, 01

7, 652号に記載されている)、3-アシル-クマリン類(例えば、米国特許第4, 366, 228号、ヨーロッパ特許第738, 928号、ヨーロッパ特許第22, 188号に記載されている)、ケト-クマリン類(例えば、米国特許第5, 534, 633号、ヨーロッパ特許第538, 997号、特開平8-272095号に記載されている)、ステアリル-クマリン類(例えば、ヨーロッパ特許第624, 580号に記載されている)、3-(アロイルメチレン)-チアゾリン類、チオキサントン類、縮合芳香族化合物、例えばベリレン、芳香族アミン類(例えば、米国特許第4, 069, 954号又は国際公開第96/41237号に記載されている)又はカチオン及び塩基着色剤(例えば、米国特許第4, 026, 705号に記載されている)、例えばエオシン、ローダニン及びエリトロシン着色剤であり、同様に染料及び顔料であり、例えば特開平8-320551号、ヨーロッパ特許第747, 771号、特開平7-036179号、ヨーロッパ特許第619, 520号、特開平6-161109号、特開平6-043641号、特開平6-035198号、国際公開第93/15440号、ヨーロッパ特許第568, 993号、特開平5-005005号、特開平5-027432号、特開平5-301910号、特開平4-014083号、特開平4-294148号、ヨーロッパ特許第359, 431号、ヨーロッパ特許第103, 294号、米国特許第4, 282, 309号、ヨーロッパ特許第39, 025号、ヨーロッパ特許第5, 274号、ヨーロッパ特許第727, 713号、ヨーロッパ特許第726, 497号又はドイツ特許第2, 027, 467号に記載されている。

【0204】他の慣用の添加剤は、意図する用途に依存して、蛍光増白剤、充填剤、顔料、着色料、湿潤剤又は流れ向上剤及び接着促進剤である。

【0205】厚さがあり着色された塗膜の硬化のために、米国特許第5, 013, 768号に記載されているように、マイクロガラスビーズ又は粉末ガラス繊維の添加が適切である。

【0206】オキシム誘導体は、また、例えばハイブリッド系において使用できる。これらの系は、2種の異なる反応機構により完全に硬化される配合物に基づいている。この例としては、酸-触媒架橋反応又は重合反応を行うことができる化合物を含むが、2番目の機構により架橋される更なる化合物も含む系である。2番目の機構の例としては、ラジカル完全硬化、酸化架橋又は湿潤-開始架橋である。2番目の硬化機構は、純粋に熱により、必要であれば適切な触媒と共に、又は2番目の光開始剤を使用する光により開始してよい。適切な追加の光開始剤は、上記に記載されている。

【0207】組成物がラジカル架橋性化合物を含む場合、硬化工程、特に着色(例えば二酸化チタンにより)

された組成物の硬化工程は、熱条件下でラジカル生成する成分の添加により補助することもでき、例えばアゾ化合物、例としては 2, 2'-アゾビス(4-メトキシ-2, 4-ジメチルバレロニトリル)、トリアゼン、ジアゾスルフィド、ペンタアザジエン又はペルオキシ化合物、例としてはヒドロペルオキシド若しくはペルオキシカルボナート、例えばヨーロッパ特許第 245, 639 号に記載された tert-ブチルヒドロペルオキシドである。レドックス開始剤、例えばコバルト塩の添加は、大気からの酸素による酸化架橋により硬化を補助し得る。

【0208】表面塗膜は業界で慣用の方法のうちの 1 つにより適用でき、例えばスプレー、ペイント又は浸漬である。適切な表面塗膜が使用される場合、例えば陽極電気泳動塗装による電気適用も可能である。乾燥した後、表面塗布膜を照射する。必要であれば、表面塗布膜を次に熱処理により完全に硬化させる。

【0209】式 I、II 又は III の化合物は、また、複合材料から作られる成形品を硬化するために使用できる。複合材料は、自己支持マトリックス材料、例えば光硬化配合物により含浸されたガラス繊維生地よりなる。

【0210】オキシム誘導体を酸発生剤(光により活性化できる)として、表面処理並びにガラス、アルミニウム及びスチール表面の洗浄に適している組成物に使用できることは、ヨーロッパ特許第 592, 139 号により既知である。オルガノシラン系におけるそのような化合物の使用は、遊離酸を使用して得られたものより著しく良好な保存安定性を有する化合物を得ることになる。式 I、II 又は III の化合物は、この適用にも適切である。

【0211】本発明のオキシム誘導体は、また、写真平版を使用して要求される性質を有する状態へ酸誘導転移されるポリマーの造形に使用できる。例えば、オキシム誘導体は、共役放射線性ポリマーをパターン化するために使用でき、例えば M.L. Renak; C. Bazan; D. Roitman; Advanced materials 1997, 9, 392 に記載されている。そのようなパターン化された放射線性ポリマーは、ディスプレイ及びデータ記憶媒体の製造に使用される超小規模パターン化された光放射ダイオード(LED)の製造に使用できる。同様に、ポリイミドの先駆体(例えば、現像液中で可溶性を変える酸不安定保護基を有するポリイミド先駆体)を照射してパターン化されたポリイミド層を形成し、それは、マイクロチップ及び印刷回路板における保護塗膜、絶縁層及び緩衝層として役立つことができる。

【0212】本発明の配合物は、また、印刷回路板の順次構築系に使用される正角被覆、光像形成性絶縁層及び誘電体として、集積回路の製造における応力緩衝層として使用してよい。

【0213】共役ポリマー、例えばポリアニリン類をプロトンドープにより半導電性から導電性状態へ変換できることは既知である。本発明のオキシム誘導体は、ま

た、絶縁材料(非暴露領域)に埋め込む導電構造(暴露領域)を形成するために、そのような共役ポリマーを含む組成物を像様に照射することに使用できる。これらの材料は、電気及び電子装置の製造のための接続部品及び配線として使用できる。

【0214】式 I、II 又は III の化合物を含む組成物のための適切な放射源は、電子ビーム放射及び高エネルギー電磁線、例えば X 線と同様に、約 150~1500、例えば 180~1000、好ましくは 190~700 ナノメートルの波長の放射線を放射する放射源である。点光源及び平板形状投光器(ランプカーペット)の両方が適切である。例としては、炭素アーク灯、キセノンアーク灯、中圧、高圧及び低圧水銀灯(場合により金属ハロゲン化物によりドープされている(金属ハロゲン化物灯))、マイクロ波-励起金属蒸気灯、エキシマー灯、超化学線蛍光灯、蛍光灯、アルゴンフィラメント灯、電子フラッシュ灯、写真用投光照明灯、シンクロトロン又はレーザープラズマにより発生される電子ビーム及び X 線である。放射源と照射される本発明の基板との距離は変えることができ、意図される用途及び放射線の種類及び/又は強さにより例えば 2cm~150cm である。適切な放射源は、特に水銀蒸気灯、特に中圧及び高圧水銀灯(それらの放射の他の波長の放射線は、望ましくはフィルタされ得る)である。それは、特に比較的波長の短い放射線の場合である。しかし、適切な波長範囲を放射できる低エネルギー灯(例えば蛍光灯)の使用も可能である。その例としては、Philips TL03 灯である。使用し得る放射線の他の種類としては、狭帯域放射源又は広帯域(白色灯)放射線のいずれかで全スペクトルにわたって異なる波長を放射する、発光ダイオード(LED)である。レーザー放射源、例えばエキシマレーザー、例としては 248nm で照射する Kr-F レーザー、193nm で照射する Ar-F レーザー又は 157nm で照射する F₂ レーザーもまた適切である。可視範囲及び赤外線の範囲におけるレーザーもまた使用できる。特に適切なものは、365、405 及び 436 ナノメートルの波長の水銀 i、h 及び g 線である。適切なレーザー光線源は、例えば、454、458、466、472、478、488 及び 514 ナノメートルの波長で放射するアルゴン-イオンレーザーである。1064nm 並びにその第二及び第三高調波(それぞれ 532nm 及び 355nm)で発光する Nd-YAG レーザーも使用できる。例えば、442nm で放射するヘリウム/カドミウムレーザー又は UV 範囲で放射するレーザーも適切である。このような種類の照射では、光重合塗膜に接触してポジ型又はネガ型レジストを生成するフォトリソの使用は、必須ではなく、制御されたレーザー光線が塗膜の上に直接に書くことができる。このため、本発明の高い感受性の材料が有利であり、相対的に低い強度で高速の書込みが可能である。照射において、表面塗膜の照射部分における組成物中のオ

キシム誘導体は、分解して酸を形成する。

【0215】慣用の高強度放射によるUV硬化に対して、本発明の化合物では、活性は比較的低強度の放射の作用下で達成される。そのような放射は、例えば日光（日光）及び日光に相当する放射源を含む。日光は、UV硬化に慣用的に使用される人工放射源の光とスペクトル成分及び強度において異なる。本発明の化合物の吸収特性は、硬化の天然放射源として日光を利用することが好適である。本発明の化合物を活性化するために使用し得る日光相当人工光源は、低強度の投光器、例えばある特定の蛍光灯、例としてはPhilips TL05特殊蛍光灯又はPhilips TL09特殊蛍光灯であることが理解される。高濃度の日光を有する灯及び日光それ自体は、特に、接着しない方法で表面塗布層を十分に硬化できる。この場合、高価な硬化装置は不必要であり、組成物を特に外面の仕上げに使用できる。日光又は日光相当人工光源による硬化は、省エネルギー方法であり、外部適用における揮発性有機成分の放出を防ぐ。平面構成部品に適しているコンパレーベルト方法に対して、日光硬化は、静止又は設置物品及び構造の外面仕上げにも使用できる。硬化されている表面塗膜は、日光又は日光相当光源に直接に暴露できる。しかし、硬化は、透明層（例えば窓ガラス又はプラスチックシート）の裏側にも行うこともできる。

【0216】下記の実施例は本発明を更に詳細に説明する。部及び％は、特記のない限り、記載の残りの部分及び請求項において、重量部及び重量％である。炭素原子3個以上を有するアルキル基は、特定の異性体の記述がなく参照される場合、それぞれの場合においてn-異性体が意味されている。

【0217】実施例1： 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O-メチルスルホナート

1. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノン 25 g (0.144 mol) を 80℃ のエタノール 40 ml に溶解する。溶液に、水 20 ml に溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム 10.5 g (0.151 mol) 及び酢酸ナトリウム 20.1 g (0.245 mol) を滴加する。反応混合物を終夜還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、白色沈澱を水洗し、減圧下で乾燥して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム 24.4 g を得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0218】1. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O-メチルスルホナート 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム 2.0 g (10.6 mmol) をテトラヒドロフラン (THF) 40 ml に溶解し、氷浴中で冷却する。溶液

に、塩化メチルスルホニル 1.3 g (11.7 mmol) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9 mmol) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 5 時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノール及び水を用いた再沈澱によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O- (メタンスルホナート) 2.3 g (8.6 mmol; 81%) を、融点 (mp.) が 51 ~ 64℃ の白色固体として得る。構造を、¹H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 3.36 (s, 3H), 7.47-7.63 (m, 5H) によって確認する。

【0219】実施例2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O- (10-カンホリルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム (実施例1.1に記載のとおり製造) 2.0 g (10.6 mmol) を THF 40 ml に溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化10-カンホリルスルホニル 2.9 g (11.6 mmol) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9 mmol) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 2.5 時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (1:9) を溶離液として用いたシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O- (10-カンホリルスルホナート) 2.2 g (5.5 mmol; 52%) を淡黄色の液体として得る。構造を、¹H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.14(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.40-1.50 (m, 1H), 1.66-1.75 (m, 1H), 1.92-2.19 (m, 3H), 2.34-2.55 (m, 2H), 3.28(E)/3.33(Z) (d, 1H), 3.87(Z)/3.97(E) (d, 1H), 7.48-7.65 (m, 5H) によって確認する。¹H-NMR から、生成物は、Z 及び E 異性体の 9:1 混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的に E- 及び Z- 配座に割り振る。

【0220】実施例3: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-O- (4-メトキシフェニルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム (実施例1.1に記載のとおり製造) 2.0 g (10.6 mmol) を THF 40 ml に溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、4-メトキシフェニルスルホニルクロリド 2.4 g (11.7 mmol) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9 mmol) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 5 時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再晶出によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ

ー1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(4-メトキシフェニルスルホナート) 2.3 g (6.5ミリモル; 61%) をmp.: 69~73℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 3.92 (s, 3H), 7.05 (d, 2H), 7.38-7.58 (m, 5H), 7.95 (d, 2H)によって確認する。

【0221】実施例4: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(1-ナフチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム(実施例1. 1に記載のとおり製造) 2.0 g (10.6ミリモル) をTHF 40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-ナフチルスルホン 2.6 g (11.6ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で4時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、アセトン及び水を用いた再沈殿によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(1-ナフチルスルホナート) 3.7 g (9.8ミリモル; 92%) をmp.: 96~104℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 7.23-7.38 (m, 2H), 7.43-7.85 (m, 6H), 7.95-8.05 (m, 1H), 8.18-8.27 (m, 1H), 8.37-8.83 (m, 2H)によって確認する。

【0222】実施例5: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(2-ナフチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム(実施例1. 1に記載のとおり製造) 2.0 g (10.6ミリモル) をTHF 40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化2-ナフチルスルホン 2.6 g (11.6ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で4時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(2-ナフチルスルホナート) 2.8 g (7.4ミリモル; 70%) をmp.: 117~120℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 7.37-7.58 (m, 5H), 7.64-7.78 (m, 2H), 7.92-8.09 (m, 4H), 8.63 (s, 1H)によって確認する。

【0223】実施例6: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム(実施例1. 1に記載のとおり製造) 2.0 g (10.6

0.6ミリモル) をTHF 40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホンクロリド 2.5 g (11.6ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 1.6 g (15.9ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で4.5時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノール及び水を用いた再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-フェニルエタノンオキシム-〇ー(2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホナート) 3.2 g (8.6ミリモル; 81%) をmp.: 90~103℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 2.34(E)/2.36(Z) (s, 3H), 2.60(Z)/2.68(E) (s, 6H), 7.00 (m, 2H), 7.40 (s, 2H), 7.47-7.58 (m, 3H)によって確認する。¹H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体の4:1混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。

【0224】実施例7: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノンオキシム-〇ー(10-カンホリルスルホナート)

7.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノン 50.5 g (0.543モル) 及び4-ジメチルアミノピリジン 66.3 g (0.543モル) をCH₂Cl₂ 700ml中で混合し、アニス浴中で冷却する。溶液に、無水トリフルオロ酢酸 114.0 g (0.543モル) を滴加した後、AlCl₃ 167 g (1.25モル) を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜攪拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機相を水洗し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、90℃/15mmHgで蒸留して、生成物 49.5 g を無色の液体として得る。

【0225】7.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノンオキシム

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノン 49.5 g (0.263モル) を80℃のエタノール 250mlに溶解する。溶液に、水 125mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム 19.2 g (0.276モル) 及び酢酸ナトリウム 36.7 g (0.447モル) を滴加する。反応混合物を3.5時間還流する。混合物を氷水中に注いで、白色固体を得る。濾過によって、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノンオキシム 39.2 g をmp.: 54~68℃の白色固体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0226】7.3: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)エタノンオキシム-〇ー(10-カンホリルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル)

ル) エタノンオキシム 3.0 g (14.8 ミリモル) を THF 30 ml に溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化 10-カンホリルスルホニル 4.1 g (16.2 ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 2.3 g (22.2 ミリモル) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 90 分間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (1:9) を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(10-カンホリルスルホナート) 3.2 g (7.7 ミリモル; 52%) を無色の液体として得る。構造を、¹H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.14(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.42-1.50 (m, 1H), 1.64-1.74 (m, 1H), 1.93-2.18 (m, 3H), 2.35-2.56 (m, 5H), 3.28(E)/3.33(Z) (d, 1H), 3.87 (Z)/3.94(E) (d, 1H), 7.27-7.32 (m, 2H), 7.43(Z)/7.53(E) (d, 2H) によって確認する。¹H-NMR から、生成物は、Z 及び E 異性体の 4:1 混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的に E-及び Z-配座に割り振る。

【0227】 実施例 8: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(メチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム (実施例 7.2 に記載のとおり製造) 3.0 g (14.8 ミリモル) を THF 30 ml に溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化メチルスルホニル 1.9 g (16.2 ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 2.3 g (22.2 ミリモル) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 4 時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (15:85) を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(メチルスルホナート) 2.6 g (9.2 ミリモル; 62%) を mp.: 56~67℃ の白色固体として得る。構造を、¹H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 2.42 (s, 3H), 3.27 (s, 3H), 7.26-7.53 (m, 4H) によって確認する。

【0228】 実施例 9: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(10-カンホリルスルホナート)

9.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンジエチルエーテル 100 ml 中の 2-ブロモトルエン 25.0 g (0.146 モル) 及びマグネシウム 4.3 g (0.175 モル) から、グリニャール試薬を調製する。グリニャール試薬を、-78℃ の

ジエチルエーテル 120 ml 中のトリフルオロ酢酸エチル 22.8 g (0.161 モル) の溶液に滴加する。反応混合物を室温まで暖ませ、更に 1 時間攪拌する。次いで、NH₄Cl 水溶液 300 ml 及び 1 規定 HCl 100 ml を混合物に加える。水相を除去し、有機相を NH₄Cl 水溶液及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサンを溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノン 6.3 g を無色の液体として得る。

【0229】 9.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノン 3.7 g (0.020 モル) を 80℃ のエタノール 20 ml に溶解する。溶液に、水 10 ml に溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム 1.4 g (0.020 モル) 及び酢酸ナトリウム 2.7 g (0.033 モル) を滴加する。反応混合物を 5 時間還流し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム 2.7 g を白色固体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0230】 9.3: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(10-カンホリルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム 1.2 g (5.9 ミリモル) を THF 30 ml に溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化 10-カンホリルスルホニル 1.6 g (6.5 ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 0.90 g (8.9 ミリモル) を滴加する。反応混合物を 0℃ で 3 時間攪拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄ 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン (1:9) を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2-メチルフェニル) エタノンオキシム-0-(10-カンホリルスルホナート) 1.2 g (2.9 ミリモル; 49%) を無色の液体として得る。構造を、¹H-NMR スペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.12(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.38-1.50 (m, 1H), 1.55-1.75 (m, 1H), 1.90-2.18 (m, 3H), 2.28-2.53 (m, 5H), 3.25-3.38 (m, 1H), 3.84(Z)/3.90(E) (d, 1H), 7.15-7.46 (m, 4H) によって確認する。¹H-NMR から、生成物は、Z 及び E 異性体の 7:3 混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的に E-及び Z-配座に割り振る。

【0231】 実施例 10: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4-ジメチルフェニル) エタノンオキシム

ーOー(10ーカンホリルスルホナート)

10. 1: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノン

mーキシレン30. 4 g (0. 286モル)、及び4ージメチルアミノピリジン34. 9 g (0. 286モル)をCH₂Cl₂ 400ml中で混合し、氷浴によって冷却する。溶液にAlCl₃ 87. 6 g (0. 657モル)を加えた後、無水トリフルオロ酢酸60 g (0. 286モル)を滴加する。反応混合物を室温で終夜攪拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機相を水、NaHCO₃水溶液及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、100℃/15mmHgで蒸留して、未精製生成物12. 6 gを無色の液体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0232】10. 2: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシム2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 6ージメチルフェニル)エタノン12. 6 g (0. 062モル)を80℃のエタノール30mlに溶解する。溶液に、水15mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム4. 6 g (0. 066モル)及び酢酸ナトリウム8. 7 g (0. 106モル)を滴加する。反応混合物を終夜還流して、白色沈澱を得る。混合物を氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水、NH₄水溶液及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮して、2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシム11. 9 gを無色の液体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0233】10. 3: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(10ーカンホリルスルホナート)

2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシム2. 0 g (9. 2ミリモル)をTHF 20mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化10ーカンホリルスルホニル2. 5 g (10. 1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1. 40 g (13. 8ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で50分間攪拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン

(3: 7)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(10ーカンホリルスルホナート)2. 2 g (5. 0ミリモル; 54%)を無色の液体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.12(Z)/1.18(E) (s, 3H), 1.38-1.50 (m, 1H), 1.54-1.80 (m, 1H), 1.90-2.58 (m, 11H), 3.25-3.38 (m, 1H), 3.83(Z)/3.88(E) (d, 1H), 7.03-7.28 (m, 3H)によって確認する。¹H-

NMRから、生成物は、Z及びE異性体の3: 2混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にEー及びZー配座に割り振る。

【0234】実施例11: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(1ーナフチルスルホナート)

2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシム(実施例10. 2に記載のとおり製造)2. 0 g (9. 2ミリモル)をTHF 30mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化1ーナフチルスルホニル2. 3 g (10. 1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1. 4 g (13. 8ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で60分間攪拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(3: 7)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(1ーナフチルスルホナート)3. 0 g (7. 3ミリモル; 80%)をmp. : 85~124℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.71(E)/2.03(Z) (s, 3H), 2.28(E)/2.39(Z) (s, 3H), 6.77-7.13 (m, 3H), 7.54-7.78 (m, 3H), 7.95-8.03 (m, 1H), 8.15-8.23 (m, 1H), 8.35-8.70 (m, 2H)によって確認する。¹H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体の7: 3混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にEー及びZー配座に割り振る。

【0235】実施例12: 2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(2ーナフチルスルホナート)

2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシム(実施例10. 2に記載のとおり製造)2. 0 g (9. 2ミリモル)をTHF 30mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化2ーナフチルスルホニル2. 3 g (10. 1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1. 4 g (13. 8ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で60分間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(3: 7)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2ートリフルオロー1ー(2, 4ージメチルフェニル)エタノンオキシムーOー(2ーナフチルスルホナート)2. 1 g (5. 3ミリモル; 57%)を無色の液体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 2.05(E)/2.10(Z) (s, 3H), 2.31(E)/2.35(Z) (s, 3H), 6.92-7.13 (m, 3H), 7.61-7.77 (m, 2H), 7.88-8.08 (m, 4H), 8.61 (s,

1H)によって確認する。¹H-NMRから、生成物は、Z及びE異性体の7:3混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。

【0236】実施例13: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)

13. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンメシチレン50.0g (0.416モル)、及び4-ジメチルアミノピリジン50.8g (0.416モル)をCH₂Cl₂600ml中で混合し、氷浴中で冷却する。溶液に無水トリフルオロ酢酸87.4g (0.416モル)を滴加した後、AlCl₃128g (0.957モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜攪拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機相を水洗し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、100°C/1mmHgで蒸留して、未精製生成物44.6gを無色の液体として得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0237】13. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノン6.3g (0.029モル)を80°Cのエタノール30mlに溶解する。溶液に、水15mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム2.0g (0.029モル)及び酢酸ナトリウム4.1g (0.050モル)を滴加する。反応混合物を終夜還流し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン20mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム1.9gをmp.: 119~125°Cの白色結晶の形態で得る。

【0238】13. 3: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム1.8g (7.8ミリモル)をTHF20mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化10-カンホリルスルホニル2.2g (8.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1.2g (11.7ミリモル)を滴加する。反応混合物を0°Cで50分間攪拌した後、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:4)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェ

ニル)エタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)3.4g (7.6ミリモル; 97%)を無色の液体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 0.92 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 1.40-1.49 (m, 1H), 1.65-1.75 (m, 1H), 1.93-2.47 (m, 14H), 3.35 (d, 1H), 3.84 (d, 1H), 7.12 (s, 2H)によって確認する。

【0239】実施例14: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム(実施例13. 2に記載のとおり製造)2.0g (8.7ミリモル)をTHF40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-ナフチルスルホニル2.2g (9.5ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1.3g (13.0ミリモル)を滴加する。反応混合物を0°Cで150分間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノール5mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(1-ナフチルスルホナート)1.5g (3.6ミリモル; 41%)をmp.: 137~145°Cの白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.88-2.39 (m, 9H), 6.47-7.12 (m, 2H), 7.56-7.72 (m, 3H), 8.00 (t, 1H), 8.22 (d, 1H), 8.37-8.54 (m, 2H)によって確認する。

【0240】実施例15: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(2-ナフチルスルホナート)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム(実施例13. 2に記載のとおり製造)2.0g (8.7ミリモル)をTHF50mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液に、塩化2-ナフチルスルホニル2.2g (9.5ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1.4g (14.3ミリモル)を滴加する。反応混合物を0°Cで210分間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン及び酢酸エチル溶液(9:1)からの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(2, 4, 6-トリメチルフェニル)エタノンオキシム-O-(2-ナフチルスルホナート)1.5g (3.6ミリモル; 41%)をmp.: 106~113°Cの白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 2.21 (s, 3H), 2.30 (s, 6H), 7.01 (s, 2H), 7.63-7.76 (m, 2H), 7.96 (t, 2H), 8.03 (d, 2H), 8.62 (s, 1H)によって確認する。

【0241】実施例16: 2, 2, 2-トリフルオロ

ー1ー(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-
ーメチルスルホナート

16.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メ
トキシフェニル)エタノン

アニソール20.9g(0.268モル)及び4-ジメ
チルアミノピリジン32.8g(0.268モル)をC
H₂Cl₂300ml中で混合し、氷浴によって冷却する。
溶液に、無水トリフルオロ酢酸56.3g(0.268
モル)を滴加した後、AlCl₃82.2g(0.61
6モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終
夜攪拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有機
相を水洗し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣
を、酢酸エチル及びヘキサン(5:95)によるシリカ
ゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製し
て、生成物37.8gを帯褐色液体として得る。

【0242】16.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-
1ー(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム
2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メトキシフェ
ニル)エタノン37.2g(0.182モル)を80℃の
エタノール150mlに溶解する。溶液に、水75mlに溶
解した塩化ヒドロキシルアンモニウム13.3g(0.
191モル)及び酢酸ナトリウム25.4g(0.30
9モル)を滴加する。反応混合物を4時間還流する。混
合物を氷水中に注ぎ、沈澱を濾過して、2, 2, 2-トリ
フルオロ-1ー(4-メトキシフェニル)エタノンオ
キシム30.0gを淡黄色固体として得る。この未精製
生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0243】16.3: 2, 2, 2-トリフルオロ-
1ー(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-
ーメチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メトキシフェ
ニル)エタノンオキシム6.5g(30.0ミリモル)を
THF25mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩
化メタンスルホニル3.8g(33.0ミリモル)を加
えた後、トリエチルアミン4.6g(45.0ミリモ
ル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間攪拌し、氷
水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩
水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣
を、エタノール15mlからの再結晶によって精製して、
2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メトキシフェ
ニル)エタノンオキシム-ーメチルスルホナート5.9
g(20.0ミリモル; 67%)をmp.: 47~51
℃の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペク
トル(CDC1₃)、δ(ppm): 3.27(s, 3H), 3.88(s,
3H), 7.00(d, 2H), 7.55(d, 2H)によって確認する。

【0244】実施例17: 2, 2, 2-トリフルオロ
ー1ー(4-メチルチオフェニル)エタノンオキシム-
ーメチルスルホナート

17.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メ
チルチオフェニル)エタノン

チオアニソール50.0g(0.403モル)及び4-
ジメチルアミノピリジン49.2g(0.403モル)
をCH₂Cl₂500ml中で混合し、氷浴中で冷却する。
溶液に、無水トリフルオロ酢酸84.6g(0.403
モル)を滴加した後、AlCl₃123.0g(0.9
26モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で
終夜攪拌し、氷水中に注ぎ、CH₂Cl₂で抽出する。有
機相を水洗し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮して、2,
2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メチルチオフェ
ニル)エタノン50.0gを黄色の固体として得る。この
未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用い
る。

【0245】17.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-
1ー(4-メチルチオフェニル)エタノンオキシム
2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メチルチオフェ
ニル)エタノン49.3g(0.224モル)を80℃
のエタノール250mlに溶解する。溶液に、水125ml
に溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム16.3g
(0.235モル)及び酢酸ナトリウム31.2g
(0.381モル)を滴加する。反応混合物を6.5時
間還流し、氷水中に注ぐ。沈澱の濾過によって、2,
2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メチルチオフェ
ニル)エタノンオキシム51.1gを黄色の固体として得
る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程
で用いる。

【0246】17.3: 2, 2, 2-トリフルオロ-
1ー(4-メチルチオフェニル)エタノンオキシム-
ーメチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メチルチオフェ
ニル)エタノンオキシム5.9g(25.0ミリモル)
をTHF30mlに溶解し、氷浴によって冷却する。溶液
に、塩化メチルスルホニル3.2g(28.0ミリモ
ル)を加えた後、トリエチルアミン3.8g(38.0
ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間攪拌
し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水
及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。
残渣を、エタノール30mlからの再結晶によって精製し
て、2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(4-メチルチオ
フェニル)エタノンオキシム-ーメチルスルホナート
3.9g(12.4ミリモル; 50%)をmp.: 87
~90℃の淡黄色固体として得る。構造を、¹H-NM
Rスペクトル(CDC1₃)、δ(ppm): 2.52(s, 3H),
3.26(s, 3H), 7.31(d, 2H), 7.47(d, 2H)によって確
認する。

【0247】実施例18: 2, 2, 2-トリフルオロ
ー1ー(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシ
ム-ーメチルスルホナート

18.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1ー(3, 4-
ジメトキシフェニル)エタノン

1, 2-ジメトキシベンゼン13.8g(0.10モ

ル)及び4-ジメチルアミノピリジン12.2g(0.10モル)を CH_2Cl_2 75ml中で混合し、氷浴中で冷却する。溶液に、無水トリフルオロ酢酸21.0g(0.10モル)を滴加した後、 AlCl_3 32.0g(0.24モル)を部分に分けて加える。反応混合物を室温で終夜攪拌し、氷水中に注ぎ、 CH_2Cl_2 で抽出する。有機相を水洗し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:9)によるシリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、生成物2.9gを白色固体として得る。

【0248】18.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノン2.9g(9.7ミリモル)を80℃のエタノール12mlに溶解する。溶液に、水6mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム0.83g(12.0ミリモル)及び酢酸ナトリウム1.2g(15.0ミリモル)を滴加する。反応混合物を7.5時間還流し、氷水中に注ぎ、エーテルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム2.3gを得る。この未精製生成物を、それ以上精製せずに次の工程で用いる。

【0249】18.3: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム-O-メチルスルホナート

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム2.3g(9.0ミリモル)を THF 20mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化メチルスルホニル1.2g(10.0ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1.5g(15.0ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で5時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、エタノール15mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(3, 4-ジメトキシフェニル)エタノンオキシム-O-メチルスルホナート2.2g(6.7ミリモル; 74%)を mp. : 105~107℃の白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 3.27(s, 3H), 3.91(s, 3H), 3.95(s, 3H), 6.96(d, 1H), 7.05(s, 1H), 7.20(d, 1H)によって確認する。

【0250】実施例19: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)

19.1: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム

2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノン10g(0.037モル)を80℃のエタノール30mlに溶解する。溶液に、水15mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム2.6g(0.038モル)及び酢酸ナトリウム5.1g(0.062モル)を滴加する。反応混合物を6時間還流する。混合物を氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン5mlからの再結晶によって精製して、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム4.7gを mp. : 57~60℃の白色固体として得る。

【0251】19.2: 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)


2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム2.0g(10.6ミリモル)を THF 40mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化10-カンホリルスルホニル2.9g(11.6ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン1.6g(16.0ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で4.5時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル及びヘキサン(1:9)を溶離液として用いる、シリカゲルでのフラッシュクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 3, 3, 4, 4, 4-ヘプタフルオロ-1-フェニルブタノンオキシム-O-(10-カンホリルスルホナート)2.3g(4.6ミリモル; 43%)を淡黄色液体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 0.92(s, 3H), 1.12(Z)/1.18(E)(s, 3H), 1.40-1.50(m, 1H), 1.66-1.73(m, 1H), 1.92-2.18(m, 2H), 2.31-2.54(m, 2H), 3.28(Z)/3.33(E)(d, 1H), 3.83(Z)/3.93(E)(d, 1H), 7.37-7.63(m, 5H)によって確認する。 $^1\text{H-NMR}$ から、生成物は、Z及びE異性体の3:2混合物であることが明らかである。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。












【0252】実施例20~36: 実施例20~36の化合物は、実施例1.2に記載の方法に従い、対応する抽出物を用いて得られる。構造及び物理的データを表1に列挙する。

【0253】

【表1】

表 1



実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
20			エタノールからの再結晶	白色固体, 112-115 / 2.48 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 6.97 (d, 2H), 7.38 (d, 2H), 7.46 (d, 2H), 7.90 (d, 2H)
21			メタノールからの再結晶	白色固体, 94-97 / 3.85 (s, 3H), 3.90 (s, 3H), 6.97 (d, 2H), 7.03 (d, 2H), 7.46 (d, 2H), 7.95 (d, 2H)
22			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセタート = 95 : 5)	淡黄色液体 / 0.73-1.79 (m, 23H), 2.48-2.85 (m, 2H), 3.85 (s, 3H), 6.97 (d, 2H), 7.30-7.39 (m, 2H), 7.45 (d, 2H), 7.88-7.95 (m, 2H)
23		$-C_8H_{17}$	クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセタート = 9 : 1)	淡黄色液体 / 0.87 (t, 3H), 1.21-1.52 (m, 10H), 1.82-1.92 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 3.37 (s, 3H), 6.99 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)
24			ヘキサン/エチルアセタートからの再結晶	白色固体, 85-86 / 2.51 (s, 3H), 3.91 (s, 3H), 7.04 (d, 2H), 7.28 (d, 2H), 7.37 (d, 2H), 7.95 (d, 2H)
25			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセタート = 95 : 5)	黄色液体 / 0.75-1.78 (m, 23H), 2.52 (s) (s, 3H), 2.54-2.85 (m, 2H), 7.02-7.43 (m, 6H), 7.88-7.95 (m, 2H)

【0254】

【表2】

表1つづき

実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / $^1\text{H-NMR}$ [δ (ppm)]
26		$-\text{C}_6\text{H}_{17}$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=95:5)	白色固体, 40-41 / 0.82 (t, 3H), 1.13-1.31 (m, 8H), 1.33-1.43 (m, 2H), 1.74-1.84 (m, 2H), 2.45 (s, 3H), 3.33 (t, 2H), 7.24 (d, 2H), 7.38 (d, 2H)
27			トルエンからの再結晶	白色固体, 122-128 / 2.52 (s, 3H), 7.28 (d, 2H), 7.37 (d, 2H), 7.65-7.77 (m, 2H), 7.92-8.07 (m, 4H), 8.62 (s, 1H)
28		$-\text{CH}_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=4:1)	白色固体, 58-60 / 2.19 (E)/2.38 (Z) (s, 3H), 3.25 (s, 3H), 7.17-7.47 (m, 4H), Z:E = 1:1
29		$-\text{C}_6\text{H}_5$	エタノールからの再結晶	白色固体, 63-75 / 2.40 (s, 3H), 7.20-7.35 (m, 4H), 7.53-7.76 (m, 3H), 8.03 (d, 2H)
30		$-\text{C}_6\text{H}_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=9:1)	白色固体, 68-76 / 7.33-7.78 (m, 7H), 7.97-8.08 (m, 2H)
31	α -及び β -ナフチルの混合物	$-\text{CH}_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=5:1)	黄褐色固体, 55-57 / 3.25/3.27/3.30 (s, 3H), 7.47-8.05 (m, 7H); α -, β -, E-, Z-異性体の混合物
32		$-\text{CH}_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=5:1)	黄色油状物 / 3.24 (s, 3H), 4.04 (s, 2H), 7.19 (m, 9H)
33		$-\text{CH}_3$	クロマトグラフィー CH_2Cl_2	白色固体, 92-96 / 3.24 (s, 3H), 4.31-4.40 (m, 4H), 6.92-7.07 (m, 5H), 7.28-7.33 (m, 2H), 7.51-7.61 (m, 2H)
34	α -及び β -ナフチルの混合物	$-\text{C}_2\text{H}_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=5:1)	黄色油状物 / 1.11 (t, 3H), 1.99 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 7.44-8.02 (m, 7H); α -, β -, E-, Z-異性体の混合物

【0255】

* * 【表3】


表1つづき

実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / $^1\text{H-NMR}$ [δ (ppm)]
35		$-\text{C}_2\text{H}_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=5:1)	黄色油状物 / 1.08 (t, 3H), 1.90 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 7.19-7.43 (m, 9H)
36		$-\text{C}_2\text{H}_5$	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}/\text{H}_2\text{O}$ で精製	白色固体, 130

【0256】実施例37:


50 【0257】

【化 4 1】

【0258】式 (III) の化合物; R₁は


【0259】

【化 4 2】

【0260】であり、R₂はFであり、R₃'は

【0261】

【化 4 3】



* 【0262】である。実施例 37 の化合物は、実施例


1. 2 に記載の方法に従い、対応する 2 モルのオキシム
10 と、対応する 1 モルの二塩化物とを反応させることによ
って製造する。この化合物は、111~112℃の融点
の白色固体である。¹H-NMR データ [ppm] : 7.00-7.1
3 (m, 8H), 7.20-7.28 (m, 2H), 7.38-7.48 (m, 8H),
7.87 (t, 1H), 8.36 (d, 2H), 8.63 (s, 1H)。

【0263】実施例 38 :

【0264】


【化 4 4】

*

【0265】式 (II) の化合物; R₁'は

【0266】

【化 4 5】

【0267】であり、R₂はFであり、R₃は-SO₂C


H₃である。実施例 38 の化合物は、実施例 1. 2 に記
載の方法に従い、対応する 1 モルのビスオキシムと、対※

※対応する 2 モルの塩化物とを反応させることによって製造
する。この化合物は、ヘキサン : 酢酸エチル (5 : 1)
によるクロマトグラフィーによって単離され、淡黄色液
体である。¹H-NMR データ [ppm] : 3.25/3.27 (s,
6H), 4.43 (s, 4H), 7.02-7.08 (m, 4H), 7.53-7.62
(m, 4H)。

【0268】実施例 39 :


【0269】

【化 4 6】

【0270】式 (II) の化合物; R₁'は

【0271】

【化 4 7】



【0272】であり、R₂はFであり、R₃は-SO₂C
H₃である。実施例 39 の化合物は、実施例 38 に記載
の方法に従って製造する。この化合物は、ヘキサン : 酢
酸エチル (5 : 1) によるクロマトグラフィーによって


単離され、橙色液体である。¹H-NMR データ [pp
m] : 1.12 (t, 6H), 3.34-3.43 (m, 4H), 4.43 (s, 4H),
7.00-7.07 (m, 4H), 7.51-7.61 (m, 4H)。

【0273】実施例 40~74 : 実施例 40~74 の化
40 合物は、実施例 1. 2 に記載の方法に従い、対応する抽
出物を用いて得られる。構造及び物理的データを表 2 に
列挙する。

【0274】

【表 4】

表 2



実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
40			メタノール/エチル アセタートからの再 結晶	白色固体, 126-127 / 2.34 (s, 3H), 2.52 (s, 3H), 2.60 (s, 6H), 7.04 (m, 2H), 7.29 (d, 2H), 7.38 (d, 2H)
41			メタノールからの再 結晶	白色固体, 101-102 / 2.34 (s, 3H), 2.60 (s, 6H), 3.87 (s, 3H), 6.96-7.03 (m, 4H), 7.46 (d, 2H)
42		-CH ₃	クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルア セタート=4:1)	白色固体, 71-73 / 3.26 (s, 3H), 7.06 (d, 2H), 7.11 (d, 2H), 7.24 (t, 1H), 7.43 (t, 2H), 7.53 (d, 2H)
43			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルア セタート=85: 15)	淡黄色液体 / 0.93 (t, 3H), 1.13 (s, 3H), 1.40-1.48 (m, 1H), 1.67-1.76 (m, 1H), 1.93-2.18 (m, 3H), 2.33-2.46 (m, 2H), 2.52 (s, 3H), 3.34 (d, 1H), 3.85 (d, 1H), 7.32 (d, 2H), 7.47 (d, 2H)
44			メタノールからの再 結晶	白色固体, 85-87 / 3.87 (s, 3H), 6.98 (d, 2H), 7.46 (d, 2H), 7.63-7.76 (m, 2H), 7.93-8.00 (m, 2H), 8.03 (d, 2H), 8.63 (s, 1H)
45			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルア セタート=8:1)	無色液体 / 0.93 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 1.40-1.49 (m, 1H), 1.68-1.77 (m, 1H), 1.93-2.18 (m, 3H), 2.35-2.46 (m, 2H), 3.35 (d, 1H), 3.85 (d, 1H), 3.88 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)

表2つづき














実施例	精造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
46			ヘキサン/エチルアセタートからの再結晶	白色固体, 81-82 / 3.84 (s, 3H), 4.68 (s, 2H), 6.93 (d, 2H), 7.36 (d, 2H), 7.42 (s, 5H)
47			ヘキサンからの再結晶	白色固体, 87-88 / 1.21 (d, 12H), 1.28 (d, 6H), 2.93 (m, 1H), 3.88 (s, 3H), 4.06 (m, 2H), 6.98 (d, 2H), 7.19 (s, 2H), 7.49 (d, 2H)
48			ヘキサンからの再結晶	白色固体, 78-80 / 2.35 (s, 3H), 2.60 (s, 6H), 6.98-7.07 (m, 4H), 7.10 (d, 2H), 7.23 (t, 1H), 7.39-7.47 (m, 4H)
49			クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセタート=5:1)	淡黄色液体 / 1.47 (d, 6H), 3.81 (m, 1H), 3.87 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.53 (d, 2H)
50		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセタート=5:1)	白色固体, 69-70 / 1.12 (t, 3H), 1.94 (m, 2H), 2.53 (s, 3H), 3.39 (t, 2H), 7.30 (d, 2H), 7.45 (d, 2H)
51			ヘキサン/エチルアセタートからの再結晶	白色固体, 51-52 / 1.47 (d, 6H), 2.52 (s, 3H), 3.80 (m, 1H), 7.32 (d, 2H), 7.46 (d, 2H)
52		$-C_4H_9$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセタート=5:1)	無色液体 / 0.96 (t, 3H), 1.49 (m, 2H), 1.87 (m, 2H), 2.53 (s, 3H), 3.40 (t, 2H), 7.32 (d, 2H), 7.46 (d, 2H)
53		$-C_4H_9$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセタート=5:1)	黄褐色液体 / 0.97 (t, 3H), 1.50 (m, 2H), 1.87 (m, 2H), 3.42 (t, 2H), 3.87 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)

表2つづき

実施例	構造	R ₂	精製	状態: 融点(°C) / ¹ H-NMR [δ (ppm)]
54			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセテート = 5 : 1)	白色固体, 90-91 / 3.93 (s, 3H), 6.98-7.12 (m, 6H), 7.22 (t, 1H), 7.38-7.46 (m, 4H), 7.95 (d, 2H)
55			2-プロパノールからの再結晶	白色固体, 147-148 / 7.03 (d, 2H), 7.09 (d, 2H), 7.21 (t, 1H), 7.38-7.45 (m, 4H), 7.63-7.77 (m, 2H), 7.92-8.04 (m, 4H), 8.63 (s, 1H)
56		-C ₉ H ₁₇	クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセテート = 9 : 1)	褐色液体 / 0.84-0.93 (m, 3H), 1.20-1.40 (m, 8H), 1.40-1.54 (m, 2H), 1.88 (Z)/2.05 (E) (m, 2H), 3.42 (Z)/3.65 (E) (t, 2H), 7.00-7.12 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.40 (t, 2H), 7.50 (d, 2H). E:Z = 1:3 シグナルを試験的にE-及びZ-異性体で割り振る。
57			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセテート = 6 : 1)	白色固体, 70-72 / 1.17-1.30 (m, 18H), 2.93 (m, 1H), 4.05 (m, 2H), 6.98-7.12 (m, 4H), 7.15-7.27 (m, 3H), 7.37-7.48 (m, 4H)
58			クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセテート = 5 : 1)	白色固体, 67-68 / 1.48 (d, 6H), 3.82 (m, 1H), 6.98-7.12 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.43 (t, 2H), 7.50 (d, 2H)
59		-C ₈ H ₉	クロマトグラフィー (ヘキサン: エチルアセテート = 8 : 1)	無色液体 / 0.98 (t, 3H), 1.50 (m, 2H), 1.88 (m, 2H), 3.41 (t, 2H), 7.00-7.14 (m, 4H), 7.22 (t, 1H), 7.42 (t, 2H), 7.51 (d, 2H)

【0277】

【表7】

表2つづき

実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
60		$-CH_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:メチレン クロリド=1:1)	白色固体, 101-103 / 3.25 (s, 3H), 7.23 (d, 2H), 7.37-7.58 (m, 7H)
61		$-CH_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セテート=5:1)	白色固体, 54-55 / 0.90 (t, 3H), 1.22- 1.40 (m, 8H), 1.40- 1.52 (m, 2H), 1.83 (m, 2H), 3.27 (s, 3H), 4.00 (t, 2H), 6.98 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)
62		$-CH_3$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セテート=6:1)	黄色液体 / 3.25 (s, 3H), 4.05 (s, 2H), 7.18-7.35 (m, 7H), 7.45 (d, 2H)
63		$-C_2H_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セテート=9:1)	無色液体 / 0.89 (t, 3H), 1.11 (t, 3H), 1.24-1.40 (m, 8H), 1.41-1.52 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 1.94 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 4.00 (t, 3H), 6.98 (d, 2H), 7.63 (d, 2H)
64		$-CH_3$	2-プロパノールか らの再結晶	白色固体, 52-53 / 0.99 (t, 3H), 1.51 (m, 2H), 1.79 (m, 2H), 3.26 (s, 3H), 4.03 (t, 2H), 6.98 (d, 2H), 7.53 (d, 2H)
65		$-C_2H_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セテート=5:1)	淡黄色液体 / 0.98 (t, 3H), 1.10 (t, 3H), 1.49 (m, 2H), 1.78 (m, 2H), 1.92 (m, 2H), 3.38 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.98 (d, 2H), 7.52 (d, 2H)
66		$-C_2H_5$	エタノールからの再 結晶	白色固体, 98 / 1.11 (t, 3H), 1.92 (m, 2H), 3.39 (t, 2H), 4.32 (m, 4H), 6.97 (d, 1H), 7.05 (m, 2H)
67		$-C_2H_5$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルア セテート=5:1)	黄色液体 / 1.12 (t, 3H), 1.98 (m, 2H), 3.45 (t, 2H), 7.22-7.27 (m, 1H), 7.77-7.85 (m, 2H)

表2つづき

実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
68		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=20:1)	黄色液体 / 0.88 (t, 3H), 1.12 (t, 3H), 1.18-1.43 (m, 2H), 1.44-1.53 (m, 2H), 1.83 (m, 2H), 1.95 (m, 2H), 3.28-3.42 (m, 3H), 4.01 (t, 2H), 6.84-6.90 (m, 1H), 7.38-7.42 (m, 2H)
69		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=3:1)	無色液体 / 1.17 (t, 3H), 1.92 (m, 2H), 2.80 (s, 3H), 3.42 (t, 2H), 7.65 (d, 2H), 7.78 (d, 2H)
70		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=3:1)	無色液体 / 1.10 (t, 3H), 1.27 (t, 3H), 1.92 (m, 2H), 2.82 (t, 2H), 3.39 (t, 2H), 4.20 (q, 2H), 4.30 (m, 4H), 7.02 (d, 2H), 7.51 (d, 2H)
71		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=13:1)	白色固体, 38-40 / 0.88 (t, 3H), 1.10 (t, 3H), 1.22-1.42 (m, 2H), 1.42-1.53 (m, 2H), 1.78-1.85 (m, 2H), 1.88-1.98 (m, 2H), 2.25 (s, 3H), 3.38 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.88 (d, 1H), 7.32 (s, 1H), 7.40 (d, 1H)
72		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (メチレンクロリド)	淡黄色液体 / 0.89 (t, 3H), 1.12 (t, 3H), 1.20-1.41 (m, 16H), 1.42-1.53 (m, 2H), 1.83 (m, 2H), 1.94 (m, 2H), 2.24 (s, 3H), 3.40 (t, 2H), 4.01 (t, 2H), 6.87 (d, 1H), 7.33 (s, 1H), 7.40 (d, 1H)

【0279】

* * 【表9】

表2つづき


実施例	構造 R_A	R_B	精製	状態: 融点(°C) / 1H -NMR [δ (ppm)]
73		$-C_3H_7$	エタノールからの再結晶	白色固体, 73-74 / 1.08-1.18 (m, 6H), 1.94 (m, 2H), 2.07 (m, 2H), 3.32 (t, 2H), 3.40 (t, 2H), 6.94 (d, 2H), 7.57 (d, 2H)
74		$-C_3H_7$	クロマトグラフィー (ヘキサン:エチルアセテート=3:1)	黄色固体, 105 / 1.08 (t, 3H), 1.90 (m, 2H), 3.04 (s, 6H), 3.38 (t, 2H), 6.69 (d, 2H), 7.58 (d, 2H)

【0280】 実施例75:

【化48】


【0281】

* 【化50】

【0282】式 (III) の化合物; R₁は

【0283】

【化49】

【0284】であり、R₂はFであり、R₃'は

【0285】

10


【0286】である。実施例75の化合物は、実施例1. 2に記載の方法に従い、対応する2モルのオキシムと、対応する1モルの二塩化物とを反応させることによって製造する。この化合物は、トルエンからの再結晶によって精製され、135~137℃の融点の白色固体である。¹H-NMRデータ [ppm] : 2.53 (s, 6H), 7.32 (d, 4H), 7.39 (d, 4H), 7.88 (t, 1H), 8.36 (d, 2H), 8.63 (s, 1H)。

【0287】実施例76:

【0288】


*

【化51】

【0289】式 (III) の化合物; R₁は


【0290】

【化52】

【0291】であり、R₂はFであり、R₃'は

【0292】

【化53】



※


※ 【0293】である。実施例76の化合物は、実施例

1. 2に記載の方法に従い、対応する2モルのオキシムと、対応する1モルの二塩化物とを反応させることによって製造する。この化合物は、エタノールからの再結晶によって精製され、127~128℃の融点の白色固体である。¹H-NMRデータ、δ [ppm] : 3.88 (s, 6H), 6.98 (d, 4H), 7.47 (d, 4H), 7.87 (t, 1H), 8.35 (d, 2H), 8.62 (s, 1H)。

【0294】実施例77:


【0295】

【化54】

【0296】式 (II) の化合物; R₁'は

【0297】

【化55】



【0298】であり、R₂はFであり、R₃は-SO₂C₃H₇である。

【0299】実施例77の化合物は、実施例1. 2に記載の方法に従い、対応する1モルのビスオキシムと、対応する2モルの塩化物とを反応させることによって製造

40 する。この化合物は、メタノールからの再結晶によって単離され、84~86℃の融点の白色固体である。¹H-NMRデータ; δ [ppm] : 1.11 (t, 6H), 1.93 (m, 4H), 3.24 (s, 4H), 3.40 (t, 4H), 7.37 (d, 4H), 7.44 (d, 4H)。

【0300】実施例78: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

78. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム (E-, Z-異性体

50

の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノール10g(49.0ミリモル)をエタノール100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシルアンモニウム4.1g(58.8ミリモル)及びピリジン11.9ml(147ミリモル)を加える。反応混合物を4時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水50ml中に注ぎ、酢酸エチル100ml及び50mlで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム5.3gを62~80℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 3.84 (s, 3H), 6.93(E)/6.99(Z) (d, 2H), 7.45(E)/7.55(Z) (d, 2H), 8.78 (br s, 1H)によって確認する。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。混合物の比は、E:Z=1:1であると推算される。

【0301】78.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム(異性体の混合物)3.7g(17.0ミリモル)をTHF20mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル2.7g(18.7ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン3.6ml(25.5ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート)5.4g(16.5ミリモル; 97%)を淡黄色液体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.11 (t, 3H), 1.88-2.02(m, 2H), 3.34-3.43 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 6.95-7.03 (m, 2H), 7.52-7.58(m, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。

【0302】実施例79: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

79.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)
2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノン118.5g(0.58モル)をエタノール

ル470mlに溶解し、80℃に加熱する。溶液に、水240mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム42.4g(0.61モル)及び酢酸ナトリウム80.9g(0.99モル)を加える。反応混合物を5時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水500ml中に注ぎ、白色固体を沈澱させる。固体を、濾過によって単離し、水洗し、トルエンからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム73.1gを白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 3.84 (s, 3H), 6.99 (d, 2H), 7.55 (d, 2H), 9.11 (br s, 1H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。

【0303】79.2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)12.0g(54.8ミリモル)をTHF100mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル9.4g(65.7ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン8.3g(82.1ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレンによるクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-メトキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート)15.8g(48.6ミリモル; 89%)を淡黄色液体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.11 (t, 3H), 1.94(m, 2H), 3.39 (t, 2H), 3.88 (s, 3H), 7.00 (d, 2H), 7.54 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。

【0304】実施例80: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

80.1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム (E-, Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノン122g(0.46モル)をエタノール370mlに溶解し、80℃に加熱する。溶液に、水190mlに溶解した塩化ヒドロキシルアンモニウム33.3g(0.48モル)及び酢酸ナトリウム63.7g(0.78モル)を加える。反応混合物を5.5時間還流し、水中に注ぐ。淡黄色固体を沈澱させる。固体を、濾過によって単離し、水洗し、ヘキサンに加え、60℃

で20分間加熱する。冷却した後、固体を単離し、ヘキサンで洗浄して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム109gを白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 7.00-7.10 (m, 4H), 7.18 (t, 1H), 7.39 (t, 2H), 7.55 (d, 2H), 9.35 (br s, 1H)によって確認する。

【0305】80. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物) 10

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム(異性体の混合物)10g(35.6ミリモル)をTHF70mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホン7.2g(50.2ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン6.3g(62.7ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン/酢酸エチル

(5:1)によるクロマトグラフィーによって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート)8.0g(20.7ミリモル; 58%)を、48~53℃の融点の白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 1.07-1.18 (m, 3H), 1.92(Z)/2.10(E) (m, 2H), 3.40(Z)/3.67(E) (t, 2H), 7.00-7.12 (m, 4H), 7.15-7.28 (m, 1H), 7.34-7.45 (m, 2H), 7.51 (d, 2H)によって確認する。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。混合物の比は、E:Z=1:5であると推算される。

【0306】実施例81: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体) 81. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体) 実施例80. 1に記載の方法に従って製造した、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノン(E-及びZ-異性体の混合物)35g(124ミリモル)を塩化メチレン300mlに溶解する。溶液に、濃HCl1.1mlを加え、室温で4.5時間攪拌する。反応混合物を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)33.4gを白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 7.00-7.12 (m, 4H), 7.19 (t, 1H), 7.39 (t, 2H), 7.57 (d, 2H), 8.95 (s, 1H)によって確認する。

【0307】81. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体) 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム(単一の異性体)10.0g(35.6ミリモル)をTHF80mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホン5.6g(39.1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン5.4g(53.3ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサンからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート)12.6g(32.5ミリモル; 91%)を、63~64℃の融点の白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 1.11 (t, 3H), 1.92 (m, 2H), 3.40 (t, 2H), 7.05 (d, 2H), 7.11 (d, 2H), 7.23 (t, 1H), 7.42 (t, 2H), 7.51 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。

【0308】実施例82: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-デシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

82. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-デシルオキシフェニル)エタノンオキシム(E-, Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-デシルオキシフェニル)エタノン32g(89.3ミリモル)をエタノール200mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシルアンモニウム7.4g(107ミリモル)及びピリジン21.2g(268ミリモル)を加える。反応混合物を1.5時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、 MgSO_4 上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン/トルエンからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-デシルオキシフェニル)エタノンオキシム8.4gを、70~72℃の融点の白色固体として得る。構造を、 $^1\text{H-NMR}$ スペクトル(CDCl_3)、 δ [ppm]: 0.89 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.79 (m, 2H), 3.86-4.03 (m, 2H), 6.93(E)/6.97(Z) (d, 2H), 7.44(E)/7.53(Z) (d, 2H), 8.59(Z)/8.61(E) (br s, 1H)によって確認する。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。混合物の比は、E:Z=1:4であると推算される。

【0309】82. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル)

エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム (E-, Z-異性体の混合物) 8.0 g (21.4ミリモル) をTHF 50mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル 3.4 g (23.6ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 3.3 g (32.1ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) 9.1 g (19.0ミリモル; 89%) を、40~41℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.10 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.75-1.85 (m, 2H), 1.87-1.98 (m, 2H), 3.32-3.42 (m, 2H), 4.00 (t, 2H), 6.93-7.00 (m, 2H), 7.48-7.57 (m, 2H) によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。

【0310】実施例83: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

83. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム (単一の異性体)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノン 15 g (41.8ミリモル) をエタノール 100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシルアンモニウム 3.5 g (50.2ミリモル) 及びピリジン 10.1 ml (125.4ミリモル) を加える。反応混合物を2時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水 100ml中に注ぎ、酢酸エチル 100ml、次いで 50mlで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、塩化メチレン 100mlに溶解する。溶液に濃HCl 4.2 gを加える。反応混合物を室温で終夜攪拌し、水中に注ぐ。水相を除去した後、有機相を水および塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサンからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム 9.7 g を、75~76℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.89 (t, 3H), 1.21-1.40 (m, 16H), 1.40-1.52 (m, 2H), 1.50

80 (m, 2H), 3.99 (t, 2H), 6.97 (d, 2H), 7.53 (d, 2H), 8.43 (s, 1H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。HClに代えて硫酸を用いたときは、単一の異性体の2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシムも得られる。

【0311】83. 2: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-フェノキシフェニル) エタノンオキシム (単一の異性体) 7.0 g (18.7ミリモル) をTHF 50mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル 2.9 g (20.6ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 3.9 ml (28.1ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ドデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) 7.6 g (15.9ミリモル; 85%) を、42~44℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル (CDCl₃)、δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.10 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 16H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 1.94 (m, 2H), 3.48 (t, 2H), 4.00 (t, 2H), 6.97 (d, 2H), 7.53 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。

【0312】実施例84: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオキシム-〇- (1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

84. 1: 2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオキシム (E-, Z-異性体の混合物)

2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノン 27 g (65.1ミリモル) をエタノール 100mlに溶解する。溶液に、塩化ヒドロキシルアンモニウム 4.5 g (65.1ミリモル) 及びピリジン 12.9 g (163ミリモル) を加える。反応混合物を4時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン/トルエンからの再結晶によって精製して、2, 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル) エタノンオキシム 13.5 g を、76~80℃の融点のベージュ色固体として得る。構造を、¹

H-NMRスペクトル(CDC1₃)、 δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 24H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.75-1.84 (m, 2H), 3.96-4.02 (m, 2H), 6.89(E)/6.95(Z) (d, 2H), 7.43(E)/7.52(Z) (d, 2H), 8.28(Z)/8.43(E) (br s, 1H)によって確認する。シグナルを、試験的にE-及びZ-配座に割り振る。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。混合物の比は、E:Z=7:3であると推算される。

【0313】84. 2: 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (E-, Z-異性体の混合物)

2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム (E-, Z-異性体の混合物) 8.0 g (18.6ミリモル) をTHF 50mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル 2.9 g (20.5ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 2.8 g (27.9ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) 8.9 g (16.6ミリモル; 89%) を、56~57℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、 δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.12 (t, 3H), 1.18-1.40 (m, 24H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.76-1.85 (m, 2H), 1.88-2.02 (m, 2H), 3.32-3.44 (m, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.93-7.00 (m, 2H), 7.48-7.56 (m, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。

【0314】実施例85: 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

85. 1: 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム (単一の異性体)

実施例84. 1に記載の方法に従って製造した、2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシ

*フェニル)エタノン (E-及びZ-異性体の混合物)

5. 3 g (12.3ミリモル) を塩化メチレン100mlに溶解する。溶液に、濃HCl 1.0mlを加え、室温で終夜攪拌する。反応混合物を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮して、2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム (単一の異性体) 5.3 g を、84~85℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、 δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.20-1.40 (m, 24H), 1.40-1.50 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 4.00 (t, 2H), 6.95 (d, 2H), 7.52 (d, 2H), 8.06 (s, 1H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。


【0315】85. 2: 2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) (単一の異性体)

2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム (単一の異性体) 5.2 g (12.2ミリモル) をTHF 50mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル 1.9 g (13.3ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン 1.84 g (18.2ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で1時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、2, 2-トリフルオロ-1-(4-ヘキサデシルオキシフェニル)エタノンオキシム-O-(1-プロピルスルホナート) 5.8 g (10.8ミリモル; 89%) を、59~60℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、 δ [ppm]: 0.88 (t, 3H), 1.12 (t, 3H), 1.23-1.41 (m, 24H), 1.41-1.50 (m, 2H), 1.80 (m, 2H), 1.93 (m, 2H), 3.40 (t, 2H), 4.02 (t, 2H), 6.97 (d, 2H), 7.53 (d, 2H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ-配座として割り振る。

【0316】実施例86:

【0317】


【化56】



【0318】式(II)の化合物; R₁' は

【0319】

【化57】




【0320】であり、R₂はFであり、R₃は-SO₂C₃

H₇である。


【0321】86. 1:

【0322】

【化58】



【0323】実施例86. 1の化合物は、実施例7. 1に記載の方法に従い、1モルの1, 3-ジフェノキシプロパンと、2モルの4-ジメチルアミノピリジン、2モ*



(E-, Z-異性体の混合物)


【0326】実施例86. 1の化合物18. 0g (42. 8ミリモル) をエタノール100mlに溶解する。溶液に、塩化ビドロキシルアンモニウム6. 0g (85. 7ミリモル) 及びピリジン16. 9g (214ミリモル) を加える。反応混合物を4時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、トルエンからの再結晶によって※

10※精製して、実施例86. 2の化合物16. 1gを白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(DMSO-d₆)、δ [ppm]: 2.22-2.34 (m, 2H), 4.22-4.32 (m, 4H), 7.06-7.17 (m, 4H), 7.47/7.52 (d, 4H)によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。

【0327】86. 3:

【0328】

【化60】



(E-, Z-異性体の混合物)


【0329】実施例86. 2の化合物(E-, Z-異性体の混合物)8. 0g (17. 8ミリモル) をTHF80mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-ブロパンスルホニル5. 6g (39. 1ミリモル) を加えた後、トリエチルアミン5. 4g (53. 3ミリモル) を滴加する。反応混合物を0℃で2時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、ヘキサン/酢酸エチル(2:1)によるクロマトグラフィ 30によって精製して、実施例86. 3の化合物10. 5☆

☆g (16. 1ミリモル; 91%) を、80~84℃の融点の淡黄色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.12 (t, 6H), 1.97 (m, 4H), 2.36 (m, 2H), 3.35-3.45 (m, 4H), 4.25 (t, 4H), 6.98-7.06 (m, 4H), 7.54/7.58 (d, 4H)によって確認する。スペクトルは、化合物がE-及びZ-異性体の混合物であることを示している。

【0330】実施例87:

【0331】

【化61】




(単一の異性体)

【0332】87. 1:

【0333】

☆【化62】

☆



(単一の異性体)


【0334】実施例86. 1の21. 0g (50. 0ミリモル) をエタノール150mlに溶解する。溶液に、塩化ビドロキシルアンモニウム8. 4g (120ミリモル) 及びピリジン23. 8g (300ミリモル) を加える。反応混合物を1. 5時間還流し、溶媒をロータリーエバポレーターによって留去する。残渣を水中に注ぎ、酢酸で抽出する。有機相を硫酸水素カリウム水溶液、水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、酢酸エチル150mlに溶解する。溶液に、濃HCl 10. 43mlを加え、室温で2時間攪拌する。反応混合物を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃

40 縮する。残渣をトルエンからの再結晶によって精製して、実施例87. 1の化合物21. 4gを白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(DMSO-d₆)、δ [ppm]: 2.43 (m, 2H), 4.42 (t, 4H), 7.30 (d, 4H), 7.70 (d, 4H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ, Z-配座として割り振る。

【0335】87. 2:

【0336】

【化63】



【0337】実施例87. 1の化合物(単一の異性体) 8.0g(17.8ミリモル)をTHF80mlに溶解し、氷浴中で冷却する。溶液に、塩化1-プロパンスルホニル5.6g(39.1ミリモル)を加えた後、トリエチルアミン5.4g(53.3ミリモル)を滴加する。反応混合物を0℃で2時間攪拌し、氷水中に注ぎ、酢酸エチルで抽出する。有機相を水及び塩水で洗浄し、MgSO₄上で乾燥し、濃縮する。残渣を、メタノールからの再結晶によって精製して、実施例87. 2の化合物9.1g(13.7ミリモル; 77%)を、60~62℃の融点の白色固体として得る。構造を、¹H-NMRスペクトル(CDC1₃)、δ [ppm]: 1.12(t, 6H), 1.97(m, 4H), 2.36(m, 2H), 3.39(t, 4H), 4.25(t, 4H), 7.02(d, 4H), 7.53(d, 4H)によって確認する。スペクトルは、化合物が単一の異性体であることを示し、これを試験的にZ, Z-配座として割り振る。

【0338】実施例88: 下記の成分を混合することによって、化学的に増幅したポジ型レジスト配合物を製造する: 樹脂結合剤(9, 850の分子量を有する、22モル%のスチレン、69モル%のp-ヒドロキシスチレン、及び9モル%のアクリル酸t-ブチルの共重合体; 丸善MARUKA LYNCUR PHS/STY/TBA(登録商標)、日本国丸善石油社が供給): 100.0部

平滑剤(FC-430, 3Mが供給): 0.4部

プロピレングリコールメチルエーテルアセテート(PGMEA)(日本国東京化成が供給): 400.0部

試験しようとする光酸発生剤: 4.0部

【0339】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチルシラン処理したシリコンウェーハに6,500rpmで60秒間回転被覆し、ホットプレート上で140℃で90秒間ソフト焼付けして、800nmの薄膜厚を得る。次いで、レジスト薄膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501MD、及びマスク心合わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭域干渉フィルター及び多密度水晶マスク越しに254nmの深UV露光波長に露光させ、次いで、ホットプレート上で140℃で90秒間後露光焼付けし、次いで現像する。露光強度を、ウシオからのUnimeter UIT-150で測定する。消去するための線量(E₀)(2.38%水性水酸化アンモニウムテトラメチルの現像剤中の90秒間の浸漬現像でレジスト薄膜を完全に除去するのに丁度充分な線量)を、R. Dammel, Diazonaphthoquinon-based Resists, SPIE Tutorial Text Series, Vol. TT11, Optical Engineering Press, p.10-11(1993)に記載されたとおり、測定されたコントラスト曲線(特性曲線)から決定する。必要とされる線量が少なければそれだけ、レジスト配合物は高感度である。結果を表3に集約し、この組成物がポジ型フォトリソの製造に適することを立

証することができる。

【0340】

【表10】

表 3

実施例	消去線量 (E ₀) (mJ/cm ²)
2	0.18
3	0.18
5	0.10
6	0.23
13	1.14
16	0.19
17	0.24
20	0.16
21	0.16
26	0.25
27	0.15
29	0.07

【0341】実施例89: 下記の成分を混合することによって、化学的に増幅したネガ型レジスト配合物を製造する:

樹脂結合剤(11, 900の分子量を有するポリp-ヒドロキシスチレン; VP-8000(登録商標)、日本国日曹が供給)100.0部

架橋結合剤としてのメラミン尿素樹脂(N, N'-ジメトキシメチル尿素, MX-290(登録商標)、三和化学株式会社(供給)10.0部

平滑剤(FC-430(登録商標)、3Mが供給): 0.5部

試験しようとする光酸発生剤(PAG): 7.7部

プロピレングリコールメチルエーテルアセテート(PGMEA)(日本国東京化成が供給): 500.0部

【0342】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチルシラン処理したシリコンウェーハに6,000rpmで60秒間、800nmの厚さに回転被覆する。真空ホットプレート上で110℃で60秒間ソフト焼付けした後、タックのないレジスト薄膜を得る。次いで、レジスト薄膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501MD、及びマスク心合わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭域フィルター及び多密度水晶マスク越しに254nmの露光波長に露光させて、実施例88と同様にするが、露光後、かつ2.38%水性水酸化アンモニウムテトラメチル中の60秒間の浸漬現像前に、レジスト薄膜を110℃で60秒間焼付けて得られる、ゲル線量(D₀)を決定し、架橋結合したレジストの薄膜を現像後の基板に残すのに丁度充分である線量としてゲル線量を決定する。ポジ型及びネガ型レジストの双方についてのコントラスト曲線(特性曲線)を、消去線量(ポジ型レジストについて)及びゲル

線量に関して考察する（ネガ型レジストについては：E. Reichmanis & L.F. Thompson, ACS Symp., Ser. 412, Polymers in Microlithography, p.4-5, American Chemical Society, Washington, DC 1989に記載）。得られたネガ型レジストの感度を、表4に列挙する。

【0343】

【表11】

表 4

実施例	ゲル線量 (D_0) (mJ/cm ²)
1	0.96
2	3.74
3	0.57
6	0.43
7	1.50
13	3.81
15	0.52
16	0.10
17	0.32
22	2.58
23	1.65
24	0.42
25	2.53
26	0.79
27	0.57

【0344】実施例90

下記の成分を混合することによって、化学的に増幅したポジ型レジスト配合物を製造する：

実施例88に記載したのと同じ樹脂結合剤100.00部

平滑剤（FC-430、3Mが供給）：0.48部

プロピレングリコールメチルエーテルアセテート（PGMEA）（日本国東京化成が供給）：475.00部

試験しようとする光酸発生剤：4.0部

【0345】レジスト配合物を、ヘキサメチルジメチルシラン処理したシリコンウェーハに3,000rpmで45秒間旋回被覆し、ホットプレート上で140℃で90秒間ソフト焼付けして、800nmの薄膜厚を得る。次いで、レジスト薄膜を、ウシオの高圧水銀灯UXM-501MD、及びマスク心合わせ装置Canon PLA-521を用いて、狭域干渉フィルター及び多密度水晶マスク越しに254nmの波長の深UV放射線に露光させる。次いで、サンプルを、ホットプレート上で140℃で90秒間事後露光焼付けし、現像する。露光強度を、ウシオからのUnimeter UIT-150で測定する。消去線量 (E_0)（1.79%水性水酸化アンモニウムテトラメチル現像剤中の60秒間の浸漬現像でレジスト薄膜を完全に除去するのに丁度充分な線量）を、測定されたコントラスト曲線から決定する。必要とされる線量が少なければそれだけ、レジスト配合物は高感度である。結果を表5に集約し、この組成

物がポジ型フォトリソレジストの製造に適することを立証することができる。

【0346】

【表12】

表 5

実施例	消去線量 (E_0) (mJ/cm ²)
40	1.79
41	1.63
42	1.32
43	1.50
44	0.91
45	4.61
46	0.72
47	4.16
48	1.63
49	0.99
50	1.22
51	1.22
52	0.99
53	0.56
54	0.69
55	0.69
56	1.17
57	5.01
58	2.02
59	1.47
61	3.07
62	1.51
63	2.77
64	2.66
65	1.57
66	2.90
67	1.11
69	1.33
70	2.20
72	4.25
75	0.89

【0347】

【表13】

表5つづき

実施例	消去線量 (E ₀) [mJ/cm ²]
76	1.30
79	1.21
80	1.54
81	1.55
83	5.00
85	7.27
87	1.73

【0348】実施例91：同量（重量について）のポリ4-ヒドロキシスチレン（5,100の分子量を有し、日本国東京の丸善石油社から丸善MARUKA LYNCUR PHMCの商品名で商業的に入手できる）の存在下での、光潜酸発生剤化合物の分解点（Td）をDSC（示差走査熱量測定）分析によって決定する。この値が高ければそれだけ、試験した光潜酸化合物は熱安定的である。結果を表6に要約する。

【0349】

【表14】

表 6

実施例	Td (°C)
1	>200
2	>200
3	180
5	183
6	>200
8	>200
13	197
15	173
16	186
17	192
18	175
20	196
21	176
22	180
23	219
25	197
27	188
40	174
41	170
42	>200
43	185
44	186
45	174
46	198
47	>200
48	>200
49	172
50	193
51	>200
52	>200
53	186
54	190
55	184

【0350】

【表15】

表6つづき

実施例	Td (°C)
56	>200
57	>200
58	>200
59	191
61	>200
62	193
63	>200
64	>200
65	>200
66	186
67	187
69	173
70	175
72	>200
75	175
76	175
79	190
80	188
81	>200
83	>200
85	197
87	188

*【0351】実施例92：同量（重量について）のポリ4-ヒドロキシスチレンの存在下での光潜酸発生剤化合物の分解点（Td）を、実施例91に記載したのと同様にして測定する。結果を下表7に要約する。

【0352】

【表16】

10

20

*

表7

実施例	Td (°C)
78（異性体の混合物）	116, 185 ¹⁾
79（78の単一の混合物）	190
80（異性体の混合物）	185, >200 ¹⁾
81（80の単一の混合物）	>200
82（異性体の混合物）	151, >200 ¹⁾
83（82の単一の混合物）	>200
84（異性体の混合物）	150, 197 ¹⁾
85（84の単一の混合物）	197
86（異性体の混合物）	140, 188 ¹⁾
87（86の単一の混合物）	188

1) 二つのピークがDSCの測定で出現。
これらの値は、分解の出発点から推算した。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

識別記号

F I

テマコード（参考）

C 0 7 C 309/74

C 0 7 C 309/74

309/75

309/75

323/47

323/47

323/64

323/64

C 0 8 J 3/24

CER

C 0 8 J 3/24

CERZ

CEZ

CEZZ

C 0 8 K 5/33

C 0 8 K 5/33

C O 8 L 101/02

101/12

G O 3 F 7/038 6 0 1

7/039 6 0 1

7/38 5 1 1

C O 8 L 101/02

101/12

G O 3 F 7/038 6 0 1

7/039 6 0 1

7/38 5 1 1

(72)発明者 大和 真樹
兵庫県神戸市灘区高德町1-1-4

(72)発明者 ジャンーリュク ビルボーム
スイス国 4102 ビニンゲン ブルーダー
ホルツシュトラッセ 17

(72)発明者 クルト ディートリカー
スイス国 4123 アルシュヴィル バーゼ
ルマツトヴェーク 132

(72)発明者 田辺 潤一
兵庫県宝塚市泉町28-32